



Каталог Продуктов

Битумные Массы

Ваш дом – наши решения!



Группа ATLAS



Каталог Продуктов

Содержание

IZOHAN IZOBUD

2	IZOHAN STYROTEX клей в холодном состоянии, модифицированный SBS-ом
2	IZOHAN IZOBUD SBS-B битумная реставрационная масса, модифицированная SBS-ом
2	IZOHAN IZOBUD B битумно-смоляная масса
2	IZOHAN IZOBUD SBS-BR грунтовочный битумный раствор, модифицированный SBS-ом
3	IZOHAN IZOBUD BR грунтовочный битумно-смоляной раствор
3	IZOHAN PENETRATOR G7 быстросохнущий грунтовочный раствор, модифицированный SBS-ом
3	IZOHAN IZOBUD SBS-GR битумно-смоляная масса, модифицированная SBS-ом
3	IZOHAN IZOBUD GR битумно-полимерно-смоляная масса
4	IZOHAN IZOBUD SBS-TIXO битумно-смоляная мастика, модифицированная SBS-ом
4	IZOHAN IZOBUD BR-TIXO битумно-смоляная мастика
4	IZOHAN IZOBUD R изоляционно-декоративная масса
4	IZOHAN IZOBUD MASA SZPACHLOWA шпаклевочная масса
5	IZOHAN IZOBUD IMS изоляционная шпаклевочная масса
5	IZOHAN EPOXY X9 эпоксидно-битумная краска
5	IZOHAN IZOBUD ROOFIX кровельная шпаклевка для ремонта и уплотнений

IZOHAN EKO

7	IZOHAN EKOGRUNT глубокопроникающий грунтовочный раствор
7	IZOHAN EKOFOLIA полужидкая изоляционная краска
7	IZOHAN EKOLEP акриловый пастообразный клеевой раствор
8	IZOHAN EKOLEP 2002 акриловый пастообразный клеевой раствор
8	IZOHAN EKO 1K однокомпонентная, эластичная водонепроницаемая смесь
8	IZOHAN EKO 2K двухкомпонентная, эластичная водонепроницаемая изоляция
8	IZOHAN EKOSZPACHLA акриловая шпаклевочная масса
9	IZOHAN GRUNT UNIWERSALNY грунтовочный раствор
9	IZOHAN EKODACH изоляционно-декоративная масса
9	IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA полужидкая изоляционная масса
9	IZOHAN SZCZELNY TARAS двухкомпонентная эластичная водостойкая изоляция для террас и балконов

IZOHAN IZOBUD W

5	DYSPERMIX дисперсионная битумно-каучуковая масса, используется в холодном состоянии
6	IZOHAN IZOBUD WL дисперсионная битумно-каучуковая масса
6	IZOHAN IZOBUD WK дисперсионная гидроизоляционная клеящая масса
6	IZOHAN IZOBUD WM дисперсионная битумно-каучуковая масса
6	IZOHAN IZOBUD WM 2K двухкомпонентная дисперсионная битумно-каучуковая масса
7	IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS двухкомпонентная дисперсионная битумно-каучуковая масса с полистироловым наполнением

Обозначения продуктов

ПРИМЕНЕНИЕ



внутри



снаружи



по
вертикали



по
горизонтали

НАНЕСЕНИЕ



щетка



терка



валик



шпатель



набрызг



выливка



резиновая
терка



пистолет



IZOHAN STYROTEX

IZ-ST IZOHAN IZOBUD


клей в холодном состоянии, модифицированный SBS-ом

Применение: приклеивание пенополистироловых плит (EPS), а также XPS; приклеивание пенополистироловых плит с односторонним или двухсторонним ламинированным рубероидом к минеральным и битумным основаниям; приклеивание рубероидных слоев в многослойных изоляциях кровельных покрытий

Свойства: модифицированный SBS-ом; удобный и быстрый в применении, можно наносить теркой; отличные клеящие свойства; стойкий к воздействию атмосферных факторов, высоких и низких температур; исключительно стойкий к короткому и длительному старению; очень хорошая адгезия с минеральными основаниями, рубероидом и листовым металлом

Состав: смесь битумов, растворителей, заполнителей, SBS и других улучшающих добавок

Доступные упаковки: 10 кг, 20 кг



Описание	битумно-смоляной клей, модифицированный SBS-ом
Расход	не менее 0,5 кг/м ²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	прим. 5 час.
Способность приклеивания рубероида к рубероиду	245 N
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD SBS-B

IZ-SBSB IZOHAN IZOBUD


битумная реставрационная масса, модифицированная SBS-ом

Применение: консервация и реставрация рубероидных кровельных покрытий

Свойства: восстанавливает и реставрирует кровельный рубероид; создает изоляцию, стойкую к воздействию атмосферных факторов; сохраняет свои свойства при низких и высоких температурах; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию) можно наносить кистью или кровельной щеткой

Состав: смесь битумов, растворителей, заполнителей

Доступные упаковки: 10 кг, 20 кг



Описание	битумная реставрационная масса, модифицированная SBS-ом
Расход	0,4-0,6 кг/м ² в зависимости от состояния основания
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	прим. 24 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD B

IZ-BB IZOHAN IZOBUD


битумно-смоляная масса

Применение: консервация и реставрация рубероидных кровельных покрытий

Свойства: водонепроницаемый; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию), можно наносить кистью или кровельной щеткой; отлично проникает вглубь изолированной поверхности; создает изоляцию, стойкую к воздействию атмосферных факторов; восстанавливает и реставрирует кровельный рубероид

Состав: смесь битумов, растворителей, заполнителей и улучшающих добавок

Доступные упаковки: 10 л, 20 л



Описание	битумно-смоляная масса
Расход	0,5 л/м ² для одного слоя
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	прим. 24 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD SBS-BR

IZ-SBSBR IZOHAN IZOBUD


грунтовочный битумно-смоляной раствор, модифицированный SBS-ом

Применение: грунтовка минеральных оснований, а также старых покрытий перед нанесением основной рубероидной изоляции; выполнение антикоррозионных покрытий также на металлических элементах; реставрация коррозионных бетонных поверхностей (препятствует дальнейшему процессу коррозии)

Свойства: отлично проникает вглубь изолированной поверхности; очень хорошая адгезия со всеми минеральными основаниями; увеличивает адгезию оснований; создает изоляцию, стойкую к воздействию атмосферных факторов; защищает бетон от влаги и коррозии; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию), можно наносить кистью или кровельной щеткой

Состав: смесь битумов, растворителей и улучшающих добавок

Доступные упаковки: 10 кг, 20 кг



Описание	грунтовочный битумно-смоляной раствор, модифицированный SBS-ом
Расход	прим. 0,3 кг / м ²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	не более 12 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

Каталог Продуктов

IZOHAN IZOBUD BR

IZ-BR

IZOHAN IZOBUD


грунтовочный битумно-смоляной раствор

Применение: грунтовка поверхности перед нанесением основной рубероидной изоляции; выполнение антикоррозионных покрытий; реставрация коррозионных бетонных поверхностей (препятствует дальнейшему процессу коррозии)

Свойства: водонепроницаемый; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию); можно наносить кистью или кровельной щеткой; увеличивает адгезию оснований; отлично проникает вглубь изолированной поверхности; защищает бетон от влаги и коррозии; очень хорошая адгезия со всеми минеральными основаниями

Состав: смесь битумов, растворителей, улучшающих добавок

Доступные упаковки: 10 л, 20 л



Описание	грунтовочный битумно-смоляной раствор
Расход	не менее 0,3 л/м²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	не более 12 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7

IZ-G7

IZOHAN IZOBUD


быстросохнущий грунтовочный раствор, модифицированный SBS-ом

Применение: грунтовка поверхности под битумные и битумно-полимерные рубероиды, наплавляемые и самоклеющиеся; особенно подходит для грунтовки оснований под модифицированные рубероиды; при многократном нанесении служит для выполнения гидроизоляции

Свойства: модифицированный SBS-ом; быстросохнущий; отлично проникает вглубь изолированной поверхности; защищает бетон от влаги и коррозии; очень хорошая адгезия с минеральными основаниями; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию); можно наносить кистью или кровельной щеткой

Состав: смесь битумов, растворителей и улучшающих добавок

Доступные упаковки: 5 л, 20 л



Описание	битумно-смоляной раствор
Расход	не менее 0,2 л/м²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	не более 30 мин.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD SBS-GR

IZ-SBSBG

IZOHAN IZOBUD


битумно-смоляная масса, модифицированная SBS-ом

Применение: выполнение гидроизоляции подземных и надземных частей стройки

Свойства: очень хорошая адгезия со всеми минеральными основаниями; создает изоляцию, стойкую к воздействию атмосферных факторов; водонепроницаемый; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию); можно наносить кровельной щеткой

Состав: смесь битумов, смол, полимеров, органических растворителей, заполнителей и улучшающих добавок

Доступные упаковки: 10 кг, 20 кг



Описание	битумно-смоляная масса, модифицированная SBS-ом
Расход	прим. 0,7 кг / м²/слой
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	прим. 24 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD GR

IZ-BG

IZOHAN IZOBUD


битумно-полимерно-смоляная масса

Применение: выполнение влагозащитной строительной изоляции легкого типа, без рубероидного вкладыша, за исключением помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, а также пищевой отрасли

Свойства: водонепроницаемый; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию); можно наносить кровельной щеткой; создает изоляцию, стойкую к воздействию атмосферных факторов; очень хорошей адгезией к бетону и другим минеральным основаниям

Состав: смесь битумов, смол, полимеров, органических растворителей, заполнителей и улучшающих добавок

Доступные упаковки: 10 л, 20 л



Описание	битумно-полимерно-смоляная масса
Расход	не менее 0,7 л/м²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	прим. 24 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

**IZOHAN IZOBUD SBS-TIXO**

IZ-SBST


IZOHAN IZOBUD**битумно-смоляная мастика, модифицированная SBS-ом**

Применение: приклеивание рубероида к загрунтованному бетонному основанию; склеивание отдельных слоев рубероида при выполнении многослойной изоляции; выполнение влагонепроницающей, бесшовной строительной изоляции в системе IZOHAN IZOBUD

Свойства: модифицированный SBS; удобный и быстрый в применении, можно наносить теркой или кровельной щеткой; обладает отличными клеящими свойствами; стойкий к воздействию атмосферных факторов, высоких и низких температур; исключительно стойкий к короткому и длительному старению; очень хорошая адгезия с минеральными основаниями и рубероидом

Состав: смесь битумов, растворителей, заполнителей, SBS и других улучшающих добавок

Доступные упаковки: 10 кг, 20 кг



Описание	битумно-смоляная мастика, модифицированная SBS-ом
Расход	не менее 0,7 л/м ²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	прим. 24 час.
Способность приклеивания рубероида к рубероиду	260 N
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD BR-TIXO

IZ-BT


IZOHAN IZOBUD**битумно-смоляная мастика**

Применение: приклеивание рубероида к бетонному основанию; склеивание отдельных слоев рубероида при выполнении многослойной изоляции; выполнение влагонепроницающей, бесшовной строительной изоляции в системе IZOHAN IZOBUD

Свойства: водонепроницаемый; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию), можно наносить теркой или кровельной щеткой; отличные клеящие свойства; создает изоляцию, стойкую к воздействию атмосферных факторов; очень хорошая адгезия к бетону и кирпичу

Состав: смесь битумов, растворителей, заполнителей и улучшающих добавок

Доступные упаковки: 5 л, 10 л, 20 л



Описание	битумно-смоляная мастика
Расход	не менее 0,7 л/м ²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	прим. 24 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD R

IZ-BS


IZOHAN IZOBUD**изоляционно-декоративная масса**

Применение: нанесение изоляционно-декоративного покрытия на наружную поверхность объектов и строений: на битумную влагонепроницающую изоляцию; рубероидные кровельные покрытия; кровельные покрытия из рубероидных гонтов; уплотнение этернитов; для консервации материалов из оцинкованной листовой стали

Свойства: водонепроницаемый; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию), можно наносить при помощи кисти и кровельной щетки; обладает отличной покрывной способностью; образует слой серебристого цвета, стойкий к воздействию атмосферных факторов; характеризуется очень хорошей адгезией с бетоном, кирпичом и рубероидом

Состав: смесь битумов, полимеров и алюминиевого пигмента в виде хлопьев

Доступные упаковки: 5 л



Описание	изоляционно-декоративная масса
Расход	0,15 - 0,3 л/м ²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	прим. 2 часа
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD MASA SZPACHLOWA

IZ-BM


IZOHAN IZOBUD**шпаклевочная масса**

Применение: вспомогательный материал, используемый при выполнении вертикальной гидроизоляции стен и фундаментов в системе IZOHAN IZOBUD; заполнение дырок в рубероидных покрытиях; ремонт механически поврежденных оснований с ранее нанесенной гидроизоляционной массой IZOHAN IZOBUD B; уплотнение соединений жестких элементов

Свойства: образует слои, обладающие требуемой твердостью и высокой эластичностью; удобная и быстрая в применении (готовая к использованию)

Состав: изоляционные битумы, добавки

Доступные упаковки: 2 кг, 5 кг



Описание	шпаклевочная масса
Расход	в зависимости от утрат
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	10 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

Каталог Продуктов

IZOHAN IZOBUD IMS (izolacyjna masa szpachlowa)

IZ-BI

IZOHAN IZOBUD

толстослойная растворимая гидроизоляция (КМВ)




Применение: выполнение надежной, бесшовной вертикальной и горизонтальной гидроизоляции любого типа без армирующих вкладышей

Свойства: не требует нанесения выравнивающей штукатурки; стойкая к высокому напору воды (до 0,8 МПа); образует слои, обладающие требуемой твердостью и высокой эластичностью; простая и удобная в применении (готовая к использованию)

Состав: битумы, модифицированные полимерами, армирующие волокна, органические растворители

Доступные упаковки: 15 кг



Описание	изоляционная шпаклевочная масса
Расход	0,9-1,0 кг/м²/мм
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	10 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN EPOXY X9

IZ-X9

IZOHAN IZOBUD

эпоксидно-битумная краска




Применение: для грунтовки, после предварительного промывания лаковым растворителем в пропорции 3:1 (краска : растворитель) стальных и бетонных конструкций, эксплуатируемых в морской, речной, технической воде, а также едкой коррозионной среде; для самостоятельной защиты бетонных конструкций и стальных элементов в промышленности

Свойства: краска не содержит угольной смолы и битумных субстанций, содержащих бензопирен и отвердителей типа ароматических аминоподпродуктов; отличная адгезия с основанием; образует слой, стойкий к механическим нагрузкам (к истиранию, ударам); стойкая к кислотному, щелочному, водному воздействию, а также воздействию морской и промышленной атмосферы

Состав: битум, смолы, отвердитель, лаковый растворитель

Доступные упаковки: 20 кг (17,5 кг + 2,5 кг)



Описание	эпоксидно-битумная краска
Расход	0,3 кг/м² для грунтовки; 0,6 кг/м² для основного слоя
Температура обработки	от +5 °C до +30 °C
Перерыв между нанесением слоев	24 часа
Время высыхания	прим. 6 час.
Стойкость к дождю	прим. через 6 час.

IZOHAN IZOBUD ROOFIX

IZ-RFX

IZOHAN IZOBUD

кровельная шпаклевка для ремонта и уплотнений




Применение: заполнение утрат, ремонт рубероидных кровельных покрытий (трещин, неровностей, пузырьков, протечек); является вспомогательным материалом при гидроизоляции фундаментных стен в системе IZOBUD (напр., для уплотнения различных изоляционных мест); уплотнение и приклеивание жестяных элементов; ремонт механически поврежденных оснований с ранее нанесенной гидроизоляционной массой IZOBUD B/SBS-B

Свойства: благодаря специальным добавкам массу можно наносить на влажные и даже мокрые основания; добавка армирующих волокон нивелирует значительную деформационную подвижность основания; можно использовать даже во время дождя; используется с пенополистиролом; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию)

Состав: изоляционные битумы, добавки

Доступные упаковки: 1 кг, 5 кг



Описание	кровельная шпаклевка для ремонта и уплотнений
Расход	прим. 0,9 кг/м²/мм
Время высыхания	прим. 10 час.
Окончательная адгезия с бетоном	не менее 0,5 МПа
Температура обработки (основания и окружающей среды)	от -20 °C до +35 °C
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN DYSPERMIX

IZOHAN IZOBUD W

дисперсионная битумно-каучуковая масса, используется в холодном состоянии




Применение: реставрация и консервация кровельных покрытий; грунтовка минеральных оснований перед нанесением изоляции; выполнение гидроизоляции

Свойства: очень хорошая адгезия с минеральными основаниями; может применяться на сухие и влажные основания; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию); обладает тиксотропными свойствами; не содержит растворителей; водонепроницаемый; стойкий к воздействию атмосферных факторов

Состав: водная эмульсия битумов, каучука и улучшающих добавок

Доступные упаковки: 10 кг, 20 кг



Описание	дисперсионная битумнокаучуковая масса, используется в холодном состоянии
Расход	0,2 кг/м² для грунтовки; 0,5 кг/м²/на 1 слой кровельных покрытий
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Перерыв между нанесением слоев	6 час.
Время высыхания	прим. через 6 час.
Стойкость к дождю	прим. через 8 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов



IZOHAN IZOBUD WL

IZ-WL

IZOHAN IZOBUD W

дисперсионная битумно-каучуковая масса



Применение: приклеивание твердых изоляционных плит из вспененного полистирола или минеральной ваты; грунтовка минеральных оснований перед нанесением изоляции в системе IZOHAN IZOBUD W после растворения водой 1:1 (вода: IZOHAN IZOBUD WL); выполнение бесшовных влагонепроницаемых покрытий легкого типа

Свойства: отличные клеющие свойства; очень хорошая адгезия с минеральными основаниями; не содержит растворителей; влагозащитный; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию) можно наносить кистью, теркой или кровельной щеткой; создает изоляцию, стойкую к воздействию атмосферных факторов

Состав: водная эмульсия битумов, каучука и улучшающих добавок

Доступные упаковки: 5 кг, 10 кг, 20 кг



Описание	дисперсионная битумно-каучуковая масса
Расход	0,2-1,5 кг/м²
Температура обработки	от +5 °C до +30 °C
Время высыхания	через 6 час.
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD WK

IZ-WK

IZOHAN IZOBUD W

дисперсионная гидроизоляционная клеющая масса




Применение: дисперсионная гидроизоляционная клеющая масса для соединений пенополистирол/рубероид, пенополистирол/листовой металл, пенополистирол/бетон, пенополистирол/пенополистирол, рубероид/рубероид, а также для приклеивания твердых плит из минеральной ваты

Свойства: отличные клеющие свойства; отличная адгезия с бетонными основаниями, листовым металлом, рубероидом и т.д.; не содержит растворителей; водонепроницаемый; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию), можно наносить теркой или кровельной щеткой

Состав: водная эмульсия битумов, каучука и улучшающих добавок

Доступные упаковки: 10 кг, 20 кг



Описание	гидроизоляционная клеющая масса
Расход	0,8-1,3 кг/м²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD WM

IZ-WM

IZOHAN IZOBUD W

однокомпонентная дисперсионная гидроизоляция типа КМВ (толстослойная)




Применение: выполнение надежной, бесшовной вертикальной и горизонтальной гидроизоляции любого типа; приклеивание твердых изоляционных плит из вспененного полистирола или твердой минеральной ваты

Свойства: нет необходимости применять армирующие вкладыши или выравнивающую штукатурку; стойкий к высокому напору воды (до 0,8 МПа); создает твердую и высокоэластичную штукатурку; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию); не содержит растворителей, может применяться на всех минеральных основаниях; высокоэластичный, прикрывает царапины; может применяться на сухих и слегка влажных основаниях

Состав: водная эмульсия битумов, каучука и модифицирующих добавок

Доступные упаковки: 10 кг, 20 кг



Описание	дисперсионная битумно-каучуковая масса
Расход	1,5 кг/м²/слой 1 мм
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	6 час.
Засыпка траншей	через 3 суток
Стойкость к дождю	через 12 часов
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN IZOBUD WM 2K

IZ-WM2K

IZOHAN IZOBUD W

двухкомпонентная гидроизоляция типа КМВ (толстослойная)




Применение: служит для изоляции и защиты зданий, а также фрагментов строений в подземной части от грунтовой влажности, от воды с гидростатическим давлением или без

Свойства: нет необходимости применять армирующие вкладыши или выравнивающую штукатурку; стойкая к высокому напору воды (до 0,8 МПа); создает твердую и высокоэластичную штукатурку; простое и быстрое применение; не содержит растворителей; может применяться на всех минеральных основаниях; высокоэластичная, прикрывает царапины; может применяться на сухих и слегка влажных основаниях

Состав: жидкий компонент: битумно-каучуковая водная эмульсия, компонент порошкообразный: минеральный наполнитель

Доступные упаковки: 20 кг



Описание	двухкомпонентная дисперсионная битумно-каучуковая масса
Расход	1,3 кг/м²/1 мм сухого слоя
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	6 час.
Засыпка траншей	через 2 суток
Стойкость к дождю	через 2 часа
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

Каталог Продуктов

IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS

IZ-WM2KPLUS

IZOHAN IZOBUD W


двухкомпонентная гидроизоляция типа КМВ (толстослойная) с полистироловым наполнением



Применение: служит для изоляции и защиты зданий, а также фрагментов строения в подземной части от грунтовой влажности, от воды с гидростатическим давлением или без

Свойства: нет необходимости применять армирующие вкладыши или выравнивающую штукатурку; стойкая к высокому напору воды (до 0,8 МПа); создает твердую и высокоэластичную штукатурку; простое и быстрое применение; не содержит растворителей; может применяться на всех минеральных основаниях; эластичная, прикрывает царапины; может применяться на сухих и слегка влажных основаниях

Состав: жидкий компонент: битумно-каучуковая водная эмульсия, полистироловое наполнение, компонент порошкообразный: минеральный наполнитель



Доступные упаковки: 20 кг

Описание	двухкомпонентная дисперсионная битумно-каучуковая масса
Расход	0,8 кг/м²/1 мм толщины сухого слоя
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	6 час.
Время обработки	90 мин.
Засыпка траншей	через 2 суток
Окончательная адгезия с бетоном	не менее 0,08 МПа
Применение в системах	изоляция крыш и фундаментов

IZOHAN EKOGRUNT

E-301

IZOHAN EKO

глубокопроникающий грунтовочный раствор



Применение: грунтовка оснований, сильно поглощающих влагу, перед нанесением клеевого раствора; защита от пыления пористых бетонных оснований и монолитного пола; поверхностное грунтовка оснований, подвергающихся сильному воздействию влаги, перед выполнением основной противовлажной изоляции (в прачечной, бане и т.п.); грунтовка старых минеральных оснований с целью повышения их адгезии (так называемый адгезионный мостик); добавка к цементному раствору, чтобы предотвратить трещины в бетоне; защита бетонных поверхностей от чрезмерного истирания и воздействия влаги (может применяться в помещениях с большой интенсивностью пешеходного движения, как например фабричные цеха либо магазины); грунтовка под акриловые краски

Свойства: удобный и быстрый в применении (готовый к использованию); экологичный, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека; водозащитный, повышает адгезию наносимой изоляции с основаниями; стойкий к истиранию; противодействует запылению бетонных поверхностей; уменьшает оседание пыли

Состав: дисперсия искусственных веществ, добавки



Доступные упаковки: 1 кг, 5кг

Описание	глубокопроникающий грунтовочный раствор
Расход	0,1-0,2 кг/м²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Перерыв между нанесением слоев	4 часа
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток, системы утеплений, система смесей для пола и импрегнатов, системы для укладки дорог

IZOHAN EKOFOLIA

E-304

IZOHAN EKO

полужидкая изоляционная краска



Применение: поверхностное, многослойное, бесшовное уплотнение помещений, подвергаемых сильному воздействию влаги (ванн, туалетов, прачечных, красильни) перед укладкой керамической плитки; защита поверхностей, обладающих высокой влагопоглощаемостью; выполнение влагозащитных покрытий внутри зданий с обеспечением требуемой адгезии к различным минеральным основаниям, таким как бетон, штукатурка, монолитный пол, мрамор, гипсовая штукатурка, гипсокартонные плиты

Свойства: образует бесшовное покрытие с отличными изоляционными свойствами; обладает хорошей адгезией к изолируемым поверхностям; эластичный и водозащитный продукт; обеспечивает испарение воды из увлажненных конструкций (имеет низкое сопротивление диффузии водяного пара); представляет отличный подкладочный изоляционный слой под керамические плитки, является экологическим материалом – не содержит растворителей; быстро высыхает

Состав: дисперсия искусственных веществ, добавки



Доступные упаковки: 3 кг, 5кг, 10 кг

Описание	Водонепроницаемый продукт в жидком виде
Расход	0,4-0,8 кг/м²/2 слоя
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Перерыв между нанесением слоев	4 часа
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток

IZOHAN EKOLEP

E-302

IZOHAN EKO


акриловый пастообразный клеевой раствор



Применение: приклеивание полистироловых (пенополистироловых) плит и плит из минеральной ваты на цементных и ангидритных полах, гипсокартонных плитах, гипсовой штукатурке, бетоне, древесине, рубероиде и основаниях с битумными покрытиями (после горячей пескообработки), приклеивание керамической плитки на трудных основаниях, а также плитки на плитке

Свойства: простой в использовании продукт; водозащитный; эластичный, сохраняет эластичность в широком температурном интервале; безусадочное схватывание; морозостойкий; является экологическим материалом – не содержит растворителей; не оказывает разрушающего воздействия на минеральную вату и пенополистирол; рекомендуется для применения на обогреваемых полах

Состав: дисперсия искусственных веществ, добавки



Доступные упаковки: 3 кг, 10 кг

Описание	акриловый пастообразный клеевой раствор
Расход	0,7-2,5 кг/м²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Клеящая способность	30 мин.
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток


**IZOHAN EKOLEP 2002****E-309****IZOHAN EKO****акриловый пастообразный клеевой раствор**

Применение: полистироловых (пенополистироловых) плит с битумными покрытиями (предотвращает их разрушение под влиянием органических растворителей)

Свойства: простой в использовании продукт; не требует никакой предварительной подготовки; отличается высокой адгезионной прочностью соединений; влагозащитный; эластичный, сохраняет эластичность в широком температурном интервале; морозостойкий; экологичный материал – не содержит растворителей; не оказывает разрушающего воздействия на пенополистирол

Состав: дисперсия искусственных веществ, добавки

Доступные упаковки: 10 кг



Описание	акриловый пастообразный клеевой раствор
Расход	0,7-2,5 кг/м ²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Клеящая способность	30 мин.
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток


**IZOHAN EKO 1K (ekofolia wysokociśnieniowa 1-skt.) E-306****IZOHAN EKO****однокомпонентная, эластичная водонепроницаемая смесь**

Применение: внешнее уплотнение элементов подземных конструкций строений, подвергаемых воздействию грунтовой воды (также под давлением) как в старом, так и в новом строительстве; выполнение горизонтальной изоляции; внутренняя защита конструкций строений от влаги наружного происхождения; выполнение горизонтальной гидроизоляции; уплотнение резервуаров; восстановительный ремонт старых, поврежденных внешних изоляционных покрытий

Свойства: затормаживает процесс карбонизации бетона; обеспечивает испарение воды из влажных конструкций; может использоваться в качестве несущего слоя при укладке керамической плитки; продукт стойкий к ультрафиолетовому излучению; стойкий к воздействию едких химических растворов; стойкий к бензину и маслам; применяется внутри и снаружи зданий; предотвращает высаливание сульфатных солей и в небольшой степени ограничивает проникновение ионов хлора; стойкий к бытовым сточным водам и воде в бассейне

Состав: сухая, модифицированная цементная смесь

Доступные упаковки: 15 кг



Описание	однокомпонентная, жесткая водонепроницаемая изоляция
Расход	3,0-4,5 кг/м ²
Температура обработки	от +8 °C до +30 °C
Перерыв между нанесением слоев	3-4 часа
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток


**IZOHAN EKO 2K (ekofolia wysokociśnieniowa 2 skł.) E-305****IZOHAN EKO****двухкомпонентная, эластичная водонепроницаемая изоляция**

Применение: изоляция террас и балконов (можно непосредственно приклеивать керамические плитки); внешнее и внутреннее уплотнение, в низких и высоких строениях, в старом и новом строительстве; уплотнение наружных стен подвалов и фундаментов, подвергаемых опасности разрушения вследствие усадочных процессов; уплотнение бассейнов (стойкий к воде в бассейне); предотвращает высаливание сульфатных солей и в небольшой степени ограничивает проникновение ионов хлора; уплотнение сборников с отходами (стойкий к бытовым сточным водам); уплотнение сборников бытовых вод; местностей свалки мусора, машиномоечных помещений

Свойства: затормаживает процесс карбонизации бетона; обеспечивает возможность испарения воды из влажных конструкций (имеет низкое сопротивление диффузии водяного пара); продукт стойкий к воздействию едких химических растворов; не содержит растворителей; очень эластичный, закрывает трещины; стойкий к ультрафиолетовому излучению; стойкий к бензину и маслам; для внутреннего и наружного применения

Состав: водная дисперсия искусственных веществ, модифицированная цементная смесь

Доступные упаковки: Состав небольшой: 9 кг + 15 кг, Состав большой: 15 кг + 25 кг



Описание	dwuskładnikowa, elastyczna izolacja przeciwnodna
Расход	3,0-4,5 кг/м ²
Температура обработки	от +8 °C до +30 °C
Перерыв между нанесением слоев	3-4 часа
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток


**IZOHAN EKOSZPACHLA****E-303****IZOHAN EKO****акриловая шпаклевочная масса**

Применение: заполнение щелей на всех пористых основаниях, таких как бетон, гипс, штукатурки, кирпич, газобетонные блоки, естественный камень; заделка соединительных швов облицовочных покрытий из керамической плитки и натурального камня; заполнение расширительных швов, подверженных средней деформации; выполнение эластичного уплотнения между элементами конструкции шириной до 20 мм; не подходит для постоянного контакта с водой

Свойства: образует слои, обладающие требуемой твердостью и высокой эластичностью; пригодна для затирки швов шириной до 20 мм в бетонных, цементных, гипсовых и деревопроизводных основаниях; применяется внутри и снаружи зданий; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию)

Состав: дисперсия искусственных веществ, добавки

Доступные упаковки: 1 кг, 5 кг



Описание	акриловая шпаклевочная масса
Расход	в зависимости от сечения шва
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время поверхностного затвердения	прим. 24 час.
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток



Каталог Продуктов

IZOHAN GRUNT UNIWERSALNY

E-308

IZOHAN EKO

грунтовочный раствор



Применение: грунтовка оснований, сильно поглощающих влагу, перед нанесением клеевого раствора; предварительная обработка пористых оснований (штукатурка, бетон, монолитный пол) для уменьшения их водопоглощаемости; предотвращение слишком быстрого просыхания клеевых растворов, напольных покрытий, шпаклевок и красок; грунтовка старых минеральных оснований перед нанесением нового слоя с целью повышения адгезии (так называемый адгезионный мостик); защита бетонных поверхностей от чрезмерного истирания и воздействия влаги (может применяться в помещениях с большой интенсивностью пешеходного движения)

Свойства: раствор повышает адгезию с поверхностью, а также эластичность и прочность поверхности основания, защищая ее от образования царапин; выравнивает впитывающую способность поверхности основания; укрепляет основание; защищает бетонные поверхности от пыления; грунтовка является экологичной, благоприятной для окружающей среды и человека

Состав: дисперсия искусственных веществ, добавки

Доступные упаковки: 1 кг, 5 кг



Описание	грунтовочный раствор
Расход	0,1-0,2 кг/м²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Перерыв между нанесением слоев	1 час
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток

IZOHAN EKODACH

E-307

IZOHAN EKO

изоляционно-декоративная масса




Применение: выполнение внешнего изоляционно-декоративного покрытия кровельных перекрытий различных типов: рубероидных, из рубероидных гонтов, гладких бетонных покрытий, этернитной, керамической, железной и оцинкованной черепицы

Свойства: водонепроницаемый продукт; стойкий к кислотам и щелочам, стойкий к растрескиванию; прочный и морозостойкий; стойкий к сухому трению, воде, воде с мылом; удобный и быстрый в применении (готовый к использованию); обладает отличными кроющими свойствами; стойкий к воздействию атмосферных факторов; обладает отличной адгезией с основаниями, при отрыве покрытия повреждается основание

Состав: дисперсия искусственных веществ, добавки, пигмент

Доступные упаковки: 5 кг



Описание	изоляционно-декоративная масса
Расход	0,5-0,8 кг/м²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Время высыхания	прим. 4 часа
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток

IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA

E-316

IZOHAN EKO

полужидкая изоляционная масса



Применение: поверхностное бесшовное уплотнительное покрытие для помещений с большой сыростью (ванная комната, туалет, прачечная, красильня и т.п.) перед укладкой керамической плитки; противомонолитная защита легко впитывающих влагу поверхностей (как например гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, гипсовая штукатурка и т.п.); выполнение внутри здания влагозащитных покрытий, обладающих хорошей адгезией (цепкостью) со всеми строительными минеральными материалами, такими как бетон, штукатурка, монолитные полы, гипсовая штукатурка и гипсокартонные плиты; выполнение влагозащитных покрытий для обогреваемых полов

Свойства: препарат образует бесшовное покрытие, обладающее высокими изоляционными свойствами; проявляет хорошую адгезию к изолируемым поверхностям; образует эластичное и водонепроницаемое покрытие; создает отличный изоляционный слой под керамические плитки; является экологическим, не содержит растворителей, быстро высыхает

Состав: дисперсия искусственных веществ, добавки

Доступные упаковки: 1 кг, 4 кг, 10 кг



Описание	водонепроницаемое покрытие, используется в жидком виде
Расход	1,0-1,2 кг/м²
Температура обработки	от +5 °C до +25 °C
Перерыв между нанесением слоев	прим. 4 часа
Время высыхания	прим. 12 час.
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток

IZOHAN SZCZELNY TARAS

E-315

IZOHAN EKO

двухкомпонентная эластичная водостойкая изоляция для террас и балконов




Применение: гидроизоляция для террас и балконов (годится непосредственно под керамическую плитку)

Свойства: изоляция идеальна под керамическую плитку; можно ее наносить и на влажные основания; ускоряет клейку керамической облицовки; не содержит растворителей; эластичная, заполняет трещины; прочная к ультрафиолетовому излучению

Состав: водная дисперсия искусственных веществ, модифицированная цементная смесь

Доступные упаковки: 8 кг + 24 кг



Описание	двухкомпонентная эластичная водостойкая изоляция для террас и балконов
Расход	1,5 кг/м²/мм толщины слоя
Температура обработки	от +8 °C до +25 °C
Перерыв между нанесением слоев	прим. 3-4 часа
Применение в системах	изоляция, приклеивание и затирка плиток

ПРОДУКТЫ	СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ, ПРИКЛЕИВАНИЯ И ЗАТИРКИ ПЛИТОК			СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ	СИСТЕМА РЕСТАВРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ СРЕДСТВ	СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ КРЫШ	СИСТЕМА ОШТУКАТУРИВАНИЯ, ОКРАСКИ И УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ	СИСТЕМА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	СИСТЕМА РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОНА
			МОКРЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ТЕРРАСЫ И БАЛКОНЫ	ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ						
IZOHAN IZOBUD											
IZOHAN IZOBUD B	IZ-BB	битумно-смоляная масса						●●			●
IZOHAN IZOBUD SBS-B	SBS-B	битумная реставрационная масса, модифицированная SBS-ом						●●			●
IZOHAN IZOBUD BR	IZ-BR	грунтовочный битумно-смоляной раствор				●●		●●			●
IZOHAN IZOBUD SBS-BR	IZ-SBSBR	грунтовочный битумный раствор, модифицированный SBS-ом				●●		●●			●
IZOHAN IZOBUD GR	IZ-BG	битумно-полимерно-смоляная масса				●●					●
IZOHAN IZOBUD SBS-GR	IZ – SBSBG	битумно-смоляная масса, модифицированная SBS-ом				●●					●
IZOHAN PENETRATOR G7	IZ-G7	быстросохнущий грунтовочный рас- твор, модифицированный SBS-ом				●●		●●			●
IZOHAN STYROTEX	IZ-ST	клей в холодном состоянии, моди- фицированный SBS-ом				●●		●●			
IZOHAN IZOBUD SBS-TIXO	IZ-SBST	битумно-смоляная мастика, моди- фицированная SBS-ом				●●		●●			
IZOHAN IZOBUD BR-TIXO	IZ-BT	битумно-смоляная мастика				●●		●●			
IZOHAN IZOBUD R	IZ-BS	изоляционно-декоративная масса						●●			
IZOHAN IZOBUD MASA SZPACHLOWA	IZ-BM	шпаклевочная масса				●		●●			
IZOHAN IZOBUD IMS IZOLACYJNA MASA SZPACHLOWA	IZ-BI	изоляционная шпаклевочная масса				●●		●●			
IZOHAN EPOXY X9	IZ-X9	эпоксидно-битумная краска				●					●●
IZOHAN IZOBUD ROOFIX	IZ-RFX	кровельная шпаклевка для ремонта и уплотнений				●		●●			
IZOHAN IZOBUD W											
DYSPERMIX	BADD	дисперсионная битумно-каучуковая масса, используется в холодном состоянии				●●		●●			
IZOHAN IZOBUD WL	IZ-WL	дисперсионная битумно-каучуковая масса				●●	●	●●			●
IZOHAN IZOBUD WK	IZ-WK	дисперсионная гидроизоляционная клеящая масса				●●		●●			
IZOHAN IZOBUD WM	IZ-WM	дисперсионная битумно-каучуковая масса				●●	●				
IZOHAN IZOBUD WM 2K	IZ-WM 2K	двухкомпонентная дисперсионная битумно-каучуковая масса				●●	●				
IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS	IZ-WM 2K+	двухкомпонентная дисперсионная битумно-каучуковая масса с полистироловым наполнением				●●	●				
IZOHAN EKO											
IZOHAN EKOGRUNT	E-301	глубокопроникающий грунтовочный раствор	●●	●	●	●			●	●	●
IZOHAN GRUNT UNIWERSALNY	E-308	грунтовочный раствор	●●	●		●				●	●
IZOHAN EKOFOLIA	E-304	полужидкая изоляционная краска	●●								
IZOHAN EKOLEP	E-302	акриловый пастообразный клеевой раствор	●	●		●●					
IZOHAN EKOLEP 2002	E-309	акриловый пастообразный клеевой раствор	●	●		●		●			
IZOHAN EKO 1K	E-306	однокомпонентная, эластичная водонепроницаемая смесь	●	●	●			●●	●		●
IZOHAN EKO 2K	E-305	двухкомпонентная, эластичная водонепроницаемая изоляция	●	●●	●●	●					
IZOHAN EKOSZPACHLA	E-303	акриловая шпаклевочная масса	●	●		●●	●●				
IZOHAN EKODACH	E-307	изоляционно-декоративная масса				●●	●				
IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA	E-SL	полужидкая изоляционная масса	●●			●		●			
IZOHAN SZCZELNY TARAS	E-315	двухкомпонентная эластичная водостойкая изоляция для террас и балконов	●	●●							

● – рекомендуется ●● – особенно рекомендуется

Ваш дом – наши решения!

IZOHAN

Gdynia (Польша), ul. Łużycka 2
Тел./факс: (+4858) 781 45 85
моб. тел.: (+48) 782 622 970
E-mail: export@izolmat.pl

Отдел экспорта ATLAS

Zgierz (Польша), ul. Szczawińska 52 A
тел. (+4842) 714 07 92
моб. тел.: (+48) 607 780 779, (+48) 609 692 407,
(+48) 607 780 802
e-mail: export@atlas.com.pl, dymel@atlas.com.pl,
lewicka@atlas.com.pl, monikan@atlas.com.pl

Технический консультант

моб. тел.: (+48) 722 389 024, (+48) 603 096 053
e-mail: artur.aneszko@izohan.pl, dareks@atlas.com.pl



Группа ATLAS



IZOHAN Каталог Продуктов - Битумные Массы

www.atlas.com.pl www.izohan.pl