

ATLAS ФУГА КЕРАМІЧНА

НАЙБІЛЬШ
ПЛЯМОВІДПОРНА
затирка на ринку*



* згідно з валідаційним тестом випробуваннями серед найпопулярніших цементних затірок на ринку



40 кольорів,
стійких
до знебарвлення



зручне нанесення
і профілювання



структурно
армована
волокнами



надзвичайно
гідрофобна
містить поверхневі
і структурні
гідрофобізатори



стійка
до утворення плям



стійка до
подряпин

ATLAS ФУГА ЕЛАСТИЧНА

СУПЕР! ГЛАДКА
МІЦНА
СТІЙКА



стійкий колір



для теплої підлоги



брак
розтріскувань



для внутрішнього
і зовнішнього вико-
ристання



морозо-
і водостійка



ATLAS ФУГА



www.atlas.com.pl/ua

ATLAS ФУГИ




40
кольорів

ВАЖЛИВИМ Є ТЕ,
ЩО Є ПОМІЖ...

...ІДЕАЛЬНО
ДОПАСОВАНІ

Більше інформації
та натхнення ви можете знайти
на нашому сайті



www.atlaszatirka.com



Продукт	ATLAS ФУГА КЕРАМІЧНА	ATLAS ФУГА ЕЛАСТИЧНА	ATLAS ФУГА ДЕКОРАТИВНА	ATLAS ФУГА ЕПОКСИДНА
	дрібнозерниста цементна суміш для затирання швів	дрібнозерниста цементна суміш для затирання швів	декоративна суміш для затирання швів	двокомпонентний розчин для затирання швів
Еластичність	✓	✓	✓	-
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Клас	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG
Кількість кольорів	40	26	5	11
Ширина застосування (мм)	1 – 20	1 – 7	1 – 20	10
Температура застосування (°C)	+5 ÷ +35	+5 ÷ +30	+5 ÷ +35	+5 ÷ +25
Кількість води для перемішування (л/кг)	0,24 ÷ 0,27	0,24 ÷ 0,27	0,24 ÷ 0,27	не стосується
Робочий час (хв.)	60	60*	60	45
Попереднє миття (хв.)	10 – 30	10 – 30	10 – 30	5
Завершальне миття (год.)	4 – 8	4 – 8	4 – 8	20 (хв.)
Пішохідний рух (год.)	6 – 8	12	6 – 8	24
Повне навантаження (год.)	24	24	24	24
Отримання остаточного кольору після повного висихання виробу (днів)	2 – 3	2 – 3	2 – 3	12 годин
Повна стійкість до стирання і забруднення (днів)	21	21	21	7
ПАКУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ				
Вага пакування (кг)	2; 5	2; 5	2	2; 5
Вид опаккування		дойпак		відро

* 90 після повторного перемішування