



ATLAS SALTA E

akryliniai fasado dažai

- puikios dengiamosios savybės
- sodrios spalvos
- savaime išsivalantys



Savybės

Dažai ATLAS SALTA E gaminami akrilinės dispersijos su aukštos kokybės užpildais ir cheminiais preparatais pagrindu.

Savaiminio valymosi efektas – dažų danga yra nepaprastai tanki, mikroskopiškai lygi, todėl ant jos nusėdančios nešvarumų dalelės ir grybelių sporos neprilimpa ir natūraliai pašalinamos lietaus ir vėjo.

Laisvai derinami – 418 spalvų paletė (įskaitant 6 baltos spalvos atspalvius), kurios atitinka SAH tinko ir dažų spalvas.

Patvarios spalvos – kadangi naudojami naujausios kartos pigmentai, dažai ATLAS SALTA E yra labai atsparūs UV spindulių poveikiui ir užtikrina, kad dažomo fasado spalvos išlieka ilgus metus.

Nereikia gruntuoti – pirmas dažų sluoksnis gruntuoja pagrindą (jeigu dažomas šviežias plonasluoksnis tinkas).

Silpna įgertis – saugo dažomus pagrindus nuo iš lauko besiskverbiančios drėgmės.

Pasižymi puikiais eksploataciniais parametrais – atsparūs dulėjimui, krituliams ir įvairiems agresyviems pagrindų ir aplinkos junginiams.

Sudaro lygią ir matinę dangą – be įtrūkimų ir blizgesio.

Paskirtis

NAUDOJIMO VIETA	
šiltinimo sistema su polistireniniu putplasčiu apšiltintas fasadas	+
vienasluoksnės sienos fasadas	+
perdanga iš lubų pusės	+
pastato vidaus sienos	+

OBJEKTŲ RŪŠYS	
gyvenamieji pastatai	+
viešosios paskirties, švietimo, biuro, sveikatos apsaugos objektai	+
prekybos ir paslaugų objektai	+
pramoniniai pastatai	+
pramoniniai sandėliai	+
susisiekimo pastatai	+
požeminiai garažai	+
ūkiniai ir inventoriaus pastatai	+
architektūros paminklai	rekomenduojami ATLAS SALTA S
pasvyvieji pastatai	+
energiją taupantys pastatai	+



OBJEKTO APLINKA	
miesto ir urbanizuotos teritorijos	+
kaimo ir žemės ūkio veiklos teritorijos	+
arti medžių ir žaliųjų plotų	rekomenduojami ATLAS SALTA S ATLAS SALTA N
drėgnos ir šlapios vietos, vandens telkinių aplinka	Rekomenduojami ATLAS SALTA S ATLAS SALTA N
pramoninės, investicijų ir ekonominių zonų teritorijos	+
šešėliuotos vietos	rekomenduojami ATLAS SALTA N +

PAGRINDO RŪŠIS	
betoniniai pagrindai (monolitiniai ir surenkamieji)	+
nurodytų šiltinimo sistemų armavimo sluoksniai	+
tradicionis tinkas – cementinis ir cementinis kalkių	+
tradicionis tinkas – kalkinis ir atnaujinamas	rekomenduojami ATLAS SALTA S
gipsinis tinkas, išlyginamieji skiediniai ir glaistai	+
plonasluoksnis tinkas – mineralinis ir silikatinis	+
plonasluoksnis tinkas – akrilinis	+
plonasluoksnis tinkas – silikoninis ir silikatinis silikoninis	rekomenduojami ATLAS SALTA ATLAS SALTA N
keraminių, silikatininių tuščiavidurių plytų, plytų, aktytojo betono sienos	+
gipso kartono, OSB plokščių pagrindai	+
dažų dangos – silikatinės	rekomenduojami ATLAS SALTA S
dažų dangos – silikoninės	rekomenduojami ATLAS SALTA ATLAS SALTA N
dažų dangos – akrilinės	+

Techniniai duomenys

Tankis	1,53 g/cm ³
Dažų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbų metu	nuo +5 °C iki +30 °C
Oro santykinis drėgnis tinkuojant ir kietėjant	< 80 %
Kitų sluoksnį galima kloti*	maždaug po 6 val.
Džiūvimo trukmė*	apie 2 val.
Blizgesys	G ₃ – matinis
Dangos storis	100 < E ₃ < 200 μm
Grūdelių dydis	S ₁ – smulkūs < 100 μm
Vandens garų laidumo koeficientas	vidutinis 15 < V ₂ < 150 g/m ² d
Vandens laidumas	mažas W ₃ < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Lygiavertis difuzinis atsparumas S _d vienam sluoksniui	0,14–1,4 m
Dengimo stipris	2 klasė / 8 m ² išeiga
pH	8
Sukibimo laipsnis (pagal PN-80/C-81531)	1

*duomenys esant 20 °C temperatūrai ir 50 % drėgnei

Techniniai reikalavimai

ATLAS SALTA E šiltinimo produktų komplektų sudėtinė dalis naudojant šias sistemas:

Sistemos pavadinimas	Nacionalinis techninis įvertinimas
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616, 5 leidimas
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020, 1 leidimas

ATLAS SALTA – sudėtinės šilumos izoliacijos sistemos su tinko apdaila dalis:

Sistemos pavadinimas	Europos techninis įvertinimas
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933



Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus ir patvarus, t. y. tinkamai tvirtas, be sluoksnių, kurie galėtų silpninti dažų sukibimą, ypač be dulkių, nešvarumų, vaško ir riebalų. Senus, silpnos kokybės dažų ir kitus silpnai su pagrindu sukibusius sluoksnius būtina kruopščiai pašalinti, smulkius pažeidimus ir įtrūkius sutvarkyti ir užglaistyti., pvz., skiediniu ATLAS ZAPRAWA WYROWNUJACO-NAPRAWCZA ZW 330. Pagrindo gruntuoti nereikia.

Išsamūs pagrindų džiovavimo trukmės prieš dažant nurodymai

plonasluoksnis mineralinis tinkas	28 dienos
plonasluoksnis dispersinis tinkas	7 dienos
tradicinis mineralinis tinkas	28 dienos

Dažymas

Dažų paruošimas

Dažai tiekiami paruošti naudoti. Prieš pat naudojant dažus būtina gerai išmaišyti, kad suvienodėtų jų konsistencija. Šią operaciją geriausia atlikti mechaniškai, naudojant mažo greičio maišytuvą su dažų maišytuvu. Dažų negalima maišyti su kitomis medžiagomis.

Dažų skiedimas

Pirmam dažymui įpilkite 5 % švaraus vandens (0,5 l vandens 10 litrų dažų įpakavimui). Taikomo skiedimo santykio būtina laikytis dažant visą paviršių. Galutiniam dažymui ir atliekant dažymą purškiamuoju metodu naudokite neskiestus dažus.

Dažymas

Dažus tepti plonu ir vienodu sluoksniu voleliu, teptuku arba purkšti. Dažant pirmąjį sluoksnį, t. y. gruntinį, ant struktūrinio tinko rekomenduojama naudoti anksčiau nurodytu santykiu skiestus dažus. Kitas sluoksnis turi būti tepamas skersai ankstesniam, po min. 6 valandų. Technologinės pertraukos dažymo metu turėtų būti planuojamos iš anksto, pvz., pastato kampuose, po lietvamzdžiais, spalvų sandūroje ir pan. Dažai turi būti naudojami nuolat, vengiant darbo pertraukų. Atsižvelgiant į pagrindą, temperatūrą ir oro santykinį drėgnį, dažai džiušta apie 2–6 valandas.

Sąnaudos

Sąnaudos priklauso nuo pagrindo įgerties ir dažomo paviršiaus faktūros, todėl rekomenduojama tiksliai sąnaudos nustatyti bandymu. Apytikrės sąnaudų normos, kai vieną kartą dažomas tinkas, nurodytos lentelėje.

Tinko rūšis	Sąnaudos	Išėiga iš 1 litro
plonasluoksnis mineralinis tinkas	apie 0,25 l/m ²	apie 4,0 m ²
plonasluoksnis dispersinis tinkas	apie 0,22 l/m ²	apie 5,0 m ²
lygus tinkas	apie 0,15 l/m ²	apie 7,0–8,0 m ²

Pakuotės

Plastikiniai kibirai po 10 l.

Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

ATLAS SALTA – Kategorija A/c/FW – didžiausias kiekis LZO (VOC) produkte < 39,9 g/l, priimtinas turinys LZO (VOC) 40 g/l.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Dažai tinkami naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.



Svarbi papildoma informacija

Laikymo metu dažai, kuriuose yra daug rišiklio, palyginti su užpildais, pasižymi natūraliu ir priimtinu nusėdimo (delaminacijos) reiškiniu. Jo dėka pakuotėje esantys dažai yra apsaugoti nuo išdžiūvimo. Prieš naudojimą dažus išmaišykite mechaniškai.

Dažyti **negalima** esant aukštam drėgniui ir žemai temperatūrai, žemiau +5 °C. Dažomą paviršių darbo metu ir dažams džiūstant būtina saugoti nuo saulės spindulių, vėjo ir kritulių. Nepalankiomis orų sąlygomis gali prireikti dažyti trečią sluoksnį, kad paviršius suvienodėtų.

Jeigu dažomas šviežias tinkas, fasadą būtina apsaugoti tinklu nuo tinkavimo pradžios iki kol praeina 24 val., baigus dažyti. Švieži plonasluoksniai mineraliniai tinkai esant palankioms sąlygoms (temperatūra virš +5 °C, drėgmė žemesnė nei 65 %) nurodyta lentelėje. Nepalankiomis sąlygomis tinkas džiūsta ilgiau.

Jeigu dažomas senas tinkas, būtina užtikrinti, kad tinkas džiūtų bent 48 val., pasibaigus krituliams (kuo aukštesnis oro drėgnis, tuo šis laikas turėtų būti ilgesnis).

Jeigu nesilaikoma gamintojo reikalavimų, kaip paruošti pagrindą, naudoti ir apsaugoti fasadą, gali pasireikšti natūralus reiškiny – atsirasti spalvos pokyčių ir druskų sankaupų.

Dažomo paviršiaus spalvos vientisumą labai lemia pagrindo išdžiūvimo lygis.

Norint išvengti spalvų skirtumų būtina vieną paviršių dažyti tos pačios pagaminimo datos dažais.

Dažant natūraliai nežymiai sulyginama pagrindo faktūra. Dažant paviršius, kurie skiriasi faktūra ir techniniais parametrais, gali skirtis dažų atspalvis.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą, kol dažai neišdžiuvę.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2025-11-04

