



ATLAS DELFIN

impregnační prostředek pro obklady, dlažby a spáry

- chrání obklady, dlažby a spáry před skvrnami a špínou
- pro slinuté a kamenné obklady a dlažby
- vytváří ochrannou vrstvu
- dodává obkladům a dlažbám jemný lesk
- zvýrazňuje barvu povrchu



INTERIÉR A EXTERIÉR
STĚNA / PODLAHA



APLIKACE
JEMNÝM ŠTĚTCEM



APLIKACE
ŠTĚTCEM



APLIKACE
HOUBOU

Vlastnosti

Je bezbarvý – po zaschnutí zvýrazňuje barvu podkladu.

Je odolný vůči typickým čistícím prostředkům - při péči o obklad nebo dlažbu se nesmývá.

Určení

Chrání před běžnými skvrnami - od olejů, tuků, kávy, čaje a vody.

Chrání porézní povrchy - které mohou podléhat strukturálnímu znečištění.

Usnadňuje čištění - díky vysoké penetrační schopnosti proniká do vrchní vrstvy obkladu nebo dlažby a spár, přičemž na jejich povrchu vytváří odolný ochranný povlak.

Dodává jemný lesk neglazovaným obkladovým a dlažebním prvkům.

Obnovuje svěží vzhled starých, matných obkladů a dlažeb.

Druhy chráněných podkladů - cementové spáry, vysoce savé obklady a dlažby (neglazované keramické, kamenné a cementové).

Technické údaje

Hustota emulze	1,0 g/cm ³
Teplota podkladu a okolní teplota	od +5 °C do +25 °C
Pochůznost	po 24 hodinách

Časy uvedené v tabulce jsou doporučeny pro aplikační podmínky při cca 20 °C a 50-60% vlhkosti.

Technické požadavky

Impregnační prostředek není klasifikován jako stavební výrobek.

Impregnace

Příprava podkladu

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu, nečistot, olejů, tuků a vosku.

Příprava přípravku

DELFIN se vyrábí jako produkt připravený k přímému použití. Nesmí se kombinovat s jinými materiály, ředit nebo zahušťovat.

Impregnace

Emulze ATLAS DELFIN se nanáší na podklad neředěná, houbou nebo štětcem, v tenké a rovnoměrné vrstvě. Nenechávejte louže! Na savější podklady po cca 30 minutách schnutí opět naneste tekutinu, příčně k první vrstvě. Dlažba je pochůzná nejdříve 24 hodin po aplikaci emulze.

Spáry lze impregnovat po jejich vytvrdnutí, nanesením tekutiny tenkým štětcem 2 týdny po jejich provedení.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je 1 kg emulze na cca 15±20 m². V praxi spotřeba závisí na savosti podkladu a druhu použité keramiky.

Balení

Plastové nádoby: 0,25 kg, 1 kg.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

ATLAS DELFIN - kat. A/e/FW - maximální obsah VOC ve výrobku 5,46 g/l, přípustný obsah VOC ve výrobku 130 g/l.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Doba použitelnosti emulze je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité doplňující informace

Před použitím impregnačního prostředku ATLAS DELFIN k ochraně nově zhotovených keramických obkladů nebo dlažeb doporučujeme konzultaci s výrobcem obkladových prvků.

Impregnaci spár provádějte opatrně, dávejte pozor, abyste DELFIN nenanášeli také na povrch obkladových prvků podél spáry. Pokud k tomu dojde, je třeba impregnační prostředek z povrchu obkladových prvků průběžně odstraňovat.

Náradí očistěte čistou vodou ihned po použití. K odstranění zbytků produktu ATLAS DELFIN použijte prostředek ATLAS SZOP 2000.

Informace uvedené v technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2023-05-18