

DOLINA NIDY

KLEJ

GIPSOWY T

ГІПСОВИЙ КЛЕЙ Т

- для приклеювання гіпсокартонних плит
- висока адгезія до основи
- оптимально підібраний час схоплювання
- висока міцність



Для ручного
нанесення



Час готовності
до роботи



Темп.
нанесення



Екологічний
продукт



ЗАСТОСУВАННЯ

- для приклеювання гіпсокартонних і композитних плит для тепло-/звукоізоляції до внутрішніх стін будівель. Примітка - на стелях рекомендується монтаж на каркасі
- для заповнення локальних дефектів основи глибиною до 20 мм,
- для використання на основах, виконаних з цегли, блоків, пустотілих блоків або інших керамічних, вапняно-піщаних елементів, а також бетону і пористого бетону.

ВЛАСТИВОСТІ

- гіпсовий клей, виготовлений на основі природних гіпсових в'язучих, отриманих шляхом випалювання гіпсового каменю, містить мінеральні наповнювачі та компоненти, які роблять гіпсову масу пластичною та дуже зручною для обробки,
- дуже висока міцність клейового з'єднання - забезпечує довговічне і міцне з'єднання гіпсокартонних плит з основою
- сприятливі робочі параметри - клей легко наноситься, а при установці та притисканні плит легко адаптується до форми та нерівностей поверхні
- подовжений час схоплювання - забезпечує комфортну роботу та можливість вільного встановлення та регулювання кожної плити до очікуваного кінцевого положення
- низька усадка після застигання клею - відсутність внутрішніх деформацій і напружень у шарі клейового з'єднання забезпечує високу стабільність з'єднання.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа має бути сухою, стійкою та очищеною від пилу, бруду, масла, жиру, залишків штукатурки, фарби та антиадгезійних засобів. Примітка: Необхідно видалити будь-які залишки старих штукатурок, шпаклівок, фарб та інших покриттів, які можуть погіршити адгезію клею до основи. Усі сталеві елементи, які можуть безпосередньо контактувати з клеєм, слід обробити засобом для захисту від корозії.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Суху суміш необхідно рівномірно засипати в ємність з відміряною кількістю чистої води у пропорції приблизно 0,50 л води на 1 кг гіпсу і залишити на 3-5 хвилин, а потім перемішати вручну або механічно до отримання однорідної маси без грудок і нерозтертих компонентів. Маса готова до використання відразу після перемішування і зберігає свої властивості близько 45 хвилин. Перед замішуванням наступної порції клею ємність слід ретельно очистити від залишків застиглого розчину, оскільки вони можуть скоротити час схоплювання наступного замісу.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Технологія приклеювання гіпсокартонних плит до стін залежить від ступеня рівності основи і розмірів приміщення. У разі рівних поверхонь клей наноситься на покладену горизонтально на підлогу плиту, точково у вигляді кружечків діаметром близько 10 см і товщиною близько 2 см через кожні 25-40 см, а також додатково кількома розтягнутими смугами вздовж краю плити. На дуже рівних основах клей можна наносити зубчастим шпателем (висота зубців 8 мм), тільки з нижньої сторони панелі. Після нанесення клею плиту піднімають вертикально (дві людини) і притискають до стіни. Для фіксації положення плит можна використовувати гумовий молоток і довгу лату штукатурну. Рекомендується наклеїти дві-три сусідні плити, що дозволить одночасно і постійно коригувати їх положення і забезпечити рівну поверхню врівень. При приклеюванні плит між плитою і підлогою слід залишити зазор приблизно 10 мм, між плитою і стелею – 5 мм. Це забезпечить вільну циркуляцію повітря та належне зчеплення гіпсового клею. Плити не повинні стикатися одна з одною безпосередньо – необхідно залишити між ними зазори шириною близько 2 мм. У разі більших нерівностей поверхні або невеликих розмірів приміщення, рекомендується точково наносити клей безпосередньо на стіну - змінюючи товщину точок і відповідно розподіляючи їх на стіні, можна отримати рівну поверхню. При значних нерівностях основи, що перевищують 20 мм, рекомендується попередньо вирівняти поверхню стіни, наклеївши на неї «точково» через кожні 60 см, смуги гіпсокартону шириною близько 10 см. Приклеєні смуги повинні утворювати «драбинку», що



складається з горизонтальних і вертикальних елементів, утворюючи рівну площину.

Після схоплювання гіпсового клею, до підготовленої таким чином «сітки» приклеюють відповідний шар плит. Приклеювання та корекція положення плити можливі протягом приблизно 10-15 хвилин з моменту нанесення гіпсового клею (в залежності від температури навколишнього середовища та поглинальної здатності основи).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ЗА ПОВЕРХНЕЮ

Під час висихання необхідно забезпечити достатню вентиляцію приміщень. Час висихання залежить, зокрема, від місця застосування і товщини шару, а також від температури і вологості в приміщенні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШИХ РОБІТ

Затирання швів плит за допомогою ГІПСОВОЇ ШПАКЛІВКИ F або ГІПСОВОЇ ШПАКЛІВКИ DELTA можна розпочинати після повного схоплювання клею.

ВИТРАТА

В середньому використовується приблизно 2,5 - 5,0 кг на 1 м², в залежності від ступеня рівності основи і прийнятого способу приклеювання.

УПАКОВКИ

Паперові мішки по 10 кг, 22,5 кг, 25 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Дриль низькообертова з насадкою-мішалкою, відро з еластичного пластику, штукатурний інструмент з нержавіючої сталі (сталева терка, зубчаста терка, шпатель, кельма), гумовий молоток, рівень, лата штукатурна. Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт має гігієнічний сертифікат.

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, який є на сайті dolina-nidy.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація про зберігання і транспортування розміщена на упаковці продукту і в паспорті безпеки, з яким можна ознайомитися на сайті dolina-nidy.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на мішку.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Продукт є будівельним виробом, для якого технічні характеристики співпадають із зазначеними у гармонізованому європейському стандарті 14496:2007 (Гіпсовий клей для композитних панелей, що використовуються для тепло- та звукоізоляції, а також для гіпсокартонних плит. Для внутрішніх робіт).

ГІПСОВИЙ КЛЕЙ T DOLINA NIDY (2019) Декларація експлуатаційних властивостей ЄС № 08/1/CPR EN 14496:2005	
Цільове застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1
Адгезія	≥ 0,06 МПа

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Співвідношення вода/суха суміш	бл. 0,5 л / 1 кг бл. 5,0 л / 10 кг бл. 11,25 л / 22,5 кг бл. 12,50 л / 25 кг
Умови під час роботи	температура основи і оточення : від +5 °C до 25 °C вологість приміщення до 70%
Час готовності до роботи	близько 45 хвилин
Мінімальна товщина шару	5 мм
Максимальна товщина шару	20 мм
Вміст гіпсового в'язучого у перерахунку на CaSO ₄	> 30%

ПРИМІТКА

Слід суворо дотримуватись:

- правил належного зберігання виробу
- правил ґрунтування і належної підготовки основи
- рекомендованої товщини штукатурки
- відповідної вологості і температури основи і оточення
- рекомендованого способу догляду за штукатуркою.

Виробник не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті використання виробу всупереч вищенаведеним рекомендаціям і будівельним нормам.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. Після видання цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті dolina-nidy.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 2025.04.07



Тип основи	Вимоги	Підготовка	Спосіб ґрунтування
цегляні стіни з пористого бетону, вапняно-піщаних, керамічних і керамзитових елементів,	витримуються приблизно 2-3 місяці, вологість основи менше 3% (визначається методом СМ),	поверхню очистити від пилу, бруду, олив, жиру, залишків лакофарбового покриття тощо. Слабо зчеплені частини основи або кладочні розчини необхідно відділити, а фрагменти, які обсипаються, очистити дротяною щіткою.	рекомендоване ґрунтування ґрунтувальним засобом EURO-GRUNT або N Grunt. Засіб наносити пензлем, щіткою або малярським валиком. Залишити до повного висихання (приблизно на 12 годин, залежно від зовнішніх умов).
бетон і залізобетон	монолітні елементи витримуються протягом 4-6 місяців, вологість основи менше 3% (визначена методом СМ)	поверхню очистити від пилу, бруду, мастил, жиру, залишків лакофарбових покриттів і антиадгезійних засобів. Слабо зчеплені частини основи необхідно відділити і очистити від пилу	рекомендоване ґрунтування ґрунтувальним засобом INTER-GRUNT. Засіб наносити пензлем, щіткою або малярським валиком. Залишити до повного висихання (приблизно на 24 години, залежно від зовнішніх умов).