

GIPSAR GO!

paruoštas naudoti baigiamasis lyginamasis glaistas

- greitai ir lengvai naudojamas
- idealus paviršius – jokių pūslių ir įdubų
- keičiasi spalva – galima kontroliuoti darbų eigą
- visų rūšių dažams
- darbo komfortas – lengvai šlifuojamas
- švariai apdorojamas – mažiau dulka



Savybės

GIPSAR GO! gaminamas kaip paruošta naudoti masė dervos rišiklių, mineralinių užpildų ir modifikuojamųjų priedų pagrindu.

Lengvai klojamas – specialiai parinkta konsistencija leidžia lengvai kloti mentele, voleliu ar agregatu.

Galima kloti „šlapias ant šlapio“ būdu – kitą sluoksnį galima kloti ant preliminariai sukietėjusio ankstesnio sluoksnio, todėl ženkliai sutrumpėja vykdomų darbų trukmė.

Patogi ilga apdorojimo trukmė – lyginamasis glaistas pagamintas taip, kad užtikrintų patogų darbą: ant paviršiaus paklota masė lyginama neskubant ir darbinių laukų sandūros būna nematomos.

Idealus paviršius, be pūslių ir įdubų – specialiai atrinkti optimalios granulometrinės sudėties mineraliniai užpildai leidžia gauti labai lygų paviršių, kurio nereikia taisyti – jau pirmą kartą palyginus paklotą sluoksnį duoda puikų galutinį rezultatą.

Mažiau dulka – optimalus kietumas leidžia šlifuoti rankomis ir mechanškai: šlifuojant susidaranti dulkės nesklando po visą patalpą ir nepasklinda už apdorojimo vietos.

Lengvas dažymas bet kokio tipo dažais – satininis paviršius ir didelis atsparumas minkštėjimui leidžia glaistui puikiai derėti su dažų dangomis, galima dažyti akrilinais, lateksiniais ir keraminiais dažais.

Pasikeitus glaisto spalvai šlifuojant ir džiovinant galima kontroliuoti darbo eigą.

Paskirtis

ATLIKTO DARBO POBŪDIS	
Lyginimo darbai	+
Preliminarus pagrindo išlyginimas	naudoti ATLAS GTA
Mažų defektų užpildymas	+(iki 3 mm)
Gipso kartono plokščių sujungimas juostomis	naudoti ATLAS GTA
Viso paviršiaus glaistymas Gipso plokštės	+
Gipskartonio plokščių dengimo purvu standartai	Q2-Q4

APDAILOS SLUOKSNIŲ RŪŠIS	
dažų dangos	+
tapetai	+

PAGRINDO RŪŠIS	
betonas	+
cementinis, cementinis kalkinis tinkas	+
gipsinis tinkas	+
gipso kartono plokštės	+

Techniniai duomenys

Didž. sluoksnio storis	3 mm
Masės paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +25 °C
Patalpos drėgnis darbo metu	iki 70 %
Džiūvimo laikas* (1 mm storio sluoksnis)	iki 6 val.

*) - taikoma, kai T=20 °C, santykinis drėgnis 60 %

Techniniai reikalavimai

GIPSAR GO	
Eksplotacinių savybių deklaracija Nr. 259/CPR EN 15824:2017	
Numatoma naudojimo paskirtis: vidaus sienoms, perdangoms, stulpams ir pertvaroms.	
Sukibimas	0,3 MPa

Lyginamojo glaisto klojimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:

tvirtas, išdžiovintas – priimama, kad pagrindai turi būti džiovinami atitinkamai:

- 1 savaitę kiekvienam storio centimetrai, kai tinka naujas gipsinis, cementinis ir cementinis kalkių,
 - 28 dienas betoninės sienos ir perdangos,
- Šie duomenys taikomi standartinėms sąlygoms (20 °C ir 55 %). Kitomis sąlygomis trukmė gali keistis.

švarus – be sluoksnių, galinčių sumažinti glaisto sukibimą, ypač be dulkių, nešvarumų, kalkių, alyvų, riebalų, vaško, dažų ir sukibimą silpninančių preparatų liekanų;

gruntuotas, kai pagrindo įgertis yra per didelė arba nevienoda; - ATLAS GRUNTAS NKP (paruoštas naudoti – nereikia skiesti)

- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,
- ATLAS GRUNTOWNIK,

padengtas jungiamuoju sluoksniu (kai pagrindas mažai sugeria arba jam būdingas lygus paviršius, pvz., betoninės sienos ir lubos):

- ATLAS GRUNTO-PLAST,
- ATLAS ULTRAGRUNT.

Masės paruošimas

Masė paruošta naudoti. Prieš naudojant būtina ją išmaišyti maišytuvu, kuris neaeruoja masės.

Glaisto klojimas

Tepimas mentele

Masę tepti tolygiai nerūdijančiojo plieno mentele, prispaudžiant prie pagrindo.

Tepimas voleliu

Masę tepti voleliu (rekomenduojama naudoti „scotch brite“ tipo volelį), tolygiai paskirstant ant pagrindo. Prireikus lyginamąjį glaistą galima skiesti švairiu vandeniu iki 2 %. Paklotą sluoksnį išlyginti nerūdijančiojo plieno mentele (glaistykle) iš karto, kai paklojama.

Kitų sluoksnių klojimas

„Šlapias ant šlapio“ – kitą sluoksnį galima kloti ant preliminariai sukietėjusio sluoksnio – paviršius turi būti matinis ir sausas liečiant, paprastai toks pasiekiamas po maždaug 1–2 valandų paklojus (esant 20 °C temperatūrai ir 55 % drėgnei).

„Šlapias ant sauso“ – jeigu kitas sluoksnis klojamas sukietėjus ir išdžiūvus ankstesniam sluoksniui, rekomenduojama sudrėkinti vandeniu.

Mechaninis tepimas

Mechaniniu būdu tepant rekomenduojama naudoti šiuos įrenginius (būtina nuimti pagrindinį įrenginio filtrą). Prireikus lyginamąjį glaistą galima skiesti švairiu vandeniu iki 2 %.

Agregatas	Purkštukas	Slėgis
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Didžiausias darbinis slėgis
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Šlifavimas

Šlifuoti, kai visiškai išdžiūsta paviršius, rekomenduojama naudoti tinklą, kurio gradacija #150–220.

Apdailos darbai

Prieš pradėdant apdailos darbus glaisto paviršius turi būti tinkamai sausas ir be dulkių, susidariusių šlifuojant. Prieš dažant ir klijuojant tapetus būtina pagrindą gruntuoti taip, kaip nurodo dažų ar tapetų gamintojas.

Sąnaudos

Lyginamojo glaisto klojimas: nuo 1,0 kg/m² masės per vieną kartą.
18 kg pakuotės efektyvumas yra apie 15 m².
25 kg pakuotės efektyvumas yra apie 20 m².

Pakuotės

Plastikinės talpyklos 18 kg.

Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Produktas turėtų būti saugomas temperatūros diapazone nuo +5 °C iki +35 °C. Trumpalaikis produkto užšalimas ar perkaitimas transportavimo metu yra leistinas.

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo trukmė (tinkamumas naudoti) – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Sandėliavimas ar transportavimas netinkamomis sąlygomis gali sukelti nusėdimą arba gabalėlių susidarymą. Galima tikėtis nedidelių aplikacinių parametrų pokyčių, išlaikant jo naudojimo savybes.

Jeigu produktas užšąla pakuotėje, jį reikia palikti kambario temperatūroje iki visiško atitirpimo, o tada intensyviai maišyti naudojant juostinį maišytuvą arba ATLAS TWIST. Neįmanoma gauti homogeninės masės diskvalifikuoja produktą naudojimui.

Produkto saugojimas užšaldytoje būsenoje yra nepriimtinas. Jei nesilaikoma aukščiau išdėstytų sąlygų, bet kokie reklaminiai reikalavimų pareiškimai nebus atsižvelgiami.

Dėmesio: Palečių sukraustyti draudžiama. Dėlioiant paletes su produktu vieną ant kitos kyla pavojus prarasti pakuotės standumą, paletės gali apvirtti, kas kelia grėsmę netoliese esančių žmonių sveikatai ir gyvybei bei prekių sunaikinimui.

Masės sluoksniavimasis pakuotėje (atsiskiria skystis) jos laikymo laikotarpiu yra natūralus reiškinys. Prieš naudojant būtina išmaišyti, kad suvienodėtų konsistencija.

Darbo metu neužteršti pakuotėje esančios medžiagos, nes gali pablogėti jos parametrai. Likusią pakuotėje nepanaudotą medžiagą uždengti plėvele ir pakuotę sandariai uždaryti. Sunaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Lyginamojo glaisto negalima kloti ant pagrindų, kuriuos tiesiogiai gali veikti drėgmė.

Lyginamojo glaisto nerekomenduojama kloti patalpose, kurių oro santykinis drėgnis ilgesnį laiką viršija 70 %.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję gaminio dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta 2025-09-08