

ATLAS CERPLAST

Uniwersalna підкладова маса штукатурна



- забезпечує ідеальну високу адгезію штукатурки до основи
- зменшує і вирівнює поглинаючу здатність та зміцнює основу
- полегшує нанесення та текстурування
- висока міцність та покривна здатність
- для внутрішнього та зовнішнього застосування



МОРОЗО-
ТА ВОДОСТІЙКИЙ



ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ВСЕРЕДИНИ І НАЗОВНІ
СТІН



APLIKACJA
PĘDZIEŁEM



APLIKACJA
WALKIEM



APLIKACJA
NATRYSKOWA

Властивості

ATLAS CERPLAST випускається у вигляді готової до використання маси на основі акрилових смол і кварцового порошку.

Висока продуктивність і покривна здатність.

Містить заповнювач - підвищує адгезію, значно збільшуючи ефективну поверхню між шарами (створює шорстку поверхню).

Захищає основу від несприятливого впливу нового покриття

- Забезпечує хімічний бар'єр між основою і штукатуркою, обмежуючи їх взаємодію - зменшує просочування кольору з основи і утворення плям на поверхні штукатурки.

Має високу адгезію - до бетону мін. 1,0 МПа.

Підвищує адгезію - міцно зчіплюється з основою та штукатуркою, що наноситься.

Зменшує поглинання основи - запобігає занадто інтенсивному насичуванню води зі свіжо нанесеної штукатурки в основу.

Полегшує нанесення наступного шару - шорсткість основи зменшує "ковзання" штукатурки, що наноситься на поверхню.

- - Можливість фарбування:

- Фундамент можна фарбувати в 418 кольорів, що відповідають кольоровій гамі штукатурок і фарб SAN, а також в 7 кольорів, призначених для штукатурок ATLAS DEKO M
- білий,
- коричневий,
- клінкер,
- графіт,
- піщаний,
- сірий,
- кавовий.

Рекомендації щодо кольорів ATLAS CERPLAST для штукатурок ATLAS DEKO M можна знайти в технічних паспортах цих штукатурок.

Ґрунтувальна основа під тонкошарові штукатурки ATLAS - мінеральні, акрилові, силіконові, а також для мозаїчних штукатурок DEKO M. Детальну інформацію щодо застосування за призначенням можна знайти в технічному паспорті перелічених штукатурок.

Технічні характеристики

Щільність готового продукту	приблизно 1,5 г/см ³
Адгезія до бетону	> 1,0 МПа
Температура приготування маси, а також основи і навколишнього середовища під час виконання робіт	від +5 °C до +30 °C
Час висихання	4 ÷ 6 годин

Технічні вимоги

ATLAS CERPLAST є компонентом комплектів виробів для виконання теплоізоляцій системами:

Назва системи	Національна технічна оцінка
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 Видання 5
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020 Видання 1
ATLAS RENOTER W	ITB-KOT-2020/1187 1-е Видання
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583 Видання 1
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 2-е Видання
ATLAS THERMO PLUS	ITB-KOT-2020/0939 Видання 1
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188 Видання 3

ATLAS CERPLAST - компонент комплексних систем теплоізоляцій з облицюванням:

Назва системи	Європейський номер оцінки Технічної
АТЛАС	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
АТЛАС РОКЕР	ETA-06/0173
ATLAS XPS	ETA 07/0316

Ґрунтування

Підготовка основи

Основа повинна бути:

стабільна - достатньо жорсткою та відповідно просушена, висушена на повітрі,

рівна - нерівності та дефекти слід заповнити, наприклад, вирівнюючим розчином:

ATLAS ZW 330

ATLAS ZAPRAWA TYNKARSK.

Перед ремонтом основу слід заґрунтувати ґрунтовкою

-ATLAS UNI-GRUNT

-ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

-ATLAS GRUNT NKP

очищеною - від нашарувань, які можуть погіршити адгезію штукатурки, особливо від пилу, бруду, вапна, олії, жиру, воску, залишків масляної та емульсійної фарби. Якщо на основі є біологічні забруднення (грибки, водорості тощо), їх потрібно видалити за допомогою ATLAS MYKOS PLUS.

Специфічні вимоги до основ

Тип основи	Вимоги до підготування основи (висихання)
армовані шари в системах ізоляція, виконані на клеях ATLAS	Деталі в технічному паспорті клею, використаного для виконання армованого шару.
нові цементні штукатурки на основі готових штукатурних сумішей ATLAS, традиційних цементних і цементо-вапених штукатурок	мінімум 7 днів* при вологості повітря ≤ 4%*
бетонні основи	хв. 28 днів* вологість Структурні < 4%*
Лакофарбові покриття з хорошою адгезією до основи, у Внутрішньому застосування	немає вимог

*) Примітка: стосується умов висихання при : T=+20°C, Вологості повітря - 50%.

Приготування маси

Продукт поставляється у вигляді готової до використання маси. Її не можна змішувати з іншими матеріалами, розбавляти або згущувати. Суміш слід перемішати до однорідної консистенції безпосередньо перед використанням і під час нанесення.

Нанесення маси

Нанесіть суміш на підготовлену основу (рівномірно по всій поверхні) валиком, пензля або машинним способом.

Штукатурка

Оштукатурювання поверхні або приклеювання облицювання можна починати після повного висихання маси, тобто через 4÷6 годин після її нанесення.

Витрата

В середньому на 1 м² використовується 0,3 кг суміші.

Пакування

Пластикові відра 5 кг, 10 кг, 15 кг, 25 кг.

Інформація з техніки безпеки

Інформація про безпеку наведена на упаковці продукту та в Карті характеристик, доступній на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання та транспортування

Інформація щодо зберігання та транспортування міститься на упаковці продукту та в Карті характеристик, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Термін придатності продукту (придатний до використання) становить 12 місяців від дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Заґрунтовану поверхню слід захищати як під час роботи, так і під час висихання штукатурки від прямих сонячних променів, вітру та атмосферних опадів.

У разі, якщо подальші роботи неможливі через закінчення сезону та тривалі несприятливі погодні умови, допускається залишити армований шар, захищений лише ґрунтом, доти, доки умови дозволять виконати штукатурні роботи.

Інструменти слід мити чистою водою одразу після використання. Видаліть забруднення за допомогою ATLAS SZOP 2000.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є основним керівництвом по використанню продукту і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил техніки безпеки. З випуском цього технічного паспорта всі попередні втрачають чинність. Документи, що супроводжують виріб, доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст Технічної інформації, а також використані в ній позначення і торгові назви є власністю ТОВ "Атлас". Їх несанкціоноване використання буде переслідуватися за законом.

Дата оновлення: 2025-05-22