



NACIONALINĖ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. K052/2023

Lapas 1 iš 2

1. Statybos produkto pavadinimas ir prekinis pavadinimas:

Pavadinimas: ATLAS WODER E hidroizoliacijai skirtas rinkinys

Prekinis pavadinimas: ATLAS WODER E hidroizoliacijai skirtas rinkinys

2. Statybos produkto tipo žymuo:

ATLAS WODER E (2023) hidroizoliacijai skirtas rinkinys

3. Numatytas panaudojimas arba panaudojimai:

Rinkinys ATLAS WODER E yra skirtas atlikti hidroizoliaciją:

- drėgnų patalpų (vonios kambarių, dušo kabinų ir pan.) - kartu su ATLAS HYDROBAND 3 G sandarinimo juosta arba ATLAS sandarinimo juosta,
- balkonų - kartu su ATLAS HYDROBAND 3 G sandarinimo juosta,
- rūšio ir pamatų.

4. Gamintojo registruotos būstinės pavadinimas ir adresas bei gaminio gamybos vieta:

ATLAS sp. z o.o., Jana Kilińskiego g. 2, 91-421 Łódź

Gamybos vieta (gamybos įmonės):

LP. Gamykla PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 18 Stycznia g. 28, 97-300 Piotrków Trybunalski

5. Įgaliotojo atstovo, jei toks yra, pavadinimas ir būstinės adresas:

netaikoma

6. Nacionalinė sistema, taikoma eksploatacinių savybių pastovumui vertinti ir tikrinti:

2+

7. Nacionalinė techninė specifikacija:

7a. Lenkijos gaminio standartas: netaikoma

Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir nacionalinio sertifikato numeris arba akredituotos (-ų) laboratorijos (-ų) pavadinimas ir akreditacijos numeris: netaikoma

7b. Nacionalinis techninis įvertinimas: Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0491 2 leidimas Techninio įvertinimo įstaiga / Nacionalinis techninio įvertinimo padalinys:

Statybos tyrimų institutas, Filtrowa g. 1, 00-611 Varšuva

Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir sertifikato numeris: Statybos tyrimų institutas sertifikavimo įstaiga, AC 020, Nacionalinis gamybos kontrolės atitikties sertifikatas 020-UWB-0860/Z

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės statybos produkto charakteristikos numatyta paskirčiai ar paskirtims	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Pastabos
Sukibimas su pagrindu, MPa:		
- betoninis	$\geq 1,5$	
- anhidritinis	$\geq 0,5$	
- keraminė plyta	$\geq 0,5$	
- gipso kartoninė plokštė	$\geq 0,5$	
- OSB plokštė	arba plyšimas pagrinde $\geq 0,5$ MPa	
- pluoštinio cemento plokštė	arba plyšimas pagrinde $\geq 0,5$ MPa arba plyšimas pagrinde	
Tarp sluoksnių sukibimas, MPa, kartu su plytelių klėjais ¹⁾	$\geq 0,6$	



Vandens garų laidumas, nustatomas pagal oro sluoksnio storį S_d , kurio difuzinė varža lygi dangos vidutinei difuzinei varžai vandens garų atžvilgiu, m	≤ 14 (II klasė pagal PN-EN 1504-2:2006)	
Nelaidus vandeniui po 28 dienų, kai slėgis veikia iš korpuso pusės, nėra nuotėkio esant slėgiui, MPa	0,5	
Vandens absorbcija po 24 val., % m/m	≤ 5	
Atsparumas aukštos temperatūros vandeniui (+60°C), nustatomas pagal sukibimą su betoniniu pagrindu, MPa	$\geq 0,5$	
Atsparumas statiniam pradūrimui, kurį lemia dangos atsparumas vandeniui - nėra nuotėkio esant slėgiui, po apkrovų: 5, 10, 15 ir 20 kg, MPa	0,5	
Maksimalus tempimo įtempis, MPa: - danga be juostos - danga su ATLAS HYDROBAND 3G juosta	$\geq 2,0$ $\geq 8,0$	
Pailgėjimas esant maksimaliai įtemptai, %: - danga be juostos - danga su juosta ATLAS HYDROBAND 3G	≥ 15 ≥ 40	
Gebėjimas užtaisyti plyšius esant +5 °C temperatūrai, nustatomas pagal pailgėjimą, prie kurio buvo pažeista danga, mm	$\geq 0,8$	
Atsparumas pagrindo įtrūkimų susidarymui, maksimalus įtrūkimo plotis, prie kurio dangos netrūkinėja, mm	$> 3,5$	
Atsparumas nuovargiui (su ATLAS HYDROBAND 3G juosta)	nepažeista danga per visą bandymo įtrūkimo ilgį ir likusį bandinio paviršių	
Dangos lankstumas +5°C temperatūroje, viršutinės ir apatinės pusės išvaizda	nėra įtrūkimų	
Atsparumas šalčiui po 50 užšalimo ir atšildymo ciklų, nustatyta pagal: - išorinės išvaizdos pasikeitimą - atsparumą vandeniui - nėra nuotėkio esant slėgiui, MPa - sukibimą su betoniniu pagrindu, MPa	nėra pažeidimų 0,5 $\geq 0,5$	
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisija – laikas, reikalingas leistinai sveikatai kenksmingų medžiagų koncentracijai pasiekti	≤ 28 dienos	
Juostos		
Maksimalus išilginis tempimo įtempis, MPa: - ATLAS HYDROBAND 3G juosta - ATLAS juosta	≥ 9 ≥ 10	
Pailgėjimas esant maksimaliai įtemptai, %: - ATLAS HYDROBAND 3G juosta - ATLAS juosta	≥ 50 ≥ 25	
Atsparus vandeniui esant slėgiui 0,15 MPa, po 24 val.: - ATLAS HYDROBAND 3G juosta - ATLAS juosta	nėra nuotėkio nėra nuotėkio	
1) klijų skiedinys ATLAS GEOFLEX pagal PN-EN 12004+A1:2012 (iki standarto PN-EN 12004-1:2017 pereinamojo laikotarpio pabaigos		



9. Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruojamąsias eksploatacines savybes, išvardytas 8 punkte. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymą pagal išskirtinę gamintojo atsakomybę.

Gamintojo vardu pasirašė:

Patrycja Stasiak, Kokybės direktorė
(vardas ir pavardė bei pareigos)

[Pailgas antspaudas: ATLAS
sp. z o.o.; Kokybės direktorė
Patrycja Stasiak]
[parašas]

Lodzė, 2023-06-29,
(išdavimo vieta ir data)

Aš, toliau pasirašiusi, Biruta Seweryn, prisiekusioji lenkų kalbos vertėja, įregistruota Teisingumo ministerijos tvarkomame prisiekusiųjų vertėjų sąraše numeriu TP/196/14, patvirtinu, kad vertimas atitinka man pateiktą dokumentą lenkų kalba.
Numeris registre - 276/2024
Sejwy, 2024-03-25

