



ATLAS proFARBA

biela akrylátová farba

- vynikajúce pokrytie
- odolná voči drhnutiu a umývaniu
- tixotropný efekt - uľahčuje maľovanie
- pre steny a stropy



VYNIKAJÚCE
KRYTIE



ODOLNOSŤ PROTI
UMÝVANIU A DRHNUTIU



TIXOTROPNÝ
EFEKT

Vlastnosti

ATLAS proFARBA sa vyrába na báze akrylového spojiva s prídavkom vysokokvalitných plnív a chemických prísad.

Je to latexová farba - vytvára povlak veľmi odolný voči opakovanému umývaniu - oveľa odolnejší ako tradičné interiérové emulzné farby.

Je veľmi odolná voči drhnutiu za sucha.

Je paropriepustná, $S_d < 0,03$ m – zabezpečuje priedušnosť stien.

Po uschnutí je snehobiela.

Je tixotropná - ľahko sa rozotiera po stenách a stropoch a nekvapká z nástrojov.

Náter je pružný.

Vyznačuje sa vynikajúcim pokrytím.

Ideálna na maľovanie hydrodynamickým striekaním.

Určenie

Vnútorne maľovanie povrchov stien a stropov - dekoratívne alebo ochranné.

Druhy podkladov na maľovanie - cementové a vápennocementové omietky, tenkovrstvové minerálne omietky, sadrové omietky a sadrové stierky, omietky na báze polymérov, sadrokartónové dosky, papierové tapety, neomietnuté steny z betónu, tehál, tvárnic, dutých blokov.

Technické údaje

Hustota	približne 1,45 kg/dm ³
Viskozita	13000-16000cP Brookfieldov viskozimeter
Hodnota S_d	< 0,03 m (s dvoma vrstvami farby) v súlade s normou EN ISO 7783:2012
Teplota prípravy farby, podkladu a okolia počas práce a schnutia farby	od +5 °C do +25 °C
Kvalitné pokrytie	II (PN-89/C-81536)
Odolnosť voči drhnutiu (po 28 dňoch)	Trieda 2 (PN-EN 13300:2002)
Vzhľad povlaku	Biela, matná
Čas schnutia do stupňa 3 (teplota 23 °C ± 2 °C, relatívna vlhkosť 55 ± 5 %)	2 h PN-C-81519:1979
Použitie ďalšej vrstvy	po minimálnom počte. 2 h*

Časy uvedené v tabuľke sa odporúčajú pri aplikačných podmienkach približne 20 °C a 50-60 % vlhkosti.

Maľovanie

Príprava podkladu

Podklad by mal byť vzdušno suchý, bez trhlín a zbavený vrstiev, ktoré by mohli zhoršiť príľnavosť farby, najmä prachu, špiny, vosku a tukov. Staré nátery lepiacich farieb a iné vrstvy so slabou príľnavosťou k podkladu by sa mali dôkladne odstrániť. Staré nátery emulznej farby by sa mali umyť vodou a saponátmi a nechať uschnúť. Menšie poškodenia (napr. praskliny alebo dutiny) by sa mali opraviť a vyplniť. Na povrchové opravy podkladu sa odporúča použiť zmes ATLAS RAPID, GIPSAR GO! alebo ATLAS GTA. Zaplesnené plochy očistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS PLUS.

Vysoko nasiakavé a prašné podklady natrite jednou z troch základných emulzií (v každom prípade by mal základný náter po zaschnutí vytvoriť matný povrch):

- ATLAS GRUNT NKP
- ATLAS UNI-GRUNT zriedený vodou v hmotnostnom pomere 1:3 (emulzia:voda),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA zriedený vodou v hmotnostnom pomere 1:8 (emulzia:voda),

Na nesavé podklady, ako sú sadrokartónové dosky alebo povrchy pokryté emulznými farbami, možno ATLAS PODKLADOVÚ FARBU aplikovať bez základného náteru.

Pred natieraním tapiet by sa mala experimentálne skontrolovať kvalita spojenia tapety s podkladom. Maľovanie tapiet, ktoré zle priľnú k podkladu, môže spôsobiť tvorbu pľuzgierov.

Omietky sa môžu maľovať až po úplnom zaschnutí, nie však skôr:

- cementové a vápennocementové omietky po 3-4 týždňoch,
- sadrové omietky po 2 týždňoch.

Príprava farby

Farba sa dodáva pripravená na použitie. Nemiešajte s inými materiálmi. Pred použitím farbu dôkladne premiešajte pomalobežnou vrtačkou s miešadlom na farby, aby sa konzistencia vyrovnala.

Riedenie farby

Pri nanášaní prvého, tzv. základného náteru sa farba môže riediť pridaním maximálne 0,5 litra vody na 10 litrovú nádobu s farbou. Pomer riedenia by sa mal zachovať na celom natieranom povrchu. Pri konečnom nátere by sa farba mala nanášať neriedená.

Maľovanie

Farba by sa mala nanášať na pripravený a upravený podklad v tenkej a rovnomernej vrstve. Maľovať možno valčekom, štetcom alebo striekaním. Odporúčajú sa valčeky z mikrovlákná alebo polyakrylu s dĺžkou vlákna 11 mm. Začnite maľovať stropy od okennej plochy a postupujte do miestnosti. Prvý náter môže byť alternatívne ATLAS PODKLADOVÁ FARBA. Druhú vrstvu možno naniesť po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy (najmenej po 2 hodinách, v závislosti od podkladu, teploty teplota a relatívnej vlhkosti vzduchu) v jednom smere aplikácie pre daný náter. Vopred naplánujte prestávky v procese maľovania, napr. v rohoch atď. Nanášanie farby by sa malo vykonávať nepretržite, bez prerušenia.

Údaje pre postrek s GRACO CED StMax II 595

Tryska	Filtre	Tlak	Príprava materiálu
PAA521	60 ôk	220 barov	nezriedený alebo zriedený 5 % vody

Spotreba

Do 14 m²/ 1 l farby s jednou vrstvou na hladký povrch. Spotreba závisí od absorpčnej schopnosti podkladu.

Balenie

Plastové vedrá s objemom 10 litrov.

Bezpečnostné informácie

Hygienicky schválené

Interiérová farba ATLAS proFARBA - kat. A/a/FW: Maximálny obsah VOC vo výrobku 29,9 g/l, prípustný obsah VOC 30 g/l.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Skladovateľnosť výrobku (použiteľnosť) je 24 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Dôležité doplňujúce informácie

Ak sa používajú maliarske pásky, odporúča sa ich starostlivo odstrániť a dodržiavať odporúčania výrobcu. Na podklady zo sadrokartónu je pred nanesením maliarskej pásky potrebné vykonať základný náter.

Na jeden povrch naneste farbu s rovnakým dátumom výroby.

Miestnosť, v ktorej bol výrobok použitý, je vhodná na použitie po jej vyvetraní a odstránení zápachu.

Maľovanie povrchov, ktoré sa líšia štruktúrou, môže vytvárať efekt rôznych odtieňov farby.

Nástroje by sa mali čistiť čistou vodou ihneď po použití, skôr ako farba zaschne.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú základným návodom na použitie výrobku a nezbavujú používateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebného umenia a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Sprievodné dokumenty k výrobku sú k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o.o. Ich neoprávnené používanie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2024-01-04