




ATLAS POSTAR 80

Cementový podklad pre rýchle spracovanie (10-80mm)

- rýchlotuhnúci - lepení dlažby po 3 hodinách
- rýchlotuhnúci - pochôdnosť po 3 hodinách
- pod dlažbu, parkety a epoxidové podlahy
- obmedzené lineárne zmrštenie



PRE INTERIÉRY
A EXTERIÉRY



MRAZU
A VODE-VZDORNÝ



MANUÁLNE
VYLIEVANIE



HRúbKA
VRSTVY



> 3 h
POCHÔDNOSŤ
PO 3 hod.

Vlastnosti

ATLAS POSTAR 80 sa vyrába vo forme suchej zmesi portlandského cementu, kremenných plnív a modifikujúcich prísad.

Husto plastický – pracovná konzistencia malty umožňuje ľahké nanášanie hmoty, zatretie a získanie rovnomerného povrchu.

Vysoká pevnosť v tlaku: $\geq 40,0 \text{ N/mm}^2$ – odporúča sa pre všetky druhy povrchov so stredným a veľkým zaťažením.

Pevnosť v ohybe: $\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$.

Oteruvzdornosť: $\leq 9,0 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$

Má veľmi nízke lineárne zmršťovanie – minimálne lineárne zmeny podkladu v priebehu schnutia (cca 0,6 mm/bm) obmedzujú možnosť vzniku trhlin.

Určenie

Vytvára podlahový podklad alebo podlahu s hrúbkou 10-80 mm – hrúbka vrstvy závisí od prijatého konštrukčného systému (tabuľka nižšie).

Odporúča sa na rýchle rekonštrukcie – pre rýchle spracovanie – dosahuje základné prevádzkové parametre v krátkom čase, čo umožňuje skrátenie technologických prestávok a urýchľuje aplikáciu ďalších vrstiev: pešia premávka a lepenie dlaždíc už po 3 hodinách.

Môže sa použiť ako základný náter na podlahové vrstvy, ako napr. parkety, epoxidové nátery a podlahy – je podkladom s vysokou súdržnosťou a vysokou odolnosťou voči pôsobeniu šmykových síl, ktoré sa vyskytujú v kontaktnej rovine s podlahovou vrstvou, napr. pri rozpínaní a sťahovaní dreva v dôsledku zmien jeho vlhkosti.

Vytvára podlahovú vrstvu s vysokou oteruvzdornosťou – odporúča sa pre obytné budovy, sklady, priemyselné zariadenia, príjazdové cesty, terasy a pod.

Môže byť použitý ako podklad s podlahovým vykurovaním – nevyžaduje použitie elastikačných prísad, má dobrú tepelnú vodivosť.

Umožňuje vytvárať spad a opravy betónových povrchov, schodov, dosiek, poterov.

Druhy nášlapnej vrstvy – keramická a kameninová dlažba, kobercové krytiny, PVC, panely, parkety, epoxidové nátery a podlahy.

Druhy možného vykonania:

- **spojený s podkladom** – hrúbka 10-80 mm – podkladom je kvalitný betón, cementový podklad (s podlahovým vykurovaním alebo bez podlahového vykurovania)
- **na deliacej vrstve** – hrúbka 35-80 mm – nanáša sa na slabý, nekvalitný podklad, ktorý nezaručuje vhodnú prídržnosť – prašný, popraskaný, mastný, špinavý, veľmi savý; separačnou vrstvou môže byť napr. PE fólia s hrúbkou 0,2 mm.
- **plávajúci** – hrúbka 40-80 mm – nanáša sa na tepelnú alebo zvukovú izoláciu z polystyrénových dosiek primeranej tvrdosti, z podlahových, tvrdných dosiek z minerálnej vlny a pod.
- **v systéme podlahového vykurovania** – hrúbka nad vykurovacou vrstvou by mala mať min. 35 mm.

Technické údaje

Sypná hmotnosť (suchej zmesi)	cca. 1,75 kg/dm ³
Pomery miešania voda/hmota	0,06÷0,08 l / 1 kg 1,5÷2,0 l / 25 kg
Min/max hrúbka podkladu alebo podlahy	10 mm / 80 mm
Maximálny priemer zrna	4,0 mm
Lineárne zmeny pri vysychaní	≤ 0,06%
Teplota prípravy hmoty a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie	od +5 °C do +30 °C
Doba spracovateľnosti	min. 30 minút*
Pochôdnosť	po cca. 3 hodinách*

* odporúčané časy pre štandardné aplikačné podmienky:

- teplota cca. 20 °C

- vlhkosť 55-60%.

Technické požiadavky

ATLAS POSTAR 80 (2020) Prehlásenie o vlastnostiach č. E99/CPR EAD 190019-00-0502: december 2019 Európske Technické osvedčenie ETA-20/0597 zo dňa 03/08/2020	
Zamýšľané použitie: Podlahový podklad na báze cementu určený pre použitie v interiéroch a exteriéroch budov. Vrstvy podlahového podkladu môžu zahŕňať systém podlahového vykurovania. Podlahový podklad, môže byť použitý ako povrch vystavený oteru (podlaha) alebo pokrytý nášlapnou vrstvou (napr. keramická alebo kameninová dlažba, epoxidová podlaha, kobercová krytina, PVC, parkety, podlahové panely).	
Reakcia na oheň	A1
Pevnosť v tlaku - trieda	C40 (≥ 40 MPa)
Pevnosť v ohybe- trieda	F7 (≥ 7 MPa)
Oteruvzdornosť	A9 (≤ 9 cm ³ / 50 cm ²)
Pevnosť v tlaku za ohybu po cykloch zmrazovania-rozmrazovania, MPa:	
- pevnosť v tlaku	≥ 40
- pevnosť v ohybe	≥ 7

Prípravné práce

Príprava podkladu

Podklad musí byť stabilný, nosný a vzdušno-suchý, pričom jeho príprava závisí od konštrukcie podlahy. Všeobecné požiadavky pre podklady:

- podklady alebo cementové podlahy – vyzretý min. 28 dní,
- betón - vyzretý min. 3 mesiace.

Súvislý poter alebo podlaha (spojené s podkladom). Podklad musí byť zbavený vrstiev a prvkov, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, vápna, olejov, tukov, živých látok, farieb, slabých a nesúdržných častí starých poterov. Povrchové vrypy v podklade je potrebné rozšíriť a povysávať. Bezprostredne pred nanosením vhodnej vrstvy hmoty musíme podklad navlhčiť vodou a naniesť kontaktnú vrstvu.

Kontaktnú vrstvu je možné vytvoriť jedným z dvoch spôsobov pomocou:

- hmota ATLAS ADHER S

Kontaktná vrstva má tekutú konzistenciu a je možné ju nanášať štetcom. Mala by sa intenzívne vtierať do vopred navlhčeného podkladu. Ak kontaktná vrstva uschne pred nanosením hlavnej vrstvy podkladu, musíme ju naniesť ešte raz (metóda „mokré do mokrého“).

Podklad alebo podlaha na deliacej vrstve. Vrstva separačného materiálu napr. PE fólia by mala byť tesne položená, bez záhybov a vyvinutá na steny (na dilatačné pásy) najmenej do výšky podkladu.

Plávajúci podklad alebo podlaha. Izolačné dosky by mali byť umiestnené tesne, na rovnom povrchu, s posunutou hranou. Na doskách položíme separačnú vrstvu a vyvineme ju na steny.

Podklad v systéme podlahového vykurovania. Vykurovací systém by mal byť skontrolovaný a upevnený, a v prípade vodného vykurovania potrubie je treba naplniť vodou. Odporúča sa vykonať podklad v jednej vrstve (so stabilným upevnením vykurovacieho systému). Pri prácach je potrebné dodržiavať údaje obsiahnuté v technickom návrhu a odporúčaní výrobcov vykurovacích systémov.

Pierwsze uruchomienie ogrzewania podłogowego (tzw. wygrzewanie podkładu) powinno zostać wykonane w następujący sposób.

Teplotu systematycznie zvyšovať maximálne o 2 °C / 24 hodín, až do najvyššej prevádzkovej teploty. Potom znížiť teplotu, ako je požadované vyššie, kým sa vykurovanie nevypne.

Podlahové vykurovanie je možné spustiť:

Poter je možné použiť v systémoch podlahového vykurovania z prefabrikovaných panelov. Po rozložení rohoží umiestnite vykurovacie rúrky na vhodné miesto (max. priemer rúrky 20 mm). Potom vyplňte medzery medzi vykurovacími rúrkami hmotou, pričom dodržte minimálnu hrúbku poteru nad potrubím 35 mm.

Dilatácie

Podklad alebo podlahu musíme oddeliť od stien a ostatných prvkov v pracovnom priestore pomocou DILATAČNEJ PÁSKY ATLAS. Veľkosť pracovných priestorov by nemala presiahnuť:

- v miestnostiach 36 m² a bočný rozmer by nemal presiahnuť 6 m
- vonku 5 m² a bočný rozmer by nemal presiahnuť 3 m.

Dilatačné škáry musíme vykonať aj na prahoch miestností a okolo nosných stĺpov. Stávajúce konštrukčné dilatácie podkladu je potrebné preniesť na vrstvu podkladu alebo podlahy.

Príprava hmoty

Materiál z vreca nasypeme do nádoby s vodou (pomery sú uvedené v Technických údajoch) a miešame vrtáčkou s miešadlom na malty alebo kontinuálnym miešadlom, kým nevznikne homogénna hmota. Hmota je vhodná k použitiu ihneď po zmiešaní a udržiava si svoje vlastnosti približne 30 minút.

Vytvorenie podkladu

Nanášanie hmoty

Všetky práce vykonávať v súlade s technológiou podlahových prác. Použitie drevených alebo kovových vodiacich lišt pomáha dosiahnuť rovnomerný povrch podkladu alebo podlahy. Lišty by mali byť zapustené tak, aby hrúbka podlahy alebo podkladu zodpovedala predpokládanej hrúbke vrstvy a v žiadnom mieste nebola menšia ako minimálna hodnota určená pre daný konštrukčný systém (spojený s podkladom, na deliacej vrstve, plávajúci). Aby sa hmota zahustila a presnejšie sa rozotrela je potrebné povrch vibrovať latou alebo utlačiť hladítkom. Prebytočnú hmotu cikcakovým pohybom stiahnuť z lišt. Predpokladané technologické pole by malo byť vyplnené a vyrovnané v priebehu cca. 30 minút. Asi po 3 hodinách by mal byť povrch zatretý a vyhladený hladítkom.

Schnutie a starostlivosť o podklad alebo podlahu

Čerstvo vykonaný podklad alebo podlahu je potrebné chrániť pred príliš rýchlym schnutím, priamym slnečným žiarením, nízkou vlhkosťou vzduchu alebo prievanom. Abysme zaistili vhodné podmienky tuhnutia hmoty, podľa potreby čerstvo vykonaný povrch navlhčíme vodou alebo prikryjeme fóliou. Správna starostlivosť zvyšuje pevnosť výrobku, ale tiež predlžuje proces schnutia. Doba schnutia podkladu alebo podlahy závisí od hrúbky vrstvy, okolitej teploty a vlhkosti. Na podklad alebo podlahu je možné vstúpiť (pochôdznosť) po približne 3 hodinách, a podklad alebo podlaha môžu byť úplne zaťažené po 7 dňoch.

Následné vrstvy

Podrobné informácie o dochucovaní ATLAS POSTAR 80 pred aplikáciou ďalších vrstiev nájdete v tabuľke na konci Technického listu.

Spotreba

Priemerná spotreba je 20 kg hmoty na 1 m² a na každých 10 mm hrúbky vrstvy.

Balenie

Papierové vrecia 25 kg.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Dôležité dodatočné informácie

Použitie nesprávneho množstva vody na prípravu hmoty znižuje pevnostné parametre podkladu. V priebehu aplikácie je potrebné kontrolovať stupeň premiešania a konzistenciu hmoty.

Nízka teplota a vysoká vlhkosť v miestnosti môžu predĺžiť čas schnutia hmoty.

Pred úplným spustením podlahového vykurovania je potrebné každých 24 hodín zvyšovať teplotu, a to maximálne o 2 °C, až na prevádzkovú hodnotu. Potom podľa rovnakého princípu znižovať teplotu, kým sa vykurovanie nevypne.

Pred pokládkou podlahových krytín z PVC, by sa mala na podklad ATLAS POSTAR 80 naniesť vyrovnávajúca vrstva ATLAS SMS 15 alebo ATLAS SMS 30.

Náradie očistiť čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v Technických listoch sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predchádzajúce verzie. Ďalšie dokumenty k výrobku sú k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu, ako aj v ňom použité označenie a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2024-03-27

Podrobné informácie týkajúce sa zretia poteru ATLAS POSTAR 80 pred nanesením ďalších vrstiev.

Druh ďalšej vrstvy na podklade	Zretie podkladu pred zhotovením hlavnej vrstvy*	Príprava podkladu pred zhotovením hlavnej vrstvy
Vyrovnanie/doplnenie pomocou ATLAS POSTAR 80	po cca 3 hodinách	ATLAS ADHER S
Vyrovnanie/doplnenie pomocou ATLAS SMS	po cca 12 hodinách	- ATLAS GRUNT NKP (pripravený na použitie) ATLAS UNI-GRUNT, ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
Keramická dlažba	Vlhkosť podkladu 4,0 % - po cca 3 hodinách pre hrúbku 1,0-3,0 cm - po cca 6 hodinách pre hrúbku 3,1-5,0 cm - po cca 18 hodinách pre hrúbku 5,1-8,0 cm	- ATLAS GRUNT NKP (pripravený na použitie) ATLAS UNI-GRUNT, ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
Hydroizolácia	Varianta 1	
	ATLAS WODER DUO ATLAS WODER DUO EXPRESS Vlhkosť podkladu 4,0 % - po cca 3 hodinách pre hrúbku 1,0-3,0 cm - po cca 6 hodinách pre hrúbku 3,1-5,0 cm - po cca 18 hodinách dňoch pre hrúbku 5,1-8,0 cm	zvlhčenie do matno vlhkého stavu
	Varianta 2	
	ATLAS WODER E ATLAS WODER W ATLAS RÝCHLOŠCHNÚCA TEKUTÁ FÓLIA Vlhkosť podkladu 2,0 % - po cca 0,5 dni pre hrúbku 1,0-3,0 cm - po cca 1 dni pre hrúbku 3,1-5,0cm - po cca 3 dňoch pre hrúbku 5,1-8,0 cm	- ATLAS GRUNT NKP (pripravený na použitie) ATLAS UNI-GRUNT, ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
PVC krytina Kobercová krytina Panely	Vlhkosť podkladu 2,0 % - po cca 0,5 dni pre hrúbku 1,0-3,0 cm - po cca 1 dni pre hrúbku 3,1-5,0cm - po cca 3 dňoch pre hrúbku 5,1-8,0 cm	podľa odporúčaní výrobcu finálnej vrstvy
Epoxidový náter	Vlhkosť podkladu 4,0 % - po cca 3 hodinách pre hrúbku 1,0-3,0 cm - po cca 6 hodinách pre hrúbku 3,1-5,0 cm - po cca 18 hodinách pre hrúbku 5,1-8,0 cm	podľa odporúčaní výrobcu finálnej vrstvy

* doby odporúčané pre bežné aplikačné podmienky:

- teplota cca 20 °C
- vlhkosť 55-60%.

Pozor. V prípade podkladu zhotoveného s podlahovým vykurovaním možno vrstvy podlahy kláť až po zahriatí podkladu. Pravidlá pre vyhrievanie podkladu ATLAS POSTAR 80 nájdete vyššie v odseku "Zhotovenie podkladu alebo podlahy".