

DOLINA NIDY

KLEJ GIPSOWY T

- для монтажа гипсо-картонных плит
- отличная адгезия к основанию
- оптимально подобрано время схватывания
- большая прочность



Ручное
нанесение



Время
пригодности
к работе



Температура
применения



Эко продукт

ПРИМЕНЕНИЕ

- для приклеивания гипсокартонных и тепло-/акустических композитных панелей к стенам внутри помещений (примечание - на потолках рекомендуется установка на сетку)
- для заполнения локальных дефектов в основании глубиной до 20 мм
- для использования на основаниях, которые могут представлять собой поверхности из кирпича, блоков, пустотелого кирпича или других керамических элементов, известкового песка, бетона и ячеистого бетона

СВОЙСТВА

- гипсовый клей производится на основе натуральных гипсовых вяжущих, получаемых в результате обжига гипсовой породы, содержит минеральные наполнители и компоненты, делающие гипсовую массу пластичной и легко обрабатываемой
- очень высокая адгезионная прочность - обеспечивает постоянное и прочное сцепление гипсокартона с основанием
- благоприятные рабочие параметры - клей легко наносится, а при позиционировании и прижатии плит легко адаптируется к форме и неровностям основания
- длительное время схватывания - обеспечивает удобство работы и возможность свободного позиционирования и корректировки каждой панели в соответствии с ожидаемым конечным положением
- низкая усадка после отверждения клея - отсутствие внутренних деформаций и напряжений в клеевом слое обеспечивает высокую стабильность соединения



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли, грязи, масла, жира, остатков штукатурки, лакокрасочных покрытий и разделительных средств. Внимание: Все остатки старых штукатурок, затирок, красок и других покрытий, которые могут ослабить адгезию клея к основанию, должны быть удалены. Все стальные детали, которые могут непосредственно контактировать с клеем, должны быть защищены от коррозии.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

Сухую смесь равномерно высыпают в емкость с отмеренным количеством чистой воды в соотношении примерно 0,50 л воды на 1 кг гипса и дают постоять 3-5 минут, а затем перемешивают вручную или механически до получения однородной массы без комков и сыпучих компонентов. Масса пригодна для использования сразу после смешивания и сохраняет свои параметры в течение примерно 45 минут. Перед смешиванием следующей порции материала тщательно очистить емкость от остатков связанного раствора, так как они могут сократить время схватывания следующей затирки.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Технология приклеивания гипсокартона к стенам зависит от степени ровности основания и размеров помещения. Если основание ровное, клей наносится на гипсокартон, уложенный горизонтально на пол, точно, в виде гипсовых плит диаметром около 10 см и толщиной около 2 см, с интервалом 25-40 см, и дополнительно несколько вытянутых гипсовых плит по краю плиты. На очень ровных основаниях можно наносить клей зубчатым шпателем (высота зубцов 8 мм) только на нижнюю поверхность плиты. После нанесения клея плиту поднимают вертикально (два человека) и прижимают к стене. Для фиксации положения плит можно использовать резиновую киянку и длинную палку. Рекомендуется приклеивать две или три соседние панели, что позволит одновременно корректировать их положение и обеспечит ровную, плоскую поверхность. При креплении досок оставляйте зазоры около 10 мм между доской и полом и 5 мм между доской и потолком. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха и позволит гипсовому клею как следует схватиться. Плиты также не должны непосредственно соприкасаться друг с другом - между ними следует оставлять зазоры около 2 мм. В случае больших неровностей основания или небольших размеров помещения рекомендуется наносить клеевые пластыри непосредственно на стену - варьируя их толщину и правильно распределяя по стене, можно получить ровную плоскость.

При значительных неровностях основания, превышающих 20 мм, рекомендуется предварительно выровнять поверхность стены, наклеив на нее «квадратами», с интервалом 60 см, полосы гипсокартона шириной около 10 см. Приклеенные полосы должны образовывать лестницу, состоящую из горизонтальных и вертикальных элементов, образующих ровную плоскость.

После застывания гипсового клея на подготовленную таким образом «решетку» наклеивается слой плит.

Приклеивание и корректировка положения плиты возможны примерно в течение 10-15 минут после нанесения гипсового клея (в зависимости от температуры окружающей среды и впитывающей способности основания).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Обеспечить достаточную вентиляцию помещений во время сушки. Время высыхания зависит, в частности, от места нанесения и толщины слоя, а также от температуры и влажности в помещении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ

К заполнению швов между плитами с GIPS SZPACHLOWY F или GIPS SZPACHLOWY DELTA можно приступать после полного схватывания клея.

РАСХОД

В среднем на 1 м² расходуется около 2,5-5,0 кг, в зависимости от степени ровности основания и выбранного способа нанесения клея.

УПАКОВКИ

Бумажные мешки 10 кг, 22,5 кг, 25 кг.

ИНСТРУМЕНТЫ

Медленная дрель с миксером, гибкое пластиковое ведро, инструменты для штукатурки из нержавеющей стали (стальная кельма, зубчатая кельма, шпатель, шпатель), резиновый молоток, спиртовой уровень, пластырь. Сразу после использования очистить инструменты чистой водой.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт имеет гигиенический сертификат.

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте dolina-nidy.com.pl.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, который можно найти на сайте dolina-nidy.com.

Срок годности продукта (применения) составляет 12 месяцев с даты производства на пакете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукт является строительным изделием, техническая спецификация которого соответствует гармонизированному европейскому стандарту 14496:2007 (Гипсовый клей для композитных панелей, используемых для тепло- и звукоизоляции, и для гипсокартонных плит. Для использования внутри зданий).

KLEJ GIPSOWY T DOLINA NIDY (2019) Декларация Потребительских Свойств № 08/1/CPR EN 14496:2005	
Применение; общестроительное	
Реакция на огонь (при непосредственном воздействии)	A1
Адгезия	≥ 0,06 МПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пропорции смеси вода/сухая смесь	ок. 0,5 л / 1 кг ок. 5,0 л / 10 кг ок. 11,25 л / 22,5 кг ок. 12,50 л / 25 кг
Условия во время работ	температура основания и окружающей среды от +5 °C до 25 °C, влажность воздуха в помещении до 70%.
Время готовности к работе	ок. 45 минут
Минимальная толщина слоя	5 мм
Максимальная толщина слоя	20 мм
Содержание гипсового вяжущего в пересчете на CaSO ₄	> 30%



ВНИМАНИЕ

Необходимо соблюдать:

- правильное хранение продукта
- грунтование и надлежащую подготовку основания
- нанесение штукатурки рекомендуемой толщины
- надлежащую влажность и температуру основания и окружающей среды
- рекомендуемый уход за штукатуркой

Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие в результате использования продукта в нарушение вышеуказанных рекомендаций и правил строительного искусства.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена для предоставления основных рекомендаций по использованию продукта и не заменяет собой обязательства по выполнению работ в соответствии с правилами торговли или в соответствии с правилами безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу.

Содержание технического описания, а также используемые в нем торговые названия и обозначения являются собственностью компании Atlas sp. z o.o.. Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2025-04-07

Тип основания	Требования	Подготовка	Способ грунтовки
кладка стен из ячеистого бетона, известково-песчаного камня, керамики, керамзита,	выдерживают от 2 до 3 месяцев, влажность основания менее 3% (определяется по методу КМ),	Очистить поверхность от пыли, грязи, масла, жира, остатков лакокрасочных покрытий и т. д. Счистить плохо сцепленные части основания или раствора, а замасленные участки очистить проволочной щеткой.	Рекомендуется наносить грунтовку с помощью грунтовочного препарата EURO-GRUNT или N GRUNT. Нанесите препарат с помощью кисти, щетки или валика. Дайте полностью высохнуть (около 12 ч, в зависимости от внешних условий).
Бетон и железобетон	Монолитные элементы, выдержанные в течение 4-6 месяцев, влажность основания менее 3% (определяется методом СМ)	Очистить поверхность от пыли, грязи, масла, жира, остатков краски и разделительных средств. Удалить незакрепленные части подложки и очистить от пыли.	Требуется грунтование с помощью грунтовочного препарата INTER-GRUNT. Нанести препарат кистью, щеткой или малярным валиком. Оставить до полного высыхания (около 24 ч, в зависимости от внешних условий).