

DOLINA NIDY**GIPS**
CERAMICZNY
ŚNIEŻNOBIAŁY

- příznivá, světlá barva
- vysoká pevnost
- široký rozsah použití
- přírodní původ



POUŽITÍ

- pro výrobu obkladových prvků, panelů, sádrových dekorativních prvků
- pro průmyslovou výrobu keramických forem
- jako pojivo pro přípravu sádrových hmot (stěrek, tmelů),
- pro opravy povrchů stěn a stropů (např. vyplňování dutin, otvorů po hmoždinkách a pod.)
- pro montážní a instalační práce (montáž instalačních krabic, vyplňování drážek)
- pouze pro použití v interiéru

VLASTNOSTI

- sádrové pojivo, které vzniká částečným odvodněním a rozdrčením přírodního sádrovce
- velmi jemná zrnitost
- vysoké pevnostní parametry
- sněhově bílá barva
- rychle zpracovatelná
- pohodlně a snadno aplikovatelná
- ekologický produkt

PŘÍPRAVA HMOTY

SNĚHOVĚ BÍLÁ KERAMICKÁ SÁDRA se připravuje k použití rovnoměrným nasypáním suché směsi do nádoby s odměřeným množstvím čisté vody, a následným ručním nebo strojním mícháním dokud nevznikne homogenní bezhrudkovitá hmota. Doporučené míchací poměry: cca 0,8 litru vody na 1 kg sádry (konzistenci hmoty je třeba přizpůsobit individuálním potřebám a druhu použití). Hmota je vhodná k použití ihned po namíchání a tvárnost si zachovává přibližně 10 minut. Před rozmícháním další dávky materiálu je nutné nádobu řádně očistit od zbytků ztuhlé hmoty, protože může zkrátit dobu tuhnutí další namíchané hmoty.

APLIKACE

V závislosti na určení.

SPOTŘEBA

V závislosti na určení.

BALENÍ

Plastové pytle 20 kg.

NÁŘADÍ

Nízkootáčková vrtačka s míchadlem, kbelík z pružného plastu. Nástroje očistěte čistou vodou, ihned po použití.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.dolina-nidy.pl

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.dolina-nidy.pl

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Poměry směsi	cca 0,80 l vody na 1 kg suché směsi cca 16,00 l vody na 20 kg suché směsi
Obsah síranu vápenatého (CaSO ₄)	> 50 %
Doba zpracovatelnosti	cca 10 minut
Začátek doby tuhnutí	po cca 8 minutách
Pevnost v tlaku	≥ 4,0 N/mm ²
Pevnost v ohybu	≥ 2,0 N/mm ²
Teplota podkladu a okolí	od +5°C do +25°C



TECHNICKÉ POŽADAVKY

Výrobek vyhovuje požadavkům PN-EN 13279-1:2009

GIPS CERAMICZNY ŚNIEŻNOBIAŁY DOLINA NIDY (2019) Prohlášení o vlastnostech č. D171/1/CPR EN 13279-1:2008	
Zamýšlené použití: obecné stavebnictví	
Reakce na oheň (při přímé expozici)	A1

POZNÁMKA

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na www.dolina-nidy.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-11-17