



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

CZŁONEK EOTA i UEAtc



KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

Atlas sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych ATLAS WODER W

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:

28 czerwca 2028 r.



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 28 czerwca 2023 r.

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 0000158785

1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych ATLAS WODER W (oznaczenie typu wyrobu), produkowany przez Atlas sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, w zakładach produkcyjnych w Polsce.

W skład zestawu ATLAS WODER W wchodzi następujące wyroby:

- masa uszczelniająca ATLAS WODER W FOLIA W PŁYNIE – wodna dyspersja polimerów, dostarczana w postaci masy koloru czerwonego, gotowej do użycia,
- taśma uszczelniająca ATLAS – nośnik z ażurowej dzianiny poliestrowej, obustronnie powleczonej termoplastycznym elastomerem; na całej szerokości elastomeru jest nałożona jednostronnie włóknina poliestrowa,
- akcesoria uzupełniające ATLAS, z ażurowej dzianiny poliestrowej, powleczonej termoplastycznym elastomerem:
 - narożnik wewnętrzny – odpowiednio wyprofilowany element, odzwierciedlający kształt narożnika; element jest wyprofilowany w taki sposób, że częściowo pokrywa powierzchnię pionową naroża i częściowo powierzchnię poziomą, stykającą się z narożem,
 - narożnik zewnętrzny – odpowiednio wyprofilowany element, odzwierciedlający kształt narożnika; element jest wyprofilowany w taki sposób, że częściowo pokrywa powierzchnię pionową naroża i częściowo powierzchnię poziomą, stykającą się z narożem,
 - pierścień podłogowy w kształcie kwadratu, o boku nie mniejszym niż 350 mm,
 - pierścień ścienny w kształcie kwadratu, o boku nie mniejszym niż 100 mm; na przecięciu przekątnych kwadratu znajduje się okrągły otwór o średnicy 15 mm.

Cechy identyfikacyjne wyrobów wchodzących w skład zestawu ATLAS WODER W podano w Załączniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1. Określenie zamierzonego zastosowania

Zestaw wyrobów ATLAS WODER W jest przeznaczony do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin prysznicowych itp.).

2.2. Zakres i warunki stosowania

Zestaw wyrobów ATLAS WODER W jest przeznaczony do stosowania na podłogach betonowych, murowych, z zapraw cementowych i płyt gipsowo-kartonowych, wewnątrz budynków.

Taśmę uszczelniającą ATLAS i akcesoria uzupełniające ATLAS (narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny, pierścień podłogowy i pierścień ścienny) należy stosować razem z masą uszczelniającą ATLAS WODER W FOLIA W PŁYNIE do zabezpieczania styku dwóch ścian, ściany z podłogą, w narożnikach, przy kratkach ściekowych, przejściach rur instalacyjnych itp.

Powłoka wodochronna z zestawu wyrobów ATLAS WODER W może być pokrywana okładzinami i wykładzinami z płytek.

Z uwagi na emisję lotnych związków organicznych, zestaw wyrobów ATLAS WODER W może być stosowana w pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi, według zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996 r. Nr 19, poz. 231). Pomieszczenia, w których zastosowano zestaw wyrobów ATLAS WODER W, powinno być wietrzone przez okres podany w instrukcji producenta.

Podłoża przeznaczone pod powłoki wodochronne z zestawu wyrobów objętego niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinny być wyrównane, stabilne, bez luźno związanych cząstek, czyste i odtłuszczone oraz pozbawione pozostałości zmniejszających przyczepność.

Masę uszczelniającą ATLAS WODER W FOLIA W PŁYNIE należy nanosić na podłoże co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nanosi się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowana jest taśma uszczelniająca i akcesoria uzupełniające. Wyroby te powinny być zatapiane w świeżo naniesionej masie. Do nałożenia drugiej warstwy masy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Kolejne warstwy można nanosić za pomocą pędzla, szpachli, packi zębatej lub wałka. Orientacyjne zużycie masy uszczelniającej ATLAS WODER W FOLIA W PŁYNIE wynosi $0,5 \text{ kg/m}^2$ na jedną warstwę.

Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem zestawu wyrobów ATLAS WODER W temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż $+5^{\circ}\text{C}$ ani wyższa niż $+30^{\circ}\text{C}$.

Zakres stosowania zestawu wyrobów ATLAS WODER W powinien wynikać z jego właściwości technicznych, określonych w p. 3.

Zestaw wyrobów, objęty niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinien być stosowany zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem:

- polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
- postanowień niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,
- zaleceń zawartych w instrukcji opracowanej przez producenta.

3. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Właściwości użytkowe wyrobu

Właściwości użytkowe powłoki wodochronnej wykonanej z zestawu wyrobów ATLAS WODER E oraz taśmy uszczelniającej ATLAS podano w tablicy 1.

Tablica 1

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
1	2	3	4
Powłoka			
1	Przyczepność do podłoża, MPa: – betonowego – z cegły ceramicznej – z płyt gipsowo-kartonowych	$\geq 1,5$ $\geq 0,5$ $\geq 0,5$ lub zerwanie w podłożu	PN-EN 1542:2000 (krążki o średnicy 20 mm)
2	Przyczepność międzywarstwowa, MPa, w układzie z zaprawą klejącą do płytek ¹⁾	$\geq 0,6$	PN-EN 1542:2000 (krążki o średnicy 20 mm)
3	Przepuszczalność pary wodnej, określona grubością warstwy powietrza S_d , której opór dyfuzyjny jest równoważny średniemu oporowi dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do pary wodnej, m	≤ 50 (klasa II wg PN-EN 1504-2:2006)	PN-EN ISO 7783:2018 (metoda mokrego naczynka)
4	Wodoszczelność po 28 dniach, przy ciśnieniu działającym od strony powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa	0,5	p. 3.2.1
5	Wodochłonność po 24 h, % m/m	≤ 5	PN-EN ISO 62:2008
6	Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60°C), określona przyczepnością do podłoża betonowego, MPa	$\geq 0,5$	p. 3.2.2
7	Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu, MPa	$\geq 2,0$	PN-EN ISO 527-1:2012 PN-EN ISO 527-3:2019 typ próbki 5 prędkość 100 mm/min
8	Wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu, %	≥ 15	
9	Odporność na powstawanie rys w podłożu, maksymalna szerokość rysy, przy której nie następuje pęknięcie powłoki, mm	2,2	p. 3.2.3
10	Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28	PN-EN ISO 16000-9:2009
Taśma ATLAS			
11	Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż, MPa	≥ 10	PN-EN ISO 527-1:2012 PN-EN ISO 527-3:2019
12	Wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu, %	≥ 25	
13	Wodoszczelność, przy ciśnieniu 0,15 MPa, po 24 h	brak przecieku	PN-EN 1928:2002

¹⁾ zaprawa klejąca ATLAS GEOFLEX wg PN-EN 12004+A1:2012

3.2. Metody zastosowane do oceny właściwości użytkowych

Metody oceny podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1 ÷ 3.2.3.

3.2.1. Sprawdzenie wodoszczelności powłoki. Do badania przygotowuje się 3 krążki o średnicy 15 cm i grubości 3 mm, z betonu przepuszczalnego betonu przepuszczalnego przy ciśnieniu 0,15 MPa. Badanie wodoszczelności polega na poddaniu krążków pokrytych powłoką z masy, wykonaną zgodnie z instrukcją producenta, działaniu wody pod ciśnieniem 0,15 MPa przez 7 dni. W przypadku gdy po tym czasie nie stwierdzi się przecieku wody, zwiększa się ciśnienie do 0,2 MPa i następnie co 24 godziny o kolejne 0,1 MPa, aż do uzyskania ciśnienia wywołującego przeciek.

3.2.2. Sprawdzenie odporności na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60°C). Próbkę przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta przechowuje się przez 30 dni w wodzie

o temperaturze $+60 \pm 5^{\circ}\text{C}$. Po wyjęciu próbek z wody suszy się je przez 48 godzin w warunkach laboratoryjnych, po czym poddaje się badaniu przyczepności wg PN-EN 1542:2000, stosując krążki stalowe o średnicy 20 mm.

3.2.3. Sprawdzenie odporności na powstawanie rys w podłożu. Badanie wykonuje się na 3 płytkach o wymiarach 240 x 120 x 25 mm, wykonanych z zaprawy cementowej. Na jednej powierzchni płytki, wzdłuż dłuższych krawędzi, przykleja się klejem epoksydowym 2 paski blachy o grubości 0,3 mm i szerokości 10 mm, w odległości około 10 mm od krawędzi. Badaną masę nakłada się zgodnie z instrukcją producenta, wzdłuż krawędzi naklejanego paska metalowego pasmem o szerokości 40 mm, pozostawiając pas o szerokości ok. 60 mm nie pokryty zaprawą. Po wyschnięciu próbki poddaje się zginaniu i za pomocą lupy Brinella określa, z dokładnością do 0,01 mm szerokość rysy w podłożu, przy którym następuje początek pęknięcia powłoki.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ORAZ SPOSÓB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzące w skład zestawu objętego niniejszą Krajową Oceną Techniczną powinny być dostarczane, przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych.

Sposób znakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyć następujące informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym,
- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta,
- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe (ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2),
- numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych,
- poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych,
- nazwa jednostki certyfikującej, która uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
- adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest na niej udostępniona.

Wraz z krajową deklaracją właściwości użytkowych powinna być dostarczana albo udostępniana w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa w art. 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiącego mieszaninę niebezpieczną według rozporządzenia REACH, powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późniejszymi zmianami) ma zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

5.2. Badanie typu

Właściwości użytkowe ocenione w p. 3 stanowią badanie typu wyrobu, dopóki nie nastąpią zmiany surowców, składników, linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego.

5.3. Zakładowa kontrola produkcji

Producent powinien mieć wdrożony system zakładowej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjęte przez producenta, powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad i procedur, włącznie z zapisami z prowadzonych badań. Zakładowa kontrola produkcji powinna być dostosowana do technologii produkcji i zapewniać utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu.

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (według p. 5.4), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

- a) badania bieżące,
- b) badania okresowe.

5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

- wyglądu wyrobów wchodzących w skład zestawu i powłoki,
- gęstości objętościowej masy,
- konsystencji roboczej masy,
- wymiarów taśm uszczelniających i akcesoriów uzupełniających.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

- czasu wysychania masy,
- spływności masy z powierzchni pionowej,
- przyczepności masy do podłoża betonowego,
- wodoszczelności powłoki,
- przepuszczalności pary wodnej przez powłokę,
- odporności na działanie wody o temp. +60 °C,
- masy powierzchniowej taśmy uszczelniającej,
- maksymalnego naprężenia taśmy uszczelniającej przy rozciąganiu wzdłuż,
- wydłużenia przy maksymalnym naprężeniu taśmy uszczelniającej,
- wodoszczelności taśmy uszczelniającej.

5.5. Częstotliwość badań

Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2 zastępuje Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2018/0492 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2 jest pozytywną oceną właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych ATLAS WODER W, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikającym z postanowień Oceny, mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2 nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli producent dokonał oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2 nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydając Krajową Ocenę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobów od odpowiedzialności za ich prawidłową jakość, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za ich właściwe zastosowanie.

6.7. Ważność Krajowej Oceny Technicznej może być przedłużana na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badań, oceny i klasyfikacje

- 1) Raport z badań okresowych z 02.i 15.06.2023 r. Laboratorium ATLAS, Łódź 2023 r.
- 2) Raport z badań bieżących masy z 17.02.+ 24.05.2023 r. Laboratorium ATLAS, Łódź 2023 r.
- 3) LZF02-1141/17/R81NZF. Raport z badań. Zakład Fizyki Ciepłej, Akustyki i Środowiska ITB, Warszawa 2018 r.
- 4) LZM00-01141/17/R78NZM. Raport z badań. Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa 2018 r.
- 5) WODER E/2012. Raport z badań okresowych masy wodoszczelnej ATLAS WODER E. Laboratorium Badawczo-Rozwojowe firmy ATLAS, Łódź 2012 r.
- 6) NO-3/1017/A/06. Raport z badań. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB. Warszawa 2007 r.
- 7) MB/66/05. Wyniki badań masy hydroizolacyjnej ATLAS WODER E. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka. Łódź 2005 r.

7.2. Normy i dokumenty związane

PN-EN 1542:2000	<i>Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie</i>
PN-EN 1848-2:2010	<i>Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów</i>
PN-EN 1849-2:2010	<i>Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie grubości i gramatury. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów</i>

PN-EN 1928:2002	<i>Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wodoszczelności</i>
PN-EN 12004+A1:2012	<i>Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie</i>
PN-EN ISO 62:2008	<i>Tworzywa sztuczne. Oznaczanie absorpcji wody</i>
PN-EN ISO 527-1:2012	<i>Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Część 1: Zasady ogólne</i>
PN-EN ISO 527-3:2019	<i>Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt</i>
PN-EN ISO 2811-1:2016	<i>Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 1: Metoda piknometryczna</i>
PN-EN ISO 7783:2018	<i>Farby i lakiery. Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej. Metoda z zastosowaniem naczynka</i>
PN-EN ISO 16000-9:2009	<i>Powietrze wewnątrz. Część 9: Oznaczanie emisji lotnych związków organicznych z wyrobów budowlanych i wyposażenia. Badanie emisji metodą komorową</i>
ITB-KOT-2018/0492 wydanie 1	<i>Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych ATLAS WODER W</i>

Załącznik A.
Tablica A1. Cechy identyfikacyjne masy ATLAS WODER W FOLIA W PŁYNIE

Poz.	Cechy identyfikacyjne	Wymagania	Metody badań
1	2	3	4
1	Wygląd: – masy – powłoki	gęsta masa barwy czerwonej, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych powłoka jednolita, bez pęcherzy, dobrze przylegająca do podłoża	ocena wizualna
2	Konsystencja robocza masy	łatwo rozprowadza się pędzlem lub szpachlą na podłożu	ocena wizualna
3	Gęstość pozorna masy, g/cm ³	1,53 ± 10%	PN-EN ISO 2811-1:2016
4	Czas wysychania, min.	≤ 30	płytki betonowe o wymiarach 150 × 150 mm; warstwa masy o gr. 1 mm naniesiona na powierzchnię płytek; co ½ h sprawdzenie, czy masa nie pozostawia śladu na palcu w wyniku dotyku
5	Splywność z powierzchni pionowej, bezpośrednio po nałożeniu	brak spływania	płytki betonowe o wymiarach 150 × 150 mm, z narysowaną w 2/3 długości linią równoległą do krawędzi; warstwa masy o gr. 1 mm naniesiona na 2/3 powierzchni płytek; po nałożeniu masy próbki ustawić w pozycji pionowej, ocena: wynik pozytywny – brak spływania poza linię rozgraniczającą (3 próbki)

Tablica A2. Cechy identyfikacyjne taśmy uszczelniającej ATLAS

Poz.	Cechy identyfikacyjne	Wymagania	Metody badań
1	2	3	4
1	Wygląd	brak uszkodzeń zewnętrznych i pofalowań krawędzi	ocena wizualna
2	Grubość całkowita, mm	0,73 ± 0,09	PN-EN 1849-2:2010
3	Szerokość, mm - części powleczonej - całkowita	≥ 30 ≥ 80	PN-EN 1848-2:2010
4	Masa powierzchniowa, g/m ² : – części powleczonej – całkowita	540 ± 75 440 ± 75	PN-EN 1849-2:2010

Tablica A3. Cechy identyfikacyjne akcesoriów uzupełniających ATLAS

Poz.	Cechy identyfikacyjne	Wymagania				Metody badań
		narożnik zewnętrzny	narożnik wewnętrzny	pierścień podłogowy	pierścień ścienny	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wygląd	brak uszkodzeń zewnętrznych i pofalowań krawędzi				ocena wizualna
2	Długość, mm: – całego elementu – wzdłuż krawędzi podstawy – wzdłuż górnej krawędzi	- 200 ± 5% 140 ± 5%	- 80 ± 5% 140 ± 5%	350 ± 5% - -	100 ± 5% - -	PN-EN 1849-2:2010
3	Szerokość, mm	120 ± 5%	120 ± 5%	350 ± 5%	100 ± 5%	PN-EN 1848-2:2010