



ATLAS GO!

ideāla izlīdzinošā špaktele izstrādei ar rullīti

- ērta izstrāde ar rullīti, izsmidzināšanas iekārtu un rīvdēli
- viegla izstrāde, metode „slapjš uz slapja”
- gluda virsma
- augsta saķere ar pamatni
- optimāla cietība
- lieliska apstrāde – samazināta putekļošana



Īpašības

EASY ROLL tehnoloģija - inovatīvi biezinātāji ļauj formēt produkta deformāciju un plūstamību dažādos darba posmos:

- uzklāšana uz rullīša,
- izstrāde uz sienas,
- izlīdzināšana.

Ietekmē darba komfortu, ātrumu un virsmas nobeiguma efektu.

Izturīgs un elastīgs - elastīgās polimēru saites nodrošina augstu adhēziju un gatavā slāņa izturību pret plaisāšanu.

Ērta ī- speciāli piemeklēta konsistence ir lieliski piemērota izstrādei ar rullīti. Uzklāšana iespējama arī ar izsmidzināšanas iekārtu vai rīvdēli.

Viegla izstrāde slapjš uz slapja - nākamo kārtu drīkst uzklāt pēc iepriekšējās kārtas sākuma sasaistes, kas ievērojami saīsina darba laiku.

Optimāls apstrādes laiks - špaktele izstrādāta tā, lai meistaram nodrošinātu darba komfortu; uz virsmas uzklātās masas izlīdzināšanu iespējams veikt nesteidzīgi, bet darba lauku savienojuma vietas paliks neredzamas.

Gluda virsma - īpaši atlasītas minerālās pildvielas ar optimālu grauda izmēru, palīdz iegūt ļoti gludu virsmu bez korekcijām – jau pirmā uzklātā slāņa izlīdzināšana sniedz lielisku nobeiguma efektu.

Samazināta putekļu rašanās - optimāla cietība nodrošina manuālu un mehānisku slīpēšanu; slīpēšanas laikā radušies putekļi nepaceļas gaisā un neizplatās ārpus apstrādes vietas.

Viegla krāsošana ar jebkura veida krāsu - satīna gludums un augsta noturība pret atmišķēšanos nodrošina špakteles saderību ar krāsu pārklājumiem. Špakтели iespējams krāsot ar akrila, lateksa un keramikas krāsām.

Špakteles krāsas maiņa slīpēšanas un žūšanas laikā palīdz kontrolēt darba gaitu.

Pielietojums

VEICAMO DARBU VEIDS	
Nobeiguma špakteles izveidei	+
Sākotnēja pamatnes izlīdzināšana	izmantot ATLAS GTA
Nelielu iztrūkumu aizpildīšana	+ (līdz 3 mm)
Ģipškartona plākšņu šuvošana ar lentu izmantošanu	izmantot ATLAS GTA
Ģipškartona plākšņu pilnas virsmas špaktelēšana	+
Ģipškartona plākšņu špaktelēšanas līmeņi (špaktelēšanas līmeņu aprakstu sk. tehniskās kartes pēdējā lappusē).	Q2-Q4

APDARES VEIDS	
krāsas pārklājumi	+
tapetes	+

PAMATNES VEIDS	
betons	+
cementa, cementa-kaļķa apmetums	+
ģipša apmetumi	+
ģipškartona plāksnes	+

Tehniskie parametri

Maks. slāņa biezums	3 mm
Masas sagatavošanas, pamatnes un apkārtnes temperatūra darba laikā	no +5 °C līdz +25 °C
Telpas mitrums darbu laikā	līdz 70%
Žūšanas laiks* (kārtas biezums 1 mm)	no 4 līdz 4,5 stundām

*) – attiecas uz T=20°C, relatīvais mitrums 60%

Tehniskās prasības

ATLAS GO! tiek ražots gatavas masas veidā uz polimēru saistvielu, pildvielu, piemēram, dolomīta pulveris un modificējošu piedevu bāzes.

ATLAS GO! Ekspluatācijas īpašību deklarācija 291/CPR EN 15824:2017	
Paredzētais pielietojums: uz iekšsienām, pārsegumiem, balstiem, šķērssienām	
Sākere	0,3 MPa

Nobeiguma špakteles izveidei

Pamatnes sagatavošana.

Pamatnei jābūt:

nesošai, noturētai līdz nožuvušam stāvoklim - tiek pieņemts, ka pamatnes noturēšanas laiks attiecīgi sastāda:

- 1 nedēļu katram uzklātās kārtas cm jauniem ģipša apmetumiem, cementa apmetumiem un cementa-kaļķa apmetumiem,
 - 28 dienas sienām un betona pārsegumiem,
- Augstāk minētie dati attiecas uz standarta apstākļiem (20 °C un 55% Rh). Citos apstākļos šie laiki var mainīties.

attīrītai - no kārtām, kas varētu mazināt nobeiguma špakteles sākeri, jo īpaši putekļiem, netīrumiem, kaļķa, eļļas, taukiem, vaska, krāsas paliekām un antiadhēzijas līdzekļiem,

nogruntētai, ja pamatnei ir pārmērīga vai nevienmērīga absorbcijas spēja: - ATLAS GRUNT NKP (gatava lietošanai – bez atšķaidīšanas),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,
- ATLAS GRUNTĒŠANAS LĪDZEKLIS,

pārklātai ar sākeres kārtu - kad pamatnei ir zema absorbcija vai raksturīga gluda virsma (piem. betona starpstāvu pārsegumi un sienas):

- ATLAS GRUNTO-PLAST,
- ATLAS ULTRAGRUNT.

Masas sagatavošana

Masa ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas samaisīt, izmantojot maisītājus, kas nerada piesātināšanu ar gaisu, piemēram, ATLAS TWIST.

Nobeiguma špakteles izstrāde

Izstrāde ar rīvdēli

Masu uzklāt vienmērīgā kārtā ar nerūsējoša tērauda rīvdēli, piespiežot pie virsmas.

Uzklāšana ar rullīti

Masu iespējams uzklāt ar krāsošanas rullīti (ieteicams izmantot scotch brite tipa rullīti), vienmērīgi izstrādājot uz virsmas. Nepieciešamības gadījumā špaktelēšanas masu iespējams atšķaidīt ar tīru ūdeni, maksimālais daudzums 2%. Uzklāto kārtu izlīdzināt ar nerūsējoša tērauda rīvdēli (špaktelļāpstu) tūlīt pēc izstrādes.

Nākamo kārtu izstrāde

„mits uz mitra” - nākamo kārtu drīkst uzklāt pēc iepriekšējās kārtas sākuma sasaistes – virsmai jābūt matētai un pieskārienā sausai, kas parasti notiek pēc 1-2 stundām no izstrādes brīža (20 °C temperatūrā un 55 % mitrumā).

„slapjš uz sausa” - ja nākamā kārta tiek uzklāta pēc iepriekšējās kārtas sacietēšanas un nožūšanas, **virsmu ieteicams samitrināt ar ūdeni**.

Mehāniskā izstrāde

Mehāniskās izstrādes laika ieteicams izmantot sekojošas iekārtas (ņemot iekārtas galveno filtru). Nepieciešamības gadījumā špaktelēšanas masu iespējams atšķaidīt ar tīru ūdeni, maksimālais daudzums 2%.

Augstspiediena smidzinātājs	Sprausla	Spiediens
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Maksimālais darba spiediens
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Slīpēšana

Slīpēšana jāveic pilnīgas virsmas nožūšanas. Ieteicams izmantot slīpēšanas sietu #150-220.

Apdares darbi

Pirms apdares darbu sākšanas, izlīdzinošās špakteles virsmai jābūt pietiekoši sausai un attīrītai no putekļiem, kas radušies slīpēšanas laikā. Pirms krāsošanas un tapešu iekļāšanas pamatni nepieciešams nogruntēt atbilstoši krāsas vai tapešu ražotāja norādījumiem.

Patēriņš

Vidējais patēriņš apm. 1,5 kg masas uz 1 m² vienai kārtai, atkarībā no izstrādes biezuma un pamatnes kvalitātes.

Iepakojums

Plastmasas iepakojumi 25 kg.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Produkts ir jāuzglabā temperatūras diapazonā no +5 °C līdz +35 °C. Pārvadāšanas laikā ir pieļaujama īslaicīga produkta sasaldšana vai sakaršana.

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Uzglabāšana vai pārvadāšana nepareizos apstākļos var izraisīt sedimentāciju vai salipšanu. Iespējamās nelielas izstrādes parametru izmaiņas, saglabājot visas ekspluatācijas īpašības.

Ja produkts iepakojumā ir sasalis, ļaut tam atkust istabas temperatūrā un intensīvi samaisīt, izmantojot lentes maisītāju vai ATLAS TWIST. Ja nav iespējams iegūt viendabīgas konsistences masu, produkts nav lietojams.

Nav pieļaujama produkta uzglabāšana sasaldētā stāvoklī. Augstāk minēto norādījumu neievērošanas gadījumā reklamācijas prasības netiek pieņemtas.

Uzmanību: Paletes nedrīkst kraut vienu uz otras. Sakraujot paletes ar produktu vienu uz otras, tiek zaudēts iepakojuma stingrums, tādējādi sabojājot preci, kā arī paletes var apgāzties, apdraudot tuvumā esošo cilvēku veselību un dzīvību.

Masas noslāņošanās (šķidruma izdalīšanās) iepakojuma uzglabāšanas laikā ir normāla parādība. Pirms lietošanas masu nepieciešams samaisīt, lai izlīdzinātu konsistenci.

Izstrādes laikā pievērst uzmanību tam, lai nesasmērētu iepakojumā palikušo materiālu, jo tas var ietekmēt līdzekļa tehniskos parametrus. Iepakojuma palikušo, neizmantoto materiālu aizsargāt ar foliju, bet iepakojumu cieši aiztaisīt. Izlietot līdz derīguma termiņa beigām.

Nobeiguma špakтели nevar izmantot uz pamatnēm, kas pakļautas tiešai mitruma ietekmei.

Nav ieteicams nobeiguma špakтели izmantot telpās, kur relatīvais gaisa mitrums ilgāku laiku pārsniedz 70%.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni.

Tehniskajā kartē iekļautā informācija sniedz pamata norādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

ATLAS un GIPSAR izlīdzinošās špakteles špaktelēšanas līmeņi

Q1 - ģipškartona plākšņu savienojumu vietas un stiprinājuma un apdares elementu redzamās daļas (skrūves).

Neestētisks līmenis, bet svarīgs virsmas sagatavošanai tālākai apstrādei. Ģipškartona plākšņu savienojumi jāaizpilda ar ATLAS STONER vai ATLAS GTA špaktelēšanas masu un jānostiprina ar armējošo lentu. Šis špaktelēšanas līmenis tiek izmantots:

- zem keramiskā seguma,
- paneļiem,
- tehniskajās telpās.

Q2 - standarta estētiskās prasības sienas un griestu virsmām.

Rekomendējam izmantot masu ATLAS GO!, lai ģipškartona plāksne un šuve veidotu viena līmeņa plakni. Tas attiecas arī uz stiprinājumiem, iekšējiem un ārējiem stūriem un savienojumiem. Šis špaktelēšanas līmenis tiek izmantots:

- zem tapetēm,
- zem krāsas pārklājumiem,
- zem dekoratīvā apmetuma.

Q3 - paaugstinātas estētiskās prasības pilnas virsmas špaktelēšanai līdz 3 mm biezumam.

Lai iegūtu šo līmeni, iesakām izmantot ATLAS GO!. Q3 līmenis palīdz izlīdzināt virsmas struktūru, lai pēc krāsošanas nebūtu redzamas atšķirības starp šuvi un ģipškartona plāksnes virsmu. Šis apdares līmenis tiek izmantots:

- zem plānām un smalkām tapetēm,
- zem plānkārtas matētām krāsām,
- zem zīdainām krāsām un krāsām ar spīdumu.

Q4 - augstākā estētiskuma standarta līmenis pilnas virsmas špaktelēšanai no 1 līdz 3 mm biezumam.

Rekomendējam izmantot masu ATLAS GO!. Neskaitot izlīdzināšanu, virsmu nepieciešams nopulēt. Pilnas virsmas pārklājums, saskaņā ar Q4 līmeni, novērš šuvju redzamības iespēju neatkarīgi no apgaismojuma veida. Šāds standarts atvieglo izstrādi ar rullīti. Apdares līmenis tiek rekomendēts zem:

- gluda vai strukturēta sienas seguma ar spīdumu,
- zem krāsām ar spīdumu,
- pulēts alabastra ģipsis marmora imitācijai.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.05.2025.