

DOLINA NIDY

GAMMA

TYNK GIPSOWY RĘCZNY

- висока продуктивність
- оптимальний час обробки на всіх етапах роботи
- забезпечує гладку поверхню
- товщина шару 8-30 мм
- для внутрішніх робіт



Для
механічного
Нанесення



Час готовності
до роботи



Темп.
нанесення



Екологічний
продукт



ЗАСТОСУВАННЯ

- для ручного одношарового нанесення гіпсової штукатурки в житлових приміщеннях, громадських будівлях, готелях, лікарнях, школах тощо.
- Можна наносити на стіни та стелі, у приміщеннях з нормальною вологістю повітря, зокрема, у кухнях та ванних кімнатах,
- ідеально підходить для ремонтних робіт,
- підходить для обробки прорізів при монтажі вікон, дверей і підвіконь,
- для використання на основах із керамічних елементів, піщано-вапняної цегли, звичайного та газобетону.

ВЛАСТИВОСТІ

- сучасна суміш на основі синтетичного гіпсу та мінеральних наповнювачів і хімічних добавок,
- відрізняється високою ефективністю, пластичністю та легкістю в обробці,
- характеризується гарною адгезією до основи,
- час обробки штукатурного розчину підібраний оптимально для технології ручного нанесення гіпсової штукатурки,
- поверхня готової штукатурки рівна, гладка, тверда і є відмінною основою під фарбування, обклеювання шпалерами або укладання керамічних облицювань (вагою до 25 кг/м²),
- штукатурний шар характеризується сприятливими тепло- та звукоізоляційними властивостями.
- забезпечує сприятливий мікроклімат у приміщенні, що позитивно впливає на здоров'я і самопочуття людини.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ТА ҐРУНТУВАННЯ

Основа повинна бути стабільною, сухою, без нальоту і очищеною від забруднень, які можуть ослабити адгезію гіпсу, зокрема, пилу, не зчеплених часток, жирних елементів, залишків малярних покриттів та антиадгезійних засобів. Поверхня повинна бути відповідно витримана, а її вологість не повинна перевищувати 3%. Основи з високим поглинанням і пористі поверхні (зокрема, газобетон, вапняно-піщана і керамічна цегла)

необхідно заґрунтувати одним із ҐРУНТУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ EURO-GRUNT.

Гладкі основи або основи з невисоким ступенем поглинанням (бетонні) слід заґрунтувати ҐРУНТУВАЛЬНИМ ЗАСОБОМ INTER-GRUNT. Усі сталеві елементи, які можуть безпосередньо контактувати зі штукатуркою, слід обробити засобом для захисту від корозії. Не слід штукатурити промерзлі поверхні.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Суху суміш рівномірно засипати в ємність з відміряною кількістю чистої води, у співвідношенні приблизно 12,8 л води на 20 кг гіпсу (один мішок), і залишити на кілька хвилин до повного насичення гіпсу водою. Потім вручну або механічно перемішати отриманий розчин до отримання однорідної маси відповідної консистенції, без грудок і нерозчинених компонентів. Розчин зберігає свої параметри протягом приблизно 30 хвилин. Перед замішуванням наступної порції матеріалу ємність слід ретельно очистити від залишків зв'язаного розчину, оскільки це може скоротити час схоплювання наступного розчину.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Штукатурну масу пластичної консистенції слід набризкувати на основу горизонтальними смугами, що перекриваються між собою, у напрямку зверху вниз.

Рекомендується дотримуватися товщини шару штукатурки щонайменше 8 мм на стінах і стелях, а також не більше 15 мм на перекритті і 40 мм на стінах. Перерви між циклами нанесення маси повинні тривати не більше 20 хв. У разі довгих простоїв агрегат, інструменти і шланги слід спорожнити і очистити. Нанесений механічним набризком розчин необхідно вирівняти за допомогою Н-подібної лати, та заповнити пропуски за допомогою шпателя з нержавіючої сталі. Коли розчин частково затвердне, потрібно ретельно вивести площину штукатурки використовуючи трапецієподібну лату або фасадний шпатель.

Наприкінці обробки штукатурку необхідно змочити водою шляхом розпилення водяного туману і затерти теркою-губкою для «втягнення» на поверхню молочка. Після того, як поверхня штукатурки стане матовою, загладити за допомогою довгого шпателя.



Увага! Штукатурку, на яку планується наклеювання керамічної плитки, залишають «шорсткою» (не фрезерувати, не вирівнювати поверхню). В інших випадках завдяки вирівнюванню поверхні виходить гладка поверхня. Протягом першої доби після нанесення гіпсової штукатурки не допускати протягів та дії прямих сонячних променів. Після вказаного періоду рекомендується інтенсивно провітрювати приміщення, що значно прискорить висихання штукатурки. Детальні відомості про підготовку основи і штукатурні роботи містяться в «Інструкції з нанесення гіпсової штукатурки механічним способом». Час висихання залежить від товщини штукатурки, температури і вологості у приміщенні. Вважається, що штукатурка товщиною 15 мм, у належним чином провітрюваному приміщенні та при температурі вище 15 °C висихає приблизно за 14 днів. Перед початком подальших облицювальних або малярних робіт поверхня штукатурки повинна бути достатньо сухою.

ВИТРАТА

В середньому витрачається приблизно 0,85 кг на 1 м² при товщині шару 1 мм.

УПАКОВАННЯ

Паперові мішки: 20 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Гнучкий контейнер для розчину, низькообертовий дріль з міксером, Лата «Н», трапецієподібна лата, рівень, інструменти для штукатурки з нержавіючої сталі (довгий шпатель, сталеві терки, кутовий шпатель), кутовий рубанок, губчаста терка. Інструменти необхідно чистити водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, який є на сайті dolina-nidy.com.pl.

Штукатурка має Гігієнічний сертифікат PZH.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація про зберігання і транспортування розміщена на упаковці продукту і в паспорті безпеки, з яким можна ознайомитися на сайті dolina-nidy.com.pl.

Термін придатності - 6 місяців від дати виготовлення, зазначеної на пакетику.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорції змішування	приблизно 12,8 л води на 20 кг
Витрата	100 кг сухої суміші = приблизно 120 л розчину
Тривалість обробки штукатурки	120±15 хвилин (вказана тривалість може змінюватися залежно від умов зберігання матеріалу, типу основи, робочої консистенції розчину а також температури і вологості у приміщенні)
Умови під час оштукатурювання	температура основи і оточення : від +5 °C до +25 °C вологість повітря в приміщенні до 70 %

Адгезія до основи	≥ 0,3 Н/мм ²
Стійкість до згинання	≥ 1,50 Н/мм ²
Стійкість до стискання	≥ 3,0 Н/мм ²
Насипна питома вага	Близько 800 кг/м ³
Об'ємна вага	близько 950 кг/м ³
Мінімальна товщина шару	8 мм
Максимальна товщина шару на стіні	30 мм
Максимальна товщина шару на стелі	15 мм

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Гіпсова штукатурка ручна GAMMA DOLINA NIDY (2019) - EN 13279-1 B1/20/2 - гіпсова штукатурка для штукатурення стін і стель всередині приміщень. Продукт має маркування CE, підлягає постійному заводському контролю виробництва відповідно до вимог EN ISO 9001.

Гіпсова штукатурка ручна GAMMA DOLINA NIDY (2019) Декларація експлуатаційних характеристик № EC 25/1/CPR EN 13279-1:2008	
Цільове застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1

ПРИМІТКА

Слід суворо дотримуватись:

- правил належного зберігання виробу,
- правил ґрунтування і належної підготовки основи,
- рекомендованої товщини штукатурки,
- відповідної вологості і температури основи і оточення,
- рекомендованого способу догляду за штукатуркою.

Виробник не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті використання виробу, невідповідного вищенаведеним рекомендаціям і будівельним нормам.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи згідно з будівельними нормами і правилами ТБОП. Після видання цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу.

Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст паспорта безпеки, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю ТОВ "Атлас". Їх несанкціоноване використання буде каратися санкціями.

Дата оновлення: 2025-03-03

