



ATLAS SALTA E

Фасадная акриловая краска

- превосходное покрытие и эффективность
- широкий выбор цветов
- самоочистка



Свойства

Краска ATLAS SALTA E изготовлена на основе акриловой дисперсии с добавлением высококачественных наполнителей и химических веществ.

Эффект самоочищения - слой краски чрезвычайно плотный, микроскопически гладкий, поэтому оседающие на нем частицы грязи и грибковые споры легко теряют контакт и удаляются естественным образом с дождем и ветром.

Свобода дизайна - палитра из 418 модных цветов (включая 6 оттенков белого), в соответствии с Цветами SAN для штукатурок и красок.

Долговечные цвета - благодаря использованию пигментов последнего поколения краска ATLAS SALTA E обладает высокой устойчивостью к УФ-лучам, что обеспечивает многолетнюю стойкость цвета на готовом фасаде.

Не требует грунтовок - первый слой краски грунтует основание (применяется для свеженанесенных тонкослойных штукатурок).

Обладает низкой впитывающей способностью - защищает окрашенную поверхность от влаги, проникающей снаружи.

Имеет отличные параметры нанесения - устойчива к атмосферным воздействиям, осадкам и всем видам агрессивных компонентов, содержащихся как в подложке, так и в окружающей среде.

Образует гладкое и матовое покрытие - без морщин, трещин и блеска.

Назначение

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ	
Фасад в системе утепления с полистиролом	+
Фасад в системе утепления с минватой	+
Фасад однослойной стены	+
потолочная сторона	+
Стена внутри здания	+

ТИП ОБЪЕКТОВ	
Жилищное строительство	+
общественные, образовательные, офисные и медицинские здания	+
объекты торговли и сферы услуг	+
Промышленное строительство	+
Промышленные склады	+
дорожное строительство	+
Подземные гаражи	+
сельскохозяйственные и животноводческие здания	+
Исторические объекты	применять ATLAS SALTA E
пассивное строительство	+
энергосберегающее строительство	+

ОКРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА	
городские и урбанизированные районы	+
сельские и сельскохозяйственные районы	+
близость к деревьям и зеленым насаждениям	применять ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA N
Водно-болотные и влажные территории, окрестности водоемов	применять ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA N
промышленные, инвестиционные и экономические зоны	+
затенённые участки	применять ATLAS SALTA N

РТИП ОСНОВАНИЯ	
бетонные основания (монолитные и сборные)	+
армированные слои указанных изоляционных систем	+
традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки	+
традиционные известковые и ремонтные штукатурки	применять ATLAS SALTA S
гипсовые штукатурки и шпатлевки	
Тонкослойные штукатурки – минеральные и силикатные	+
Тонкослойные штукатурки - акриловые	применять ATLAS SALTA E
Тонкослойные штукатурки – силиконовые и силкатно-силиконовые	применять ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA N
Стены из керамических пустотелых блоков, силикатных блоков, кирпича, ячеистого бетона	+
Основания из гипсокартона и плит ОСБ	
лакокрасочные покрытия - силикатные	применять ATLAS SALTA S
лакокрасочные покрытия - силиконовые	применять ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA N
лакокрасочные покрытия - акриловые	+

Технические данные

Густота	1,53 г/см³
Температура подготовки краски, основания и окружающей среды во время работы	от +5 °C до +30 °C
Относительная влажность воздуха во время нанесения и схватывания	< 80%
Нанесение следующего слоя*	после ок. 6 ч
Время высыхания*	после ок. 2 ч
Глянец	G ₃ - мат
Толщина слоя	100 < E ₃ < 200 µm
Величина зерна	S ₁ – мелкое < 100 µm
Коэффициент проникновения водяного пара	средний < V ₂ < 150 г/м²d
Водопроницаемость	низкая W ₃ < 0,1 кг/м²h ^{0,5}
Эквивалентное диффузионное сопротивление Sd для одного слоя	0,14 м – 1,4 м
Мощность покрытия	класс 2 / производительность 8 м²
pH	8
Уровень адгезии (wg PN-80/C-81531)	1

*для температуры 20°C и влажности 50%)

Технические требования

Краска ATLAS SALTA E входит в состав наборов продуктов для изготовления систем теплоизоляции:

Название системы	Национальная Техническая Оценка
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 издание 5
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020 издание 1

Краска ATLAS SALTA E является компонентом комплексной системы теплоизоляции с нанесением штукатурки:

Название системы	Европейская Техническая Оценка
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, т.е. достаточно прочным и очищенным от слоев, которые могут ухудшить адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жира. Старые, некачественные слои краски и другие слои, плохо сцепляющиеся с основанием, следует тщательно удалить, а мелкие повреждения и трещины отремонтировать и заделать, например, раствором ATLAS ZAPRAWA WYROWNU-JACO-NAPRAWCZA ZW 330. Грунтование основания не требуется.

Особые рекомендации по времени выдержки оснований перед покраской

тонкослойные минеральные штукатурки	28 дней
тонкослойные дисперсионные штукатурки	7 дней
традиционные минеральные штукатурки	28 дней

Покраска

Подготовка краски

Краска поставляется в готовом к использованию виде. Непосредственно перед использованием краску следует тщательно перемешать до однородной консистенции. Лучше всего это делать механически, используя медленный миксер с мешалкой для краски. Краску нельзя смешивать с другими материалами.

Разбавление краски

Для первого нанесения добавьте 5 % чистой воды (0,5 л воды на 10 л емкости с краской). Поддерживайте пропорцию разбавления на всей окрашиваемой поверхности. **Для окончательной окраски и при окраске методом распыления используйте краску в неразбавленном виде.**

Окраска

Краску следует наносить тонким и ровным слоем с помощью валика, кисти или распылением. Для нанесения первого слоя, так называемого грунтовочного слоя на структурную штукатурку, рекомендуется использовать краску, разбавленную в соответствии с пропорциями, описанными выше. Следующий слой следует наносить крест-накрест на предыдущий через мин. 6 часов. Следует заранее предусмотреть перерывы в процессе окрашивания, например, в углах и сгибах здания, под водосточными трубами, на стыке цветов и т.д. Нанесение краски должно производиться непрерывно, без перерывов. Время высыхания краски, в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха, составляет 2-6 часов.

Расход

Расход зависит, в частности, от впитывающей способности основания и фактуры окрашиваемой поверхности, поэтому точный расход рекомендуется определять опытным путем. Ориентировочный расход для однослойной штукатурной отделки приведен в таблице

Тип штукатурки	Расход	Расход с 1 литра
Тонкослойные минеральные штукатурки	ок. 0,25 л/м ²	ок. 4,0 м ²
Тонкослойные дисперсионные штукатурки	ок. 0,22 л/м ²	ок. 5,0 м ²
Гипсовые штукатурки	ок. 0,15 л/м ²	ок. 7,0-8,0 м ²

Упаковка

Пластмассовые ведра 10 л.

Информация о безопасности

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

ATLAS SALTA - кат. А/с/FW - максимальное содержание летучих органических соединений в продукте ≤ 39,9 г/л, допустимое содержание ЛОС 40 г/л.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности краски составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Во время хранения краски с высоким соотношением связующего и наполнителя подвергаются естественному и желаемому явлению седиментации (расслаивания). Это предохраняет краску в упаковке от высыхания. Перед использованием краску следует механически перемешать.

Краску нельзя наносить при высокой влажности и низких температурах ниже +5 °C. Во время работ и во время высыхания краски защищать окрашиваемую поверхность от солнечного света, ветра и осадков. При неблагоприятных погодных условиях может потребоваться нанесение третьего слоя для выравнивания поверхности.

С момента начала покраски и до истечения 24 часов после ее завершения фасад должен быть защищен сетками..

При окрашивании старых штукатурок необходимо обеспечить минимальное время высыхания - 48 часов после окончания осадков (чем выше влажность, тем дольше должен быть этот период).

Несоблюдение требований производителя по подготовке основания, нанесению и защите фасада может привести к естественному явлению обесцвечивания и солевой эфлоресценции. и солевой эфлоресценции.

Однородность цвета окрашенной поверхности во многом зависит от степени высыхания основания.

Чтобы избежать разницы в оттенках, на одну поверхность следует наносить краску с одинаковой датой изготовления.

Окрашивание естественным образом приводит к небольшому выравниванию текстуры основания. Окрашивание поверхностей, отличающихся по текстуре и техническим свойствам, может привести к получению различных оттенков краски.

Очищать инструменты чистой водой сразу после использования и до высыхания краски.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по применению продукта и не освобождает вас от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного искусства и нормами безопасности. С выходом данного Технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к продукту, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью компании Atlas sp. z o. o. Их несанкционированное использование будет преследоваться по закону.

Дата актуализации: 2025-11-04