

	Технический паспорт продукта	
	ATLAS TRO реставрационная смесь для обрызга	
	Издание 1/2020	Страница 1 из 4

**высокая адгезия к основанию
повышает адгезию реставрационной штукатурки
нанесение также на засоленные стены
для ручного и машинного нанесения**

Свойства

ATLAS TRO представляет собой сухую смесь заводского производства на основе минеральных вяжущих, добавок и модификаторов высочайшего качества, а также трасса и кварцевых наполнителей.

Высокая адгезия к влажным основаниям, необходимая под штукатурку ATLAS TRP, ATLAS TR и ATLAS TRB.

Отлично сочетается с историческими растворами, используемыми для возведения реконструируемых зданий - благодаря специально подобранному рецепту.

Подходит для ручного или машинного нанесения с помощью штукатурного агрегата.

Назначение

Реставрационная смесь для обрызга ATLAS TRO предназначена для создания связующего слоя перед нанесением системы ремонтных штукатурок ATLAS и других штукатурок.

Рекомендуется для использования в исторических зданиях и других объектах для обновления отсыревших и засоленных стен.

Ограничивает коррозионные явления, позволяет получить сухую поверхность стен зданий.

Для применения внутри и снаружи зданий.

Технические характеристики

Пропорции смешивания вода/сухая смесь	около 5,5 л / 25 кг
Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время выполнения работ	от + 5°C до + 30°C
Время пригодности раствора к использованию	около 2 часов
Пористость	> 45 %
Максимальная толщина слоя	5 мм
Проникновение воды	≤ 5 мм

	Технический паспорт продукта	
	ATLAS TRO реставрационная смесь для обрызга	
	Издание 1/2020	Страница 2 из 4

Технические требования

ATLAS TRO соответствует требованиям PN-EN 998-1:2016 - ремонтный штукатурный раствор со специфическими свойствами, производимый на заводе (R), для ручного или машинного нанесения, для внутренних и наружных работ, для стен, перекрытий, колонн и перегородок.

 20 ATLAS TRO (2020) Декларация эксплуатационных свойств № 240/CPR EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12)	
Область применения: - наружные стены, потолки и столбы - для стен, перекрытий, колонн и перегородок.	
Огнестойкость	A1
Водопоглощение	W _c 1
Паропроницаемость	μ ≤ 15
Адгезия	0,3 Н/мм ² - FP:B

Подготовка основания

ВЫБОР РАСПОЛОЖЕНИЯ СЛОЕВ

Перед началом работ, связанных с нанесением системы ремонтной штукатурки, рекомендуется определить степень засоленности основания, от которой зависит расположение и толщина отдельных слоев - см. таблицу.

СИСТЕМА РЕМОНТНОЙ ШТУКАТУРКИ ATLAS		
Степень засоленности	Рекомендуемая толщина слоев	Толщина слоя (мм)
низкий	ATLAS TRO – ремонтная грунтовка	≤ 5
	ATLAS TR – реставрационная штукатурка	≥ 20
средний	ATLAS TRO – ремонтная грунтовка	≤ 5
	ATLAS TR - ремонтная штукатурка (слой I)	10 ÷ 20
	ATLAS TR - ремонтная штукатурка (слой II)	10 ÷ 20
высокий	ATLAS TRO – ремонтная грунтовка	≤ 5
	ATLAS TRP - ремонтная грунтовочная штукатурка	≥ 10
	ATLAS TR – ремонтная штукатурка	≥ 15

Подготовка поверхности

Влажные и засоленные штукатурки следует снимать на высоту около 80 см выше линии засоленности и/или влажности. Из швов следует удалить кладочный раствор на глубину до около 20 мм. Затем очистить открытую поверхность стены от пыли, солевых высолов, остатков раствора и плохо держащихся фрагментов стены. Убрать материалы демонтажа и утилизировать их. Образованные швы должны быть дополнены ремонтной грунтовочной штукатуркой ATLAS TRP.

	Технический паспорт продукта	
	ATLAS TRO реставрационная смесь для обрызга	
	Издание 1/2020	Страница 3 из 4

Оштукатуривание

Подготовка штукатурки

Содержимое упаковки высыпать в емкость с отмеренным количеством воды (пропорции указаны в таблице Технических данных) и размешать мешалкой для растворов на низких оборотах до получения однородной консистенции. Приготовленный раствор следует оставить на 5 минут и повторно перемешать. Приготовленную таким образом штукатурку нужно использовать в течение примерно 2 часов. Штукатурку также можно приготовить и нанести с использованием штукатурных агрегатов.

Нанесение штукатурки

Увлажнить поверхность основания водой. На матовую влажную поверхность нанести ровный слой толщиной до 5 мм, создавая ажурную структуру, покрывающую не более 50% поверхности основания. Полученную поверхность не следует выравнивать или затирать. После ее затвердевания, примерно через 24 часа можно приступить к нанесению слоя **подкладочной** ремонтной штукатурки ATLAS TRP. Во время высыхания штукатурки внутри здания должна быть обеспечена достаточная вентиляция помещений, а снаружи - защита от слишком быстрого высыхания.

Расход

В среднем расходуется около 5 кг на 1 м², с толщиной слоя 5 мм и площадью покрытия 50%.

Упаковка

Бумажные мешки 25 кг

Важная дополнительная информация

Инструменты необходимо промыть чистой водой сразу после использования. Трудноудаляемые остатки затвердевшего раствора можно смыть с помощью средства ATLAS ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ или ATLAS КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

Содержит цемент. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать вдыхания пыли. Использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица. В случае попадания на кожу (или волосы) немедленно удалить (снять) всю загрязненную одежду. Промыть кожу под проточной водой (например, под душем). В случае появления раздражения кожи или сыпи обратиться за консультацией к врачу (за медицинской помощью). В случае попадания в глаза осторожно промыть их водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы если они используются и их можно легко снять. Продолжать промывание глаз. Следовать указаниям, приведенным в паспорте безопасности.

Хранить и транспортировать в закрытых оригинальных и маркированных упаковках в сухих помещениях, желательно на поддонах. Не допускать прямого попадания солнечных лучей. Хранить в сухих, прохладных и хорошо вентилируемых помещениях, вдали от несовместимых материалов (см. Карта характеристики - раздел 10), напитков и пищи. Беречь от попадания влаги – под влиянием влаги продукт необратимо затвердевает. Упаковка должна укладываться таким образом, чтобы обеспечить стабильность. Срок хранения продукта в соответствии с приведенными выше условиями составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

	Технический паспорт продукта	
	ATLAS TRO реставрационная смесь для обрызга	
	Издание 1/2020	Страница 4 из 4

Информация, содержащаяся в техническом паспорте продукта, представляет собой основные данные, касающиеся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно строительным нормам и правилам техники безопасности. В момент издания настоящего технического паспорта все предыдущие теряют силу. Сопутствующая документация продукта доступна на сайте www.atlas.com.pl.

Дата обновления: 14.04.2020