

DOLINA NIDY EURO-GRUNT® 300

PENETRAČNÝ PREPARÁT – KONCENTRÁT

- PRE PENETRÁCIU SAVÝCH A PORÉZNYCH MINERÁLNYCH PODKLADOV V INTERIÉROCH A EXTERIÉROCH BUDOV
- VEĽMI VYDATNÝ
- SPEVNÍUJE A VYROVNÁVA SAVOSŤ PODKLADU
- OBMEDZUJE SPOTREBU MATERIÁLU
- POD SADROVÉ, CEMENTOVÉ, VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY
- POD SAMONIVELAČNÉ PODKLADY
- POD STIERKY A SADROVÉ LEPIDLÁ



Nakładanie ręczne



Nakładanie ręczne



Nakładanie natryskowe



Temperatura stosowania



Czas wysychania



POUŽITIE

- pre penetráciu savých a poréznych povrchov z pórobetónu, tehál, blokov alebo keramických a silikátových tvárnic, cementových, sadrových a sadrokartónových dosák a tiež sadrových, cementových a vápennocementových omietok.
- odporúča sa pre prípravu podkladu pred nanášaním sadrových omietok (ručných i strojových), sadrových stierok, cementových omietok a vyrovnávajúcich vrstiev a tiež sadrových lepidiel a cementových lepiacich mált.

VLASTNOSTI

- penetračný preparát na báze akrylátových živíc, vyrába sa v zelenej farbe,
- upozornenie! - preparát vo forme koncentrátu – pre použitie po príslušnom rozriedení, v závislosti od druhu a/alebo vlastnosti penetrovaného podkladu
- vysoká schopnosť penetrácie podkladu, preparát preniká do hĺbky i veľmi starých a suchých podkladov, spevňuje ich a vyrovnáva parametre celého povrchu
- reguluje proces savosti podkladu, zlepšuje podmienky zavädnutia a tiež zvyšuje prídržnosť ďalších vrstiev nanášaných na napenetrované povrchy
- vďaka použitiu preparátu nanášané vrstvy rovnomerne tuhnú a vysychajú, majú vhodné pevnostné parametre a nie sú náchylné na odparovanie
- po uschnutí vytvára svetlozelenú vrstvu, čo dovoľuje ľahko overiť, či je povrch rovnomerne pokrytý preparátom
- paropriepustný

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť stabilný a zbavený nečistôt, ktoré môžu znížiť prídržnosť preparátu, predovšetkým prachu, špiny, olejov, tukov, zvyškov maliarskych náterov a penetračných prostriedkov. Uvoľnené časti podkladu je potrebné odstrániť, a drobný podklad dodatočne očistiť drôtenou kefou. Podklad, na ktorý sa má nanášať PENETRAČNÝ PREPARÁT EURO-GRUNT 300, musí byť primerane vyzretý, a jeho vlhkosť musí byť maximálne 3%.

PRÍPRAVA PREPARÁTU

Preparát sa vyrába vo forme koncentrátu. Pred použitím je potrebné ho riediť čistou vodou v závislosti od stupňa savosti penetrovaného podkladu.

Odporúčané pomery riedenia:

Pre keramické podklady 1:3 (15 kg koncentrátu rozmiešať s 45 l vody) pre veľmi savé podklady – ako napr. pórobetón 1:2 lub 1:2,5 (15 kg koncentrátu rozmiešať s 30 l z 37,5 l vody)	Pre keramické podklady 1:3 (15 kg koncentrátu rozmiešať s 45 l vody) pre veľmi savé podklady – ako napr. pórobetón 1:2 lub 1:2,5 (15 kg koncentrátu rozmiešať s 30 l z 37,5 l vody)
Pre keramické podklady 1:3 (15 kg koncentrátu rozmiešať s 45 l vody) pre veľmi savé podklady – ako napr. pórobetón 1:2 lub 1:2,5 (15 kg koncentrátu rozmiešať s 30 l z 37,5 l vody)	Pre keramické podklady 1:3 (15 kg koncentrátu rozmiešať s 45 l vody) pre veľmi savé podklady – ako napr. pórobetón 1:2 lub 1:2,5 (15 kg koncentrátu rozmiešať s 30 l z 37,5 l vody)

Koncentrát premiešať s vodou pomocou vŕtačky s miešadlom, až získame hladkú konzistenciu. Nesmie sa spojovať s inými materiálmi.



APLIKÁCIA

Nariedený preparát sa nanáša na podklad v tenkej, rovnomernej vrstve valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou. Ponechať až úplne uschne. Ďalšie vrstvy nanášať až napenetrovaný povrch uschne, tzn. po cca. 4-12 hodinách po nanosení preparátu.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je cca 0,1-0,3 kg preparátu na 1 m² (pri nariadení 1:3). V praxi spotreba závisí od stupňa savosti podkladu.

BALENIE

Plastové nádoby 15 kg.

NÁRADIE

Vrtačka s miešadlom, maliarsky valček alebo štetec, striekací pištoľ. Náradie čistiť čistou vodou, ihneď po použití.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Výrobok má Hygienický atest PZH (obdoba Hlavného hygienika SR).

Maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku 2,30 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 30 g/l.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na webovej stránke dolina-nidy.com.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah suchej látky pri tepl. 105°C	12–16 %
Medzivrstvová prídržnosť (minerálny podklad + penetračný preparát + sadrová omietka)	≥ 0,1 MPa
Medzivrstvová prídržnosť (Sadrokartónová doska + penetračný preparát + stierková hmota)	≥ 0,25 MPa
Relatívny difúzny odpor, Sd	≤ 0,3 m
Doba vysychania	cca. 4-12 hodín
Teplota podkladu a okolitá teplota	od +5 °C do +25 °C

DOKUMENTY SPRIEVÁDZAJÚCE VÝROBK

Výrobok nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok, v súlade s aktuálne platnými regulačnými predpismi o uvádzaní výrobkov na trh. Výrobok má Technické osvedčenie ITB č. RT ITB-1293/2020 (VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE č. 073).

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku. Práce s výrobkom je nutné prevádzať v súlade s bezpečnostnými predpismi a stavebnou zručnosťou. S vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je dostupná na

www.dolina-nida.com.pl.

Obsah technického listu a v ňom použité symboly a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-05-17

