




CERAMIC /CERAMIC INTENSE

keramická farba

- veľmi vysoká odolnosť voči mytiu a oteru
- veľmi dobré krytie
- výnimočná farebná stálosť
- vysoká odolnosť voči mokrému drhnutiu
- zabraňuje vzniku škvŕn a absorpcii nečistôt



PRE INTERIÉRY



PRIEDUŠNÁ



ĽAHKÁ APLIKÁCIA



NANÁSAJTE S ŠTETCOM/ VALČEKOM

Vlastnosti

Matná.

Hydrofóbná – odpudzuje tekuté nečistoty.

15 x odolnejšia voči mytiu a drhnutiu ako štandardné interiérové farby - trieda 1 PN-EN 13300.

Vynikajúce aplikačné parametre - zušľachťovacie prísady:

- zlepšujú reológiu,
- zabraňujú striekaniu v priebehu maľovania
- ovplyvňujú roztekavosť farby a získanie hladkej, rovnomernej vrstvy.

Veľmi vysoká krycia schopnosť – vďaka obsahu minerálnych plnív, vrátane titánovej beloby.

Výnimočná farebná stálosť – zaručená použitím vybraných organických a anorganických pigmentov.

Zabraňuje absorpcii nečistôt – keramické prísady vytvárajú odolnú a nenasiakavú vrstvu.

Predĺžený otvorený čas - obmedzuje tvorbu smuh pri rýchлом schnutí farby.

Farba CERAMIC sa vyrába v 11 farebných odtieňoch:

- Nebo nad Londýnom
- Ľadovec Upsala
- Pláže Flores
- Flegrejské polia
- Karibský piesok
- Skalnatá Gomera
- Thajská hmla
- Púšť Gobi
- Švajčiarsky svah
- Kanárske ostrovy
- Arktický oceán.

Farba CERAMIC INTENSE sa vyrába v 4 farebných odtieňoch:

- Amazonské lesy
- Aljašský záliv
- Bludné skaly
- Islandské pláže

Určenie

Farba CERAMIC sa používa na dekoratívne a ochranné maľovanie miestností v interiéroch budov. Odporúča sa pre nové aj renovačné nátery.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek	+
papierové, vinylové tapety, tapety zo skleného vlákna	+
akrylátové maliarske nátery	+

Technické údaje

Hustota	cca 1,3 kg/m ³
Viskozita	10000 cP viskozimeter Brookfield
Teplota prípravy farby a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie a schnutia	od +5 °C do +30 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu práce a schnutia farby	pod 80%
Počet vrstiev	2
Doba schnutia	dotyková suchosť po cca 2 hodinách*
Nanášanie druhej vrstvy	po min.2 hodinách*

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

Maľovanie

Podklad by mal byť:

Stabilný a nosný

Vyzretý do vzdušne suchého stavu

Očistený - zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť výrobku, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a iných látok,

rovný - bez trhlín, nerovnosti opraviť pred maľovaním,

napenetrovaný

- veľmi nasiakavé a savé podklady alebo prašné podklady napenetrovať emulziou PRIMER;

- na podklady, ako napr. sadrokartónové dosky alebo povrchy natreté emulznými farbami, je možné nanášať keramickú farbu CERAMIC alebo CERAMIC INTENSE bez potreby penetrácie.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovný postup
čerstvé vápennocementové omietky	maľovať po vyzretí (minimálne 3 týždne)*
Čerstvé betónové podklady	maľovať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia *
čerstvé sadrové omietky	maľovať po vyzretí (minimálne 2 týždne)*
staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou akrylátovej alebo latexovej farby	bez penetrácie – odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť
staré savé podklady	napenetrovať prípravkom PRIMER
staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu	dôkladne odstrániť
zaplesnené miesta	vyčistiť a ošetriť prípravkom MYKOS č. 1
tapety	experimentálne skontrolovať kvalitu spojenia tapety s podkladom, maľovanie tapiet, ktoré zle priľnú k podkladu, môže spôsobiť pluzgiere

*za bežných podmienok, tzn cca 20 °C a 55 % vlhkosti (za iných podmienok doba schnutia môže byť dlhšia)

Príprava výrobku

Farba sa dodáva pripravená na použitie. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi. Pred použitím je potrebné ju dôkladne premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia. V prípade strojovej aplikácie, je možné farbu nariediť čistou vodou (maximálne do 10 % vody). Tyto pomery musíme zachovať na celom povrchu. Keď maľujeme valčekom alebo štetcom používame neriedenú farbu.

Farbenie

Farebne definovaný výrobok.

Malowanie

Farbu nanášame na pripravený podklad v tenkej a rovnomernej vrstve. Maľujeme valčekom, štetcom alebo metódou postreku. V závislosti od savosti a štruktúry podkladu maľujeme raz alebo dvakrát. Druhú vrstvu farby nanášame po úplnom uschnutí prvej vrstvy. Technologické prestávky musíme vopred naplánovať napr. v rohoch miestnosti a pod. Farbu nanášame nepretržitým spôsobom, vyhýbame sa pracovným prestávkam.

Odstránenie nečistôt

Plná odolnosť náteru je 28 dní po maľovaní. Po tejto dobe je možné ho čistiť vodou s detergentom. Po odstránení nečistôt povrch osušíme. Škvŕny je možné odstrániť najneskôr po:

- 60 minútach – kečup, majonéza, horčica, coca-cola, olej, čokoláda, nutella, rúž, džem,
- 10 minútach – káva, čaj, víno.

Spotreba

Spotreba farby je do 14 m² z 1 litru farby, pre jednu vrstvu farby na hladkom povrchu. Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu prípravy podkladu,
- skúsenosti realizátora,
- počtu vrstiev,
- aplikačnej metódy.

Balenie

Plastové nádoby 1 l, 3 l

Bezpečnostné informácie

Maximálny obsah LZO vo výrobku nižší ako 10,0 g/l. Prípustný obsah LZO 30 g/l. Kategória A/a/FW.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Farba má Hygienický atest PZH a Osvedčenie o dráždivých a senzibilizujúcich vlastnostiach (tzv. hypoalergia).

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Dôležité dodatočné informácie

Na maľovanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej výrobnéj šarže.

V priebehu maliarskych prác a po nich, miestnosti vetrajte, až kým nezmizne charakteristický zápach.

Náradie očistite čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezavádzajú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-08-05