



ATLAS REKORD

balta špaktelēšanas masa uz cementa bāzes

- stiprināta ar mikro šķiedrām
- satur smalku pildvielu līdz 0,2 mm
- izturīga pret mitrumu
- uz baltā cementa bāzes

UZ SIENĀM
UN GRIESTIEMSALA
UN ŪDENS IZTURĪGS

1-10 mm

KĀRTAS
BIEZUMSIEKŠPUSĒ
UN ĀRPUŠĒ

Īpašības

ATLAS REKORD tiek ražota baltā cementa, uzlabojošu piedevu un kvarca pildvielu sausa maisījuma veidā ar maksimālo graudu izmēru 0,2 mm.

Balta krāsa – tiek ražota uz izcila baltā cementa šķirnes bāzes, lieliski aizstājot ģipša špakteles vietās, kur tās var tikt pakļautas bojājumiem, t.i. uz ārsienām un mitrās telpās.

Noturīga pret mikroplaisām – satur speciālu mikro pārklājumu, kas pastiprina apmetuma struktūru.

Hidrofoba masa - hidrofobu vielu saturs samazina absorbciju, neierobežojot tvaika caurlaidību.

Pielietojums

Izlīdzina sienu un griestu virsmas – līdz 0,2 mm diametra pildvielas izmantošana palīdz iegūt ļoti gludu virsmu.

Palīdz izlīdzināt plānas kārtas apmetumus– gan tradicionāliem apmetumiem.

Uzlabo sabojāta cementa un cementa-kaļķa apmetuma, kā arī betona pamatnes kvalitāti.

Veido trešo, izlīdzinošo slāni tikko uzklātiem apmetumiem.

Pamatnes veids – cementa un cementa-kaļķa apmetumi, betons.

Tehniskie parametri

Berammasas blīvums (sausā maisījuma)	apm., 1,25 kg/dm ³
Sajaukšanas proporcijas ūdens/sauss maisījums	0,28-0,32 l / 1 kg 7,0-8,0 l / 25 kg
Min. / maks. apmetuma biezums	1 mm / 10 mm
Masas sagatavošanas, pamatnes un apkārtnes temperatūra darba laikā	no 5 °C līdz + 25 °C
Nobriešanas laiks	apm., 5 minūtes
Gatavība izstrādei	apm., 2 stundas
Atvērtā darba laiks	apm., 25 minūtes

Tabulā norādītais laiks tiek rekomendēts izstrādei apm., 20 °C temperatūrā un 50-60 % mitruma apstākļos.

Tehniskās prasības

ATLAS REKORD atbilst PN-EN 998-1 prasībām - rūpnīcā ražota vien slāņa apmetuma java (OC), izmantošanai ārpus telpām, uz mūrētām sienām, griestiem, balstiem un starpsienām.

ATLAS REKORD (2020) Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 025/3/CPR EN 998-1:2016	
Paredzētais pielietojums: uz ārsienām, starpstāvu pārsegumiem un balstiem	
Uguns reakcijas klase	A1
Ūdens absorbcija	W _c 1
Ūdens caurlaidība pēc noturēšanas cikliem	≤ 1ml/cm ² pēc 48 h
Ūdens tvaika caurlaidība	μ < 30
Sāķere pēc noturēšanas cikliem	0,3 N/mm ² - FP:B

Apmetuma izstrāde

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, līdzenei un nesošai, t.i., pietiekami izturīgai, attīrītai no slāņiem, kas varētu vājināt javas saķeri, īpaši no putekļiem, netīrumiem, kaļķa, eļļām, taukiem, vaska, eļļas un emulsijas krāsu atliekām. Slikti sasaistījušos pamatnes fragmentus noņemt, bet vaļīgos un birstošos elementus attīrīt ar tērauda birsti. Pirms špaktelēšanas pamatne ir intensīvi jāsamitrina, špaktelēšanas laikā tai jābūt matēti mitrai. Ja rodas nepieciešamība samazināt pamatnes absorbciju, ieteicams izmantot vienu no emulsijām:

- ATLAS GRUNT NKP (gatava lietošanai – bez atšķaidīšanas),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT KOLOR,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA.

Masas sagatavošana

Materiālu no maisa iebērt tīrā traukā ar nomērītu ūdens daudzumu (proporcijas norādītas tehniskajos parametros) un samaisīt, izmantojot lēnu apgriezienu maisītāju ar pievienotu javas maisītāju (vai betona maisītāju), līdz tiek iegūta viendabīgas konsistences masa. Sagatavotajai masai ļaut nostāvēties 5 minūtes un vēlreiz samaisīt. Jāva ir gatava lietošanai tūlīt pēc samaisīšanas un to ieteicams izstrādāt apm., 2 stundu laikā.

Apmetuma izstrāde

Masu vienmērīgi uzklāj ar tērauda rīvdēli. Darba gaitā uzklātā masa ir jāizlīdzina. Pirms špaktelēšanas ieteicams aizpildīt pamatnes izstrūkumus. Špaktelēšana tiek pabeigta, virsmu viegli izlīdzinot ar filca rīvdēli vai pēc nožūšanas apstrādājot ar smilšpapīru. Masas darbības atvērtais laiks (starp masas uzklāšanu un izlīdzināšanu) ir atkarīgs no pamatnes absorbcijas, apkārtējās vides temperatūras un masas konsistences.

Kopšana

Iekšējās izmantotās masas žūšanas laikā jāizvairās no caurvēja un jānodrošina telpu ventilācija un vēdināšana. Ārējās virsmas jāsargā no pārāk ātras izžūšanas un nokrišņiem (izstrādes laikā un tūlīt pēc izstrādes).

Krāsošana

Apmestās pamatnes var krāsot ar jebkurām fasādes krāsām (piemēram, no ATLAS SALTA produktu sērijas). Krāsošanas darbus iespējams veikt pēc 2÷6 nedēļām no apmetuma uzklāšanas (atkarībā no krāsas veida un toņa). Krāsošanu ar silikāta krāsu ATLAS SALTA S var sākt tikai pēc apmetuma nožūšanas, bet ne ātrāk kā pēc 48 stundām. ATLAS WODER hidroizolācijas tipa uzklāšanu var sākt jau pēc 2 dienām.

Patēriņš

Vidējais patēriņš 1,5 kg masas uz 1 m² virsmas, ievērojot kārtas biežumu 1 mm.

Iepakojums

Papīra maiši 25 kg.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz produkta iepakojuma un Tehnisko datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Produkta derīguma termiņš (uzglabāšanas laiks): 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Pievienojamā ūdens proporcijas jākorrigē profesionāli, vadoties pēc vēlamās javas konsistences, pamatnes veida un laika apstākļiem. Nepareiza ūdens daudzuma izmantošana masas sagatavošanas laikā samazina javas izturības parametrus.

Izvairīties no uzklāšanas uz virsmām, kas pakļautas spēcīgai saules iedarbībai.

Virsmas ap darba vietu ir jāaizsargā no nosmērēšanas ar špaktelēšanas masu.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni. Grūti noņemamas sasaistītās masas paliekas noņemt ar līdzekli ATLAS SZOP.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamat norādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To ļaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 24.03.2023.