



ATLAS ESKIMO G

urychlovač tuhnutí disperzních omítek

- umožňuje omítání při teplotách nad 0 °C a zvýšené vlhkosti vzduchu (vyšší než 80 %)
- dvojnásobně urychluje tuhnutí omítek
- trojnásobně urychluje získání rané odolnosti proti atmosférickým srážkám
- neutrální proti jiným vlastnostem materiálu

Vlastnosti

Výrobek obsahuje vazebné urychlovače polymerních pojiv v omítkách ATLAS. Účinkem přípravku ATLAS ESKIMO G je iniciovat počáteční zesítnění polymeru v počáteční fázi odpařování vody. Výsledkem toho je:

- urychlení procesu tuhnutí omítek při nízkých teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu,
- dosažení rané odolnosti proti dešti s nízkou intenzitou.

2x rychlejší tuhnutí omítky, 3x rychlejší raná odolnost proti srážkám - oproti omítkám, které tuhnou bez přísad při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 80 %.

Za takových tepelných a vlhkostních podmínek tyto parametry jsou následující:

- doba tuhnutí: cca 16 hodin,
- raná odolnost proti dešti: po 5 hodinách

Nanášení omítky je možné při teplotě podkladu a vzduchu nad 0 °C - teploty mohou klesnout pod nulu po úplném zavadnutí omítky, tj. nejdříve po 18 hodinách od ukončení její aplikace.

ATLAS ESKIMO G je určen pro následující omítky ATLAS:

- ATLAS SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA,
- ATLAS SILIKONOVÁ OMÍTKA,
- ATLAS SILKON BA,
- ATLAS GEMINI RS,
- ATLAS GEMINI RSX

Snadno aplikovatelný – je hotovou, tekutou přísadou do omítek, přidávanou bezprostředně před jejich aplikací.

Je neutrální k ostatním vlastnostem materiálu - nesnižuje odolnost materiálu ani nezhoršuje jeho funkční vlastnosti po vytvrzení.

ATLAS ESKIMO G je bezbarvá kapalina s lehce znatelným zápachem čpavku.

Účel

Umožňuje omítání při teplotách od 0°C – doporučuje se při provádění fasádních prací v podmínkách nízkých teplot (od 0 do 10 °C) a zvýšené vlhkosti vzduchu (vyšší než 80%).

Technické údaje

Relativní hustota	cca 1,0 g/cm ³
Pracovní teplota	od 0°C do +10 °C

Přidání přípravku k výrobku

Přípravek by měl být přidán do omítky bezprostředně před jeho použitím. Je nutné dodržet dávkovací poměry produktu ATLAS ESKIMO G:

ATLAS SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA	do 1 % hmotnostně, tj. 0,25 kg (celá lahvička) na 25 kg omítky
ATLAS SILIKONOVÁ OMÍTKA	
ATLAS SILKON BA	
ATLAS GEMINI RS	
ATLAS GEMINI RSX	0,125 Kg / 25 kg omítky

Omítku lze začít nanášet po řádném mechanickém promíchání

Balení

Plastová lahvička 0,25 kg.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu

Důležité doplňující informace

Umožňuje práci při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu. V extrémních případech velmi vysoké vlhkosti vzduchu (>80%) nebo nízkých teplot (> 0°C) tuhnutí omítky může být prodlouženo. Do doby, než výrobky povrchově vytvrdnou, se doporučuje ponechat kryty na lešení (síťovina, plachta a pod.).

V závislosti na aplikačních podmínkách může dojít k mírné změně konzistence produktu.

Podklad pro omítku nesmí být zmrzlý a musí být zbavený kondenzátu.

Nářadí očistěte čistou vodou ihned po použití.

Informace uvedené v technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku a nezabývají vás povinnosti provést práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydaním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o.o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2025-09-22