



ATLAS УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ СТРІЧКИ

ущільнювальні стрічки і кутники

- ущільнення країв і компенсаційних швів
- висока еластичність
- елемент комплектів виробів для гідроізоляції типу WODER



Властивості

Мають високу міцність - сітка виготовлена з поліестерового нетканого матеріалу білого кольору; герметизуючий шар виготовлений з високоміцного термопластичного еластомеру.

Вони еластичні - мають здатність до поперечної деформації - зберігають водонепроникність навіть при значних деформаціях, тому є ідеальним ущільнювачем для стиків двох елементів конструкції, які контактують один з одним, але працюють по-різному, наприклад, край стіни та підлоги.

Призначення

Захищає основи від проникнення води і вологи - разом з підплатковою гідроізоляцією типу ATLAS WODER.

Вони призначені для ущільнення спеціальних місць (занурені в плівку ATLAS ШВИДКООХНУЧА РІДКА ПЛІВКА) WODER E, ATLAS WODER W)

- УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СТРІЧКА - стрічка шириною 120 мм (середня смуга - 70 мм, перфоровані бокові смуги - 25 мм) і товщиною 0,65 мм - для країв стін і стяжки підлоги, а також для компенсаційних швів,
- УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ КУТНИКИ - елементи з ущільнювальної стрічки - для внутрішніх і зовнішніх кутів приміщень,

Вони захищають основу від вологи, що виникає всередині будівель — штукатурки та стяжки у вологих приміщеннях (ванні кімнати, лазні, душові, кухні, умивальні), особливо у мокрих зонах цих приміщень — навколо душових кабін, умивальників, ванн, раковин тощо.

Вони рекомендовані для захисту елементів, які особливо вразливі до пошкоджень при контакті з вологою - вироби з гіпсу (плити і штукатурки) і вироби з ангідриту, комірковий бетон.

Вид герметизованих основ — мінеральні, цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, цементні та ангідридні стяжки підлог, бетонні, залізобетонні та кладочні елементи з цегли, пустотілої цегли, блоків, гіпсокартонних плит тощо.

Технічні характеристики

Вага	37,5 г/погонний метр
Максимальний тиск	3,30 бар
Озоностійкість (DIN 53509 частина 1, ISO 1434-1)	стійка
Стійкість до тиску води 1,5 бар (15 метрів водяного стовпа)	стійка
Стійкість до УФ-випромінювання (200 год)	стійка
Температурна стійкість	від -30 °C до +90 °C



Технічні вимоги

УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СТРІЧКА ATLAS (2024) ITB-KOT-2024266/2669 видання 1 Національна декларація експлуатаційних характеристик № K9745-2/2024	
Ширина покритої частини	≥ 30
Загальна ширина, мм	≥ 80
Загальна товщина, мм	0,61÷ 0,90
Поверхнева маса, г/м²	≥ 490
Механічні властивості при розтягуванні: - максимальна напруга розтягування, МПа - відносне подовження при максимальній напрузі розтягування, %	≥ 3,8 ≥ 110

Ущільнювальна стрічка ATLAS входить до комплектів виробів для гідроізоляції:

ATLAS WODER E ITB-KOT-2018/0491 видання 1
ATLAS WODER W ITB-KOT-2018/0492 видання 1

Установка стрічки

Підготовка поверхні

Основа під гідроізоляцію типу ATLAS WODER повинна бути підготовлена відповідно до рекомендацій, що містяться в їхніх технічних паспортах. Вона повинна бути чистою, без пилу, вапняного молока та інших домішок.

Герметизація

Місця, призначені для кріплення аксесуарів, слід покрити одним із гідроізоляційних матеріалів: ATLAS WODER W, ATLAS ШВИДКОСОХНУЧА РІДКА ПЛІВКА WODER E/ ;
Аксесуари слід вбудовувати відразу після нанесення. Після закріплення всіх чутливих місць усю поверхню, яку потрібно ущільнити, а також поверхню ущільнювальних стрічок і аксесуарів на карнизах балконів/терас, у трапах у підлозі, лінійних стоках і стічних решітках слід покрити тією ж гідроізоляційною масою, яка використовувалася для першого шару. В інших випадках ізоляційним матеріалом рекомендується покривати тільки краї стрічки. Закривати всю ширину стрічки не потрібно.

Упаковка

Ширина стрічки	Довжина рулону
120 мм	50 м і 10 м

Важлива додаткова інформація

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці.
З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 19.12.2024

