



## ATLAS ESKIMO G

### urýchľovač tuhnutia disperzných omietok

- umožňuje omietanie pri teplotách nad 0 °C a zvýšenej vlhkosti vzduchu (vyššej ako 80 %)
- dvojnásobne urýchľuje tuhnutie omietok
- trojnásobne urýchľuje získanie skorej odolnosti voči atmosférickým zrážkam
- neutrálny voči iným vlastnostiam materiálu

#### Vlastnosti

Výrobok obsahuje väzobné urýchľovače polymérnych spojív v omietkach ATLAS. Účinkom prípravku ATLAS ESKIMO G je iniciovať počiatočné zosieťovanie polyméru v počiatočnej fáze odparovania vody. Výsledkom toho je:

- urýchlenie procesu tuhnutia omietok pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu,
- dosiahnutie skorej odolnosti voči dažďu s nízkou intenzitou.

**2x rýchlejšie tuhnutie omietky, 3x rýchlejšia skorá odolnosť voči zrážkam** - oproti omietkam, ktoré tuhnú bez prísad pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 80%.

Za takých tepelných a vlhkosťných podmienok tieto parametre sú nasledujúce:

- doba tuhnutia: cca 16 hodín,
- skorá odolnosť voči dažďu: po 5 hodinách

**Nanášanie omietky je možné pri teplote podkladu a vzduchu vyššej ako 0 °C** – teploty môžu klesnúť pod nulu po úplnom zavädnutí omietky, tj. najskôr po 18 hodinách od ukončenia jej aplikácie.

**ATLAS ESKIMO G je určený pre nasledujúce omietky ATLAS:**

- ATLAS SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA,
- ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA,
- ATLAS SILKON BA,
- ATLAS GEMINI RS,
- ATLAS GEMINI RSX.

**Ľahko aplikovateľný** - je hotovou, tekutou prísadou do omietok, pridávanou bezprostredne pred ich aplikáciou.

**Je neutrálny k ostatným vlastnostiam materiálu** - neznižuje odolnosť materiálu ani nezhoršuje jeho funkčné vlastnosti po vytvrdnutí.

ATLAS ESKIMO G je bezfarebná kvapalina s mierne znateľným zápachom amoniaku.

#### Účel

Umožňuje omietanie pri teplotách od 0 °C - odporúča sa pri vykonávaní fasádnych prác v podmienkach nízkych teplôt (od 0 do 10 °C) a zvýšenej vlhkosti vzduchu (vyššej ako 80%).

#### Technické údaje

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Relatívna hustota | cca 1,0 g/cm <sup>3</sup> |
| Pracovná teplota  | od 0°C do +10 °C          |

#### Pridanie prípravku do výrobku

Prípravok by mal byť pridaný do omietky bezprostredne pred jeho použitím. Je potrebné dodržať dávkovacie pomery produktu ATLAS ESKIMO G:

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ATLAS SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA | do 1 % hmotnostne,<br>tj. 0,25 kg (celá fľaštička) na 25 kg omietky |
| ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA         |                                                                     |
| ATLAS SILKON BA                  |                                                                     |
| ATLAS GEMINI RS                  |                                                                     |
| ATLAS GEMINI RSX                 | 0,125 Kg / 25 kg omietky                                            |

Omietku je možné začať nanášať po riadnom mechanickom premiešaní

#### Balenie

Plastová fľaštička 0,25 kg.

## Bezpečnostné informácie

---

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale produktu a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [www.atlas.com.pl/sk](http://www.atlas.com.pl/sk).

## Skladovanie a preprava

---

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale produktu a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [www.atlas.com.pl/sk](http://www.atlas.com.pl/sk)

Doba skladovateľnosti produktu (použitelnosti) je 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

## Dôležité doplňujúce informácie

---

Umožňuje prácu pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu. V extrémnych prípadoch veľmi vysokej vlhkosti vzduchu (>80%) alebo nízkych teplôt (> 0°C ) tuhnutie omietky môže byť predĺžené. Do doby, kým výrobky povrchovo vytvrdnú, sa odporúča ponechať kryty na lešenie (sietovina, plachta a pod.).

V závislosti od aplikačných podmienok môže dôjsť k miernej zmene konzistencie výrobku.

Podklad pre omietku nesmie byť zmrznutý a musí byť zbavený kondenzátu.

Náradie očistite čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v technickom liste sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku a nezbavujú vás povinnosti vykonať práce v súlade s pravidlami stavebného umenia a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúcu platnosť. Sprievodné dokumenty k produktu sú k dispozícii na [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Obsah technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2025-09-22