

TABUĽOVÁ FARBA

špeciálna interiérová farba

- umožňuje maľovať kriedou na stene
- efekt školskej tabule
- čierna farba
- vysoko vydatná



VLASTNOSTI

Čierna farba.

Spĺňa bezpečnostnú normu pre hračky PN -EN-71-3 - migrácia špecifických prvkov.

Vytvára tvrdý a omývateľný povrch, ktorý umožňuje opakované kreslenie a písanie poznámok.

Umožňuje vytvoriť originálny a funkčný interiér – napr. nahradí nástenky pripevnené k stenám alebo stojace dosky, ktoré zaberajú miesto.

Je odolná voči častému mytiu a utieraniu vlhkou handričkou alebo špongiou na odstránenie kriedy.

URČENIE

TABUĽOVÁ FARBA sa používa na maľovanie stien miestností v interiéroch budov.

Efekt školskej tabule - MAGNETICKÁ FARBA a TABUĽOVÁ FARBA sú výrobky, vďaka ktorým je možné získať efekt školskej tabule. Na povrchu zhotovenom z týchto dvoch farieb môžete kresliť kriedou a používať malé magnetky. Je to vynikajúce riešenie najmä pre tieto interiérové priestory:

- detské izby, školské, predškolské a družinové miestnosti,
- kancelárske, konferenčné a školiace miestnosti, kuchyne,
- reštaurácie.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek	+
akrylátové maliarske nátery	+
prvky na báze dreva	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	1,25-1,35 g/cm ³
Viskozita, mPas	20000-25000
Obsah suchej hmoty	49-52 %
Teplota prípravy farby a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie a schnutia	od +5 °C do +30 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu práce a schnutia farby	pod 80%
Doba schnutia (teplota 23 °C ± 2 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55±5%)	cca 30 minút
Dotyková suchosť	cca 30 minút
Nanášanie ďalšej vrstvy	po minimálne 2 hod.*
Minimálna doba tvrdnutia a možnosť písať kriedou (prášková krieda)	5 dní
Celkový čas na použitie	28 dní
spĺňa Normu PN EN 13300	trieda 1
PN EN 81914 cyklov vyššie	2000
Lesk 85	2,5

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

MAĽOVANIE

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

- **stabilný,**
 - **vzdušno-suchý,**
 - **čistý,** tzn. neprašný a zbavený starých maliarskych náterov a iných vrstiev, ktoré môžu znížiť príľnavosť farby, hlavne prachu, špiny, vosku a tukov,
 - **rovný, bez trhlín,** nerovnosti opraviť pred maľovaním.
- Savé podklady ošetriť prípravkom PRIMER.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovný postup
čerstvé vápennocementové, cementové a sadrové omietky	maľovať po vyzretí (1 týždeň na každý 1 cm hrúbky omietky)*
Čerstvé betónové podklady	maľovať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia
staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou emulznej farby, sadrokartónové dosky	odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť, napenetrovať farbou INITIUM
staré savé alebo prašné podklady	napenetrovať prípravkom PRIMER alebo základným náterom INITIUM
staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou príľnavosťou k podkladu	dôkladne odstrániť
zaplesnené miesta	vyčistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS č. 1

*za bežných podmienok, tzn. cca 20 °C a 55% vlhkosti – za iných podmienok doba schnutia môže byť dlhšia.

Príprava farby

Farba sa dodáva pripravená na použitie. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi. Pred použitím je potrebné ju dôkladne premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia.

Maľovanie

Farbu nanášame na pripravený a vyzretý podklad v tenkej a rovnomernej vrstve. Maľujeme valčekom alebo štetcom. Druhú vrstvu aplikujeme až po úplnom zaschnutí prvej vrstvy (po minimálne 2 hodinách, v závislosti od podkladu, teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu) a zachováame jeden smer aplikácie pre danú vrstvu farby. Farbu nanášame v minimálne 2 vrstvách.

Technologické prestávky musíme vopred naplánovať napr. v rohoch miestnosti a pod. Farbu nanášame nepretržitým spôsobom, vyhýbame sa pracovným prestávkam.

SPOTREBA

Do 8-10 m²/ 1 l farby pre jednu vrstvu na hladkom povrchu.

Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu prípravy podkladu,
- skúsenosti realizátora,
- počtu vrstiev,
- aplikačnej metódy.

BALENIE

Plastové nádoby: 1 l.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Farba má Hygienický atest PZH.

TABUĽOVÁ FARBA: maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku 200 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 200 g/l. Kategória A/I/FW.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Miestnosť, v ktorej bol výrobok použitý, je možné prevádzkovať po vyvetraní a zániku charakteristického zápachu farby.

Náradie očistite čistou vodou, ihneď po použití, skôr ako farba uschne.

Na jeden povrch nanášajte farbu s rovnakým dátumom výroby.

Maľovanie povrchov s rôznou štruktúrou môže spôsobiť efekt rôznych odtieňov farby.

Pri odstraňovaní kriedy sa odporúča handričku často vyplachovať v čistej vode. Niektoré kriedy na trhu môžu vzhľadom na svoje zloženie zanechávať stopy na natretom povrchu. V takom prípade povrch ešte raz umyte vlhkou handričkou a potom povlak utrite dosucha. Stopy po kriede by mali zmiznúť. Aby ste minimalizovali biele smuhy, po umytí kriedy vlhkou špongiou/handričkou, utrite povlak dosucha.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezaviazujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-03-23