



ATLAS REKORD

Белая, цементная шпаклевочная смесь

- армированные микроволокнами
- содержат мелкий заполнитель до 0,2 мм
- влагостойкие
- на белом цементе



Свойства

ATLAS REKORD производится в виде сухой смеси белого цемента, рафинирующих добавок и кварцевого наполнителя с максимальным размером зерна 0,2 мм.

Белый цвет - производится на основе белого благородного сорта цемента и является отличной заменой штукатуркам на основе гипса в местах, где они могут быть подвержены повреждениям, например, на наружных стенах и во влажных помещениях.

Устойчива к микротрещинам - содержит специальные микроволокна, которые дополнительно укрепляют ее структуру.

Гидрофобная - содержание гидрофобных агентов снижает впитываемость без уменьшения паропроницаемости.

Назначение

Выравнивает поверхности стен и потолков - использование заполнителя диаметром до 0,2 мм позволяет получить очень гладкую поверхность.

Позволяет выравнивать тонкослойные штукатурки - изготовленных на традиционных штукатурках,

Улучшает качество поврежденных цементных и цементно-известковых штукатурок и бетонных оснований.

Является третьим, выравнивающим слоем для вновь нанесенных штукатурок.

Типы оснований - цементные и цементно-известковые штукатурки, бетон.

Технические данные

Насыпная плотность (сухой смеси)	ок. 1,25 кг/дм³
Соотношение смеси вода/сухая смесь	0,28-0,32 л / 1 кг 7,0-8,0 л / 25 кг
Мин. / макс толщина штукатурки	1 мм / 10 мм
Температура основания и температура окружающей среды во время приготовления раствора	от + 5 °C до + 25 °C
Время созревания	ок. 5 минут
Время готовности к работе	ок. 2 часов
Открытое время работы	ок. 25 минут

Время, указанное в таблице, рекомендуется для условий эксплуатации при температуре около 20 °C и влажности 50-60 %.

Технические требования

ATLAS REKORD соответствует требованиям EN 998-1 - однослойный штукатурный раствор (OC) собственного производства, для наружного применения на каменной кладке стен, потолков, колонн и перегородок.

ATLAS REKORD (2020) Декларация Потребительских Свойств № 025/3/CPR EN 998-1:2016	
Назначение: для наружных стен, потолков и колонн.	
Реакция на огонь	A1
Водопоглощение	W _c 1
Водопроницаемость после циклов выдерживания	≤ 1 мл/см² через 48 ч
Проницаемость водяного пара	μ < 30
Адгезия после циклов выдерживания	0,3 Н/мм² - FP:B



Оштукатуривание

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, стабильным, ровным и несущим, т.е. достаточно прочным, очищенным от всех слоев, которые могут нарушить адгезию раствора, особенно от пыли, грязи, извести, масла, жира, воска, остатков масляной и эмульсионной краски. Слабосвязанные участки поверхности должны быть сколоты, а рыхлые или провисшие части удалены стальной щеткой. Перед нанесением шпатлевки основание необходимо предварительно интенсивно смочить, а во время нанесения сделать влажным. Если необходимо уменьшить впитывающую способность основания, рекомендуется использовать одну из эмульсий:

- ATLAS GRUNT NKP (готов к применению – без разбавления),
- ATLAS UNI-GRUNT.
- ATLAS UNI-GRUNT KOLOR,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA.

Подготовка смеси

Высыпьте материал из мешка в чистую емкость с отмеренным количеством воды (пропорции указаны в технических характеристиках) и перемешайте на медленной скорости растворомешалкой (или в бетономешалке) до получения однородной консистенции. Отложите смешанный раствор в сторону на 5 минут и снова перемешайте. Раствор пригоден для использования сразу после смешивания и должен быть использован в течение примерно 2 часов.

Нанесение штукатурки

Раствор следует наносить равномерно с помощью стального шпателя. Нанесенный раствор следует разглаживать по мере выполнения работ. Перед разравниванием рекомендуется заполнить все крупные пустоты в основании. Поверхность можно обработать легким заглаживанием валиком с нитями или затереть наждачной бумагой после высыхания. Открытое время состава (между нанесением раствора и заглаживанием) зависит от впитывающей способности основания, температуры окружающей среды и консистенции раствора.

Уход

При сушке раствора, нанесенного в помещении, избегать сквозняков и обеспечивать надлежащую вентиляцию и проветривание помещений. Защищайте внешние поверхности от слишком быстрого высыхания и осадков (во время и сразу после нанесения).

Покраска

Оштукатуренные основания можно окрашивать любыми фасадными красками (например, линейкой ATLAS SALTA). Приступить к покраске можно по истечении 2÷6 недель после завершения штукатурных работ (в зависимости от типа и цвета краски). Окрашивание силикатной краской ATLAS SALTA S можно начинать только после высыхания штукатурки, но не ранее, чем через 48 часов. Нанесение гидроизоляции типа ATLAS WODER можно производить через 2 дня.

Расход

В среднем на 1 м² поверхности расходуется 1,5 кг раствора при толщине слоя 1 мм.

Упаковки

Бумажные мешки 25 кг.

Информация о безопасности

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (до начала использования) составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Другая важная информация

Пропорцию добавляемой воды следует регулировать опытным путем, учитывая желаемую консистенцию раствора, тип основания и погодные условия. Использование несоответствующего количества воды для приготовления смеси приводит к снижению прочностных показателей штукатурки.

Избегать нанесения на поверхности, подверженные воздействию сильного солнечного света.

Защищать поверхности вокруг рабочей зоны от загрязнения.

Сразу после использования очищать инструменты чистой водой. Трудноудаляемые остатки схватившегося раствора следует промыть средством ATLAS SZOP.

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, является основным руководством по применению продукта и не освобождает пользователя от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного искусства и техники безопасности и гигиены труда. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного технического описания, а также все используемые в нем обозначения и торговые названия являются собственностью компании Atlas sp. z o.o.. Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2023-03-24

