



ATLAS SALTA

silikoniniai fasado dažai

- didelis dengiamumas
- nereikia grunto
- atsparus dėmėms
- atsparus nepalankioms oro sąlygoms
- spalva neišblunka



IDEALUS
PADENGIMAS



SPALVOS
ILGAAMŽISKUMAS



RANKINIŲ IR
MECHANINIŲ BŪDŲ

Savybės

Dažai ATLAS SALTA gaminami specialiai atrinktos polimerų dispersijos, aukštos rūšies užpildų ir pigmentų pagrindu.

Sukuria dumblių augimui atsparią dangą.

Sukuria nešvarumams atsparų paviršių – dažų dangą yra nepaprastai tanki ir lygi, todėl ant jos nusėdančios nešvarumų dalelės ir grybelių sporos neprisilimpa ir natūraliai pašalinamos lietaus ir vėjo.

Labai laidūs garams – dažų sluoksnis sukuria mikroporinę, vadinamąją „kvėpuojančią“ struktūrą, kuri leidžia laisvai skliti vandens garams per dažytą pertvarą.

Atsparūs kenksmingų aplinkos veiksnių poveikiui – dažai turi silikatinių ir dispersinių dažų savybių, yra labai elastingi, puikiai praleidžia garus, silpnai įsigeria ir yra atsparūs dilimui, todėl pasižymi nepaprastu atsparumu dulėjimui, kintantiems aplinkos veiksniams ir agresyviems pagrindo bei natūralios aplinkos poveikiams.

Laisvai derinami – 418 madingos spalvos (įskaitant 6 baltus atspalvius)paletė, kurios atitinka SAH dažų ir tinko spalvas.

Patvarios spalvos – kadangi yra naujausios kartos pigmentai, dažai ATLAS SALTA yra labai atsparūs UV spindulių poveikiui ir užtikrina ilgalaikę dažomo fasado spalvą.

Rekomenduojama šviežiam tinkui – leidžia dažyti mineralinius plonasluoksnius tinkus praėjus 5 dienoms po jų užtepimo.

Nereikalauja grunto – pirmasis dažų sluoksnis nugruntuoja pagrindą.

Paskirtis

NAUDOJIMO VIETA	
šiltinimo sistema su polistireniniu putplasčiu apšiltintas fasadas	+
šiltinimo sistema su mineraline vata apšiltintas fasadas	+
vienasluoksnės sienos fasadas	+
perdanga iš lubų pusės	+
pastato vidaus sienos	naudoti ATLAS SALTA E

OBJEKTŲ RŪŠYS	
gyvenamieji pastatai	+
viešosios paskirties, švietimo, biuro, sveikatos apsaugos objektai	+
prekybos ir paslaugų objektai	+
pramoniniai pastatai	+
pramoniniai sandėliai	+
susisiekimo pastatai	+
požeminiai garažai	+
ūkiniai ir inventoriaus pastatai	+
architektūros paminklai	rekomenduojami ATLAS SALTA S
pasvyjeji pastatai	+
energiją taupantys pastatai	+

OBJEKTO APLINKA	
miesto ir urbanizuotos teritorijos	+
kaimo ir žemės ūkio veiklos teritorijos	+
arti medžių ir žaliųjų plotų	rekomenduojami ATLAS SALTA S
drėgnos ir šlapios vietos, vandens telkinių aplinka	rekomenduojami ATLAS SALTA N
pramoninės, investicijų ir ekonominių zonų teritorijos	+
šešėliuotos vietos	+

PAGRINDO RŪŠIS	
betoniniai pagrindai (monolitiniai ir surenkamieji)	+
nurodytų šiltinimo sistemų armavimo sluoksniai	+
tradicinis tinkas – cementinis ir cementinis kalkių	+
tradicinis tinkas – kalkinis ir atnaujinamas	rekomenduojami ATLAS SALTA S
gipsinis tinkas, išlyginamieji skiediniai ir glaistai	rekomenduojami ATLAS SALTA E
plonasluoksnis tinkas – mineralinis ir silikatinis	rekomenduojami ATLAS SALTA N
plonasluoksnis tinkas – akrilinis	rekomenduojami ATLAS SALTA E
plonasluoksnis tinkas – silikoninis ir silikatinis silikoninis	+
keraminių, silikatinių tuščiavidurių plytų, plytų, aktytojo betono sienos	+
gipso kartono, OSB plokščių pagrindai	rekomenduojami ATLAS SALTA E
dažų dangos – silikatinės	rekomenduojami ATLAS SALTA S
dažų dangos – silikoninės	+
dažų dangos – akrilinės	rekomenduojami ATLAS SALTA E

Techniniai duomenys

Tankis	1,42 g/cm ³
Dažų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbų metu	nuo +5 °C iki +30 °C
Oro santykinis drėgnis dažant	< 80 %
Kitų sluoksnį galima kloti*	maždaug po 6 val.
Džiūvimo trukmė*	nuo 2 iki 6 val.
Blizgesys	G ₃ – matinis
Dangos storis	100 < E ₃ < 200 μm
Grūdelių dydis	S ₁ – smulkūs < 100 μm
Vandens garų laidumo koeficientas	vidutinis 15 < V ₂ < 150 g/m ² d
Vandens laidumas	mažas W ₃ < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Lygiavertis difuzinis atsparumas S _d vienam sluoksniui	0,14–1,4 m
Dengimo stipris	2 klasė / 8 m ² išeiga
pH	8
Sukibimo laipsnis (pagal PN-80/C-81531)	1

*duomenys esant 20 °C temperatūrai ir 50 % drėgniui)

Techniniai reikalavimai

ATLAS SALTA šiltinimo produktų komplektų sudėtinė dalis naudojant šias sistemas:

Sistemos pavadinimas	Nacionalinis techninis įvertinimas
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616, 5 leidimas
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020, 1 leidimas
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919, 3 leidimas
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583, 2 leidimas
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188, 1 leidimas

ATLAS SALTA – sudėtinės šilumos izoliacijos sistemos su tinko apdaila dalis:

Sistemos pavadinimas	Europos techninis įvertinimas
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
ATLAS XPS	ETA-07/0316

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus ir patvarus, t. y. tinkamai tvirtas, be sluoksnių, kurie galėtų silpninti dažų sukibimą, ypač be dulkių, nešvarumų, vaško ir riebalų. Senus, silpnos kokybės dažų ir kitus silpnai su pagrindu sukibusius sluoksnius būtina kruopščiai pašalinti, smulkius pažeidimus ir įtrūkius sutvarkyti ir užglaistyti., pvz., skiediniu ATLAS ZW 330. Pagrindo gruntuoti nereikia.

Išsamūs pagrindų džiovinimo trukmės prieš dažant nurodymai

plonasluoksnis mineralinis tinkas	5 dienos
plonasluoksnis dispersinis tinkas	7 dienos
tradicinio mineralinio tinko	2–4 savaitės

Dažymas

Dažų paruošimas

Dažai tiekiami paruošti naudoti. Prieš pat naudojant dažus būtina gerai išmaišyti, kad suvienodėtų jų konsistencija. Šią operaciją geriausia atlikti mechaniškai, naudojant mažo greičio maišytuvą su dažų maišytuvu. Dažų negalima maišyti su kitomis medžiagomis.

Dažų skiedimas

Pirmam dažymui įpilkite 5 % švaraus vandens (0,5 l vandens 10 litrų dažų įpakavimui). Taikomo skiedimo santykio būtina laikytis dažant visą paviršių. **Galutiniam dažymui ir atliekant dažymą purškiamuoju metodu naudokite neskiestus dažus.**

Dažymas

Dažai turi būti tepami plonu ir lygiu sluoksniu voleliu, teptuku arba purškimo būdu (pvz., Wagner HC 950, antgalis 517 - slėgis **150-170** barų arba HEA 517 antgalis - slėgis **100-120** barų), vieną ar du kartus, priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir struktūros. Technologinės pertraukos dažymo metu turėtų būti planuojamos iš anksto, pvz., pastato kampuose, po lietvamzdžiais, spalvų sandūroje ir pan. Dažai turi būti naudojami nuolat, vengiant darbo pertraukų. Atsižvelgiant į pagrindą, temperatūrą ir oro santykinį drėgnį, dažai džiusa apie 2–6 valandas..

Sąnaudos

Sąnaudos priklauso nuo pagrindo įgerties ir dažomo paviršiaus faktūros, todėl rekomenduojama tiksliai sąnaudos nustatyti bandymu. Apytikrės sąnaudų normos, kai vieną kartą dažomas tinkas, nurodytos lentelėje.

Tinko rūšis	Sąnaudos	Išėiga iš 1 litro
plonasluoksnis mineralinis tinkas	apie 0,25 l/m²	apie 4,0 m²
plonasluoksnis dispersinis tinkas	apie 0,22 l/m²	apie 5,0 m²
lygus tinkas	apie 0,15 l/m²	apie 7,0–8,0 m²

Pakuotės

Plastikiniai kibirai po 10 l.

Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

ATLAS SALTA – Kategorija A/c/FW – didžiausias kiekis LZO (VOC) produkte < 39,9 g/l, priimtinas turinys LZO (VOC) 40 g/l.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Dažai tinkami naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Laikymo metu dažai, kuriuose yra daug rišiklio, palyginti su užpildais, pasižymi natūraliu ir priimtinu nusėdimo (delaminacijos) reiškiniu. Jo dėka pakuotėje esantys dažai yra apsaugoti nuo išdžiūvimo. Prieš naudojimą dažus išmaišykite mechaniškai.

Dažyti **negalima** esant aukštam drėgniui ir žemai temperatūrai, žemiau +5 °C. Dažomą paviršių darbo metu ir dažams džiūstant būtina saugoti nuo saulės spindulių, vėjo ir kritulių. Nepalankiomis orų sąlygomis gali prireikti dažyti trečią sluoksnį, kad paviršius suvienodėtų.

Jeigu dažomas šviežias tinkas, fasadą būtina apsaugoti tinklu nuo tinkavimo pradžios iki kol praeina 24 val., baigus dažyti. Švieži plonasluoksniai mineraliniai tinkai esant palankioms sąlygoms (temperatūra virš +5 °C, drėgmė žemesnė nei 65 %) subręsta per mažiausiai 5 dienas. Nepalankiomis sąlygomis tinkas džiūsta ilgiau.

Jeigu dažomas senas tinkas, būtina užtikrinti, kad tinkas džiūtų bent 48 val., pasibaigus krituliams (kuo aukštesnis oro drėgnis, tuo šis laikas turėtų būti ilgesnis).

Jeigu nesilaikoma gamintojo reikalavimų, kaip paruošti pagrindą, naudoti ir apsaugoti fasadą, gali pasireikšti natūralus reiškiny – atsirasti spalvos pokyčių ir druskų sankaupų.

Dažomo paviršiaus spalvos vientisumą labai lemia pagrindo išdžiūvimo lygis.

Norint išvengti spalvų skirtumų būtina vieną paviršių dažyti tos pačios pagaminimo datos dažais.

Dažant natūraliai nežymiai sulyginama pagrindo faktūra. Dažant paviršius, kurie skiriasi faktūra ir techniniais parametrais, gali skirtis dažų atspalvis.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą, kol dažai neišdžiuvę.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2025-11-03