



ATLAS GRUNTO-PLAST

сполучний шар для критичних основ

- на теракоту, ламперію, OSB-плити
- та бетон
- підвищує адгезію і зміцнює поверхню
- готова для використання



Властивості

ATLAS GRUNTO-PLAST – це готова до використання маса, виготовлена на основі полімерних смол з додаванням добірного кварцового наповнювача.

Підвищує адгезію – міцно прилипає до поверхні (до бетону мін. 1,0 МПа) і до шарів, що знову наносяться.

Містить кварцовий заповнювач – підвищує адгезію завдяки значному розвитку ефективної поверхні між шарами (створює шорстку поверхню).

Зміцнює заґрунтовані мінеральні поверхні – проникає в структуру матеріалу, зміцнює його і покращує несучу здатність.

Забезпечує основу для складних поверхонь – дозволяє наносити клей, гідроізоляцію та інші матеріали таким чином, щоб забезпечити належну адгезію навіть на вимогливих поверхнях, таких як ОСП, старе керамічне облицювання тощо.

Полегшує нанесення наступного шару – шорстка поверхня зменшує «ковзання» нанесеного матеріалу.

Призначений для застосування при підвищених температурах – рекомендований до використання в діапазоні від 5°C до 30°C, всередині й зовні будівель.

Обмежує поглинаючу здатність поверхні – запобігає надмірному «втягуванню» води з продукту, нанесеного на заґрунтовані поверхні: бетон, цементні підлоги та стяжки, стяжки з підігрівом підлоги, різні види штукатурки та ін.

Підвищує ефективність штукатурки і клеїв – герметизуючи структуру заґрунтованої поверхні, зменшує витрату матеріалів, що використовуються для наступного шару.

Уніфікує вибіраючу здатність поверхні – завдяки ATLAS GRUNTO-PLAST продукт, що наноситься наступним шаром,

має однакові умови зв'язування на всій поверхні, в т.ч.

у місцях проведення локальних ремонтів.

Захищає новий шар від несприятливого впливу поверхні, обмежуючи взаємодію одного з іншим.

Це ґрунтовка білого кольору – зменшує перебивання кольору з поверхні та утворення знебарвлень на поверхні фінішного шару зі штукатурки.

Захищає дерев'яні поверхні від надмірної вологи – в результаті контакту зі знову нанесеним вологим шаром.

Призначення

Види поверхонь – стандартні	
цементні підлоги й стяжки	+
ангідритові стяжки	+
цементні та цементно-вапняні штукатурки та покриття	+
гіпсові штукатурки та покриття	+
стіна з газобетону	+
стіни з цегли або силікатних блоків	+
стіна з цегли або керамічних блоків	+
стіна з гіпсових блоків	+



Види поверхонь – важкі

цементні підлоги та стяжки з системою підігріву підлоги	+
ангїдритні стяжки з системою підігріву підлоги	+
асфальтові стяжки	+
магnezійні стяжки	+
монолітний бетон	+
залізобетон	+
тераццо	+
плити ОСП	+
гіпсокартонна плита	+
стійкий лінолеум, ПВХ	+
лаки для бетону	+
лакофарбові покриття з акрилових та латексних внутрішніх фарб	+
покриття олійними фарбами	+

Вид оздоблювального шару - прочитайте рекомендації виробника матеріалу для оздоблювального шару, щодо ґрунтування під нього

облицювання закріплюють цементним або гіпсовим клеєм	+
цементні підлоги та стяжки, ангїдритні стяжки	+
цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки	+
гіпсові та цементні фінішні покриття	+
лакофарбові покриття з акрилових та латексних внутрішніх фарб	застосовувати ATLAS UNI-GRUNT
шпалери	застосовувати ATLAS UNI-GRUN

Сфера застосування

всередині будівель	+
зовні будівель	+
на горизонтальних поверхнях	+
на вертикальних поверхнях	+

Технічні характеристики

Густота маси	бл. 1,5 г/см³
Адгезія до бетону	> 1,0 МПа
Температура поверхні та середовища під час роботи	від +5 °C до +35 °C
Початок дальших робіт після ґрунтування	прибл. через 24 год.
Адгезія до керамічної плитки	> 1,0 МПа

Час, наведений у таблиці, рекомендований для умов застосування при температурі приблизно 20 °C і вологості 50-60%.

Технічні вимоги

Ґрунтовка не класифікується як будівельний продукт.

Ґрунтування

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою і, по можливості, очищеною від пилу, бруду, масла, жиру та воску. Перед нанесенням емульсії слід видалити всі нещільно з'єднані шари. Поверхні типу тераццо необхідно знежирити, а шари паст і просочень (якщо тераццо було ними покрито) видалити.

Приготування маси

Виріб поставляється у вигляді готової для використання маси. Не можна поєднувати її з іншими матеріалами, розбавляти або загущувати. Перемішати його безпосередньо перед використанням, щоб вирівняти консистенцію.

Накладання маси

Масу потрібно нанести на підготовлену поверхню (рівномірно по всій поверхні) валиком або пензлем.

Нанесення фінішного шару

Клеїти покриття і шпаклювати можна після повного висихання маси, тобто приблизно через 24 години з моменту її нанесення.

Витрата

В середньому на 1 м² витрачається 0,3 кг маси.

Упаковка

Пластикові відра 2 кг і 5 кг.

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання та транспортування

Інформація щодо зберігання та транспортування наведена на упаковці продукту та в паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.



Важлива додаткова інформація

Інструменти слід чистити чистою водою одразу після використання.

Загрунтовану поверхню необхідно захищати від прямих сонячних променів, вітру та опадів, як під час робіт, так і при висиханні штукатурки.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил, а також правил безпеки та гігієни праці. З дати видання цього технічного паспорта всі попередні стають недійсними. Документи, що супроводжують продукт, доступні за адресою www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому символи та торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє несанкціоноване використання буде каратися.

Дата оновлення: 29.09.2025

