

DOLINA NIDY GIPS

SZPACHLOWY F
DO SPOINOWANIA
Z UŻYCIEM
TAŚMY ZBROJĄCEJ

SADROVÁ STIERKA F NA ŠKÁROVANIE S POUŽITÍM VÝSTUŽNEJ PÁSKY

- elastifikovaná polymérmi
- veľmi vysoká prídržnosť
- vysoká vydatnosť a pružnosť
- vhodná pre opravy povrchov
- hrúbka vrstvy do 10 mm



Do nakładania
ręcznego

RUČNÁ
APLIKÁCIA



Czas gotowości
do pracy

SPRACOVATEĽNOSŤ



Temperatura
stosowania

PRACOVNÁ
TEPLOTA



Produkt
ekologiczny

EKOLOGICKÝ
VÝROBK



POUŽITIE

- na škárovanie sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky,
- na maskovanie hmoždiniek,
- na vyplňovanie malých dutín v sadrových omietkach.

VLASTNOSTI

- SADROVÁ STIERKA F je suchá zmes vyrábaná na báze prírodných sadrových spojív získaných pražením sadrového kameňa, minerálnych plnív a modifikačných prísad, vďaka ktorým je hmota po zmiešaní s vodou tvárna a veľmi ľahko spracovateľná,
- modifikácia zmesi špeciálnymi celulóзовými mikrovláknami spevňuje štruktúru materiálu, zvyšuje jeho odolnosť proti praskaniu a mechanickú pevnosť,
- obsah elastifikovaných polymérov zlepšuje pružnosť a prídržnosť k podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Škárovanie začať po pevnom a trvalom pripevnení dosiek, v súlade s montážnym návodom, a keď už nedochádza k zmenám rozmerov spôsobeným vlhkosťou alebo teplotou. Škára medzi doskami je cca 2-3 mm, škára medzi doskami a konštrukčnými prvkami budovy by mala byť vykonaná s kontrolovanou rýhou a s použitím baliacej lepiacej pásky alebo vyplnená pružnou akrylátovou hmotou. Ostré rezné hrany dosiek skosiť nožom alebo hoblíkom, ošetriť základným náterom - jedným z penetračných prípravkov EURO-GRUNT. Pred vyplnením by mal byť povrch škár suchý, zbavený nečistôt, ktoré môžu znížiť priľnavosť. Hmoždinky by mali byť zapustené (cca 0,5-1,0 mm) a nevychýnať z dosiek. Oceleové prvky, ktoré môžu byť v priamom kontakte s hmotou je potrebné ošetriť antikoróznym náterom. Tento výrobok sa nepoužíva na drevené, kovové a plastové podklady.

PRÍPRAVA HMOTY

Suchú zmes rovnomerne nasypať do nádoby s odmeraným množstvom čistej vody, v pomere približne 0,78 litra vody na 1 kg sadry, nechať 5-10 minút v kľude a následne ručne alebo mechanicky rozmiešať do homogénnej bezhrudkovitej hmoty. Hmota je vhodná na použitie ihneď po namiešaní a svoje vlastnosti si zachováva približne 60 minút. Pred prípravou ďalšej dávky materiálu je potrebné nádobu dôkladne očistiť od zvyškov ztuhnutej hmoty, pretože môže skrátiť dobu tuhnutia ďalšej namiešanej hmoty.

APLIKÁCIA

V závislosti od druhu výstužnej pásky je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- v konštrukciách podliehajúcich požiadavkám na požiaru odolnosť používať pásky zo skleného vlákna, sieťovanú samolepiacu pásku alebo vložku z flizelínu,
- na spevnenie rezných hrán používať vložku z flizelínu.

Použitie papierovej pásky alebo flizelínu. Škára vyplniť hmotou vtlačenou čo najhlbšie do škáry. Pásku vtlačiť do čerstvo nanesej hmoty tak, aby presne a bez vlnenia prilnula k sadre. Nenechávať vzduchové bubliny pod papierovou páskou. Papierovú pásku možno navlhčiť v čistej vode. Povrch pásky zakryť tenkou vrstvou sadry. Po zatuhnutí ešte raz naniesť vrstvu hmoty približne 5-6 cm širšiu ako predchádzajúca vrstva.



Použitie samolepiacej sietečky. Pásku odstrihnúť na dĺžku škáry, prilepiť k okrajom dosiek, vyplniť dutiny vtlačením hmoty medzi okraje dosiek cez oká pásky. Po zatuhnutí naniesť druhú vrstvu o šírke približne 5-6 cm väčšej ako predchádzajúca vrstva. Na rezných hranách, aby škára zĺcovala s povrchom dosky, by jej šírka mala byť minimálne 40 cm.

Hmoždinky je potrebné zamaskovať vo dvoch krokoch, najskôr stierkovanie škár, potom finálne stierkovanie SADROVOU STIERKOU. Po zaschnutí poslednej vrstvy je potrebné ju prebrúsiť do vyrovnania s rovinou dosiek.

Dodatočné odporúčania:

- vyhnúť sa nádmernému a príliš rýchlemu vykurovaniu miestnosti bezprostredne po škárovaní,
- zastierkovať celú plochu dosiek SADROVOU STIERKOU.

Príprava pre konečnú povrchovú úpravu. Skontrolovať, či je povrch dostatočne suchý (maximálna vlhkosť do 1 %), zbavený prachu a iných nečistôt. Základný náter prispôbiť druhu použitého vrchného náteru. Dodržiavať odporúčania výrobcu farieb, tapiet a lepidiel.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je cca 0,4-0,5 kg na 1 bm škáry. V praxi je spotreba závislá od hrúbky a druhu hrán dosiek a šírky škáry.

BALENIE

Hliníkové vrecká: 5 kg. Paleta: 600 kg vo vreckách 5 kg.

Papierové vrecia: 15 kg. Paleta: 990 kg vo vreciach 15 kg.

NÁRADIE

Nízkoobrátková vŕtačka s miešadlom, nádoba z pružného plastu, omietacie nástroje z nerez (oceľové hladidlo, špachtlička, lichobežníkové hladidlo), nož na rezanie sadrokartónu alebo uhlový hoblík, brusný papier alebo brusná sieťka. Náradie čistiť čistou vodou, ihneď po použití

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Výrobok má Hygienický atest PZH a Osvedčenie o radiačnej hygiene.

Postupujte v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte a prepravujte v uzavretých, originálnych a označených obaloch, najlepšie na paletách alebo na izolovanom povrchu. Skladujte v suchých, riadne vetraných miestnostiach, mimo dosahu detí. Uchováajte oddelene od nápojov, potravín, krmív. Chráňte pred vlhkosťou a vodou, pretože pri kontakte s nimi výrobok nevratne stvrdne. Za vyššie uvedených podmienok nie sú známe žiadne nežiaduce interakcie. Skladovacia teplota: +5 do +35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu < 70%. Trieda skladovania: nehorľavé pevné látky. Doba použiteľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pomery miešania voda / suchá zmes	cca 0,78 l / 1 kg cca 3,90 l / 5 kg cca 11,7 l / 15 kg
Spracovateľnosť	cca 60 minút
Začiatok doby tuhnutia	60-180 minút
Pracovné podmienky (pred, počas a po škárovaní): - teplota podkladu a okolia - vlhkosť v miestnosti	od +10 °C do 25 °C do 70%
Zrnitosť	- zvyšok na sieti 0,315 mm – 0,0 % - zvyšok na sieti 0,2 mm nie viac ako 1 %
Prídržnosť k podkladu	≥ 0,25 N/mm ²
Teplota podkladu a okolia	od +10 °C do +25 °C
Maximálna hrúbka jednej vrstvy	10 mm

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Produkt je stavebným výrobkom, ktorého technickou špecifikáciou je harmonizovaná európska **PN-EN 13963:2008** – dvojfunkčná stierková hmota na škárovanie sadrokartónových dosiek, pre ručnú aplikáciu, pre interiéry budov, so štandardnou dobou tuhnutia.

GIPS SZPACHLOWY F DOLINA NIDY (2020) Vyhlásenie o parametroch EC č. 06/1/CPR EN 13963:2005/AC:2006 (PN-EN 13963:2008)	
Zamýšľané použitie: stavebné konštrukcie	
Reakcia na oheň (pri priamej expozícii)	A1
Pevnosť v ohybe	320 N

UPOZORNENIE

Bezpodmienečne dodržiavať:

- riadne skladovanie výrobku
- penetrácia a správna príprava podkladu
- použitie odporúčaných hrúbok vrstvy
- správna vlhkosť a teploty podkladu a okolia
- odporúčaný spôsob starostlivosti o povrch

Výrobca nie je zodpovedný za účinky vyplývajúce z použitia výrobku v rozpore s vyššie uvedenými odporúčaniami a pravidlami stavebnej praxe.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a neoslobodzujú od povinnosti vykonávať práce v súlade s bezpečnostnými predpismi a pravidlami stavebnej praxe. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predchádzajúce. Dokumenty sprevádzajúce výrobok sú k dispozícii na www.dolina-nidy.com.pl.

Obsah technického listu a v ňom použité symboly a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2020-12-22

