



ATLAS ГРУНТУЮЧА ФАРБА

біла акрилова для внутрішніх робіт

- вирівнює поглинальну здатність основи
- покращує адгезію та покриття
- забезпечує дихання стін
- еластичний – перекриває мікротріщини



ELASTYCZNA
mostkuje mikropęknięcia

ЕЛАСТИЧНА перекриває
Мікротріщини



**ZWIEKSZA
WYDAJNOŚĆ**
farb nawierzchniowych

ПІДВИЩУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ
поверхневих фарб



IDEALNI
na płyty gips

ІДЕАЛЬНА д
гіпсокартон

Властивості

ATLAS ГРУНТУЮЧА ФАРБА виготовляється на основі акрилового в'язкого з додаванням високоякісних наповнювачів і хімікатів.

Вирівнює вбираючу здатність основи - забезпечує рівномірне висихання верхнього покриття.

Покращує адгезію фінішного покриття до основи.

Зменшує витрати на фарбування – ефективно замінює перший шар фінішного покриття.

Це покращує непрозорість – усуває вплив фактури і кольору основи на кінцевий ефект фарбування.

Еластична - перекриває мікротріщини до 100 мкм.

Паропроникна - забезпечує дихання стін.

Ідеально підходить для фарбування гідродинамічним розпиленням.

Призначення

Грунтова фарбування поверхні стін і стель всередині приміщень перед нанесенням фінішного шару акрилових або латексних фарб.

Особливо рекомендується для ґрунтування гіпсокартонних поверхонь або поверхонь з неоднорідною текстурою.

Рекомендується як базове покриття для ремонтного фарбування основ, виготовлених латексними фарбами (матовими та напівматовими).

Фарбування дерева та виробів з нього.

Види фарбованої основи - цементні штукатурки, цементно-вапняні штукатурки, тонкошарові мінеральні штукатурки, гіпсові штукатурки та шпаклівки, полімерні штукатурки, гіпсокартон, паперові шпалери, неоштукатурені стіни з бетону, цегли, блоків, пустотілої цегли, дерева та виробів з нього.

Технічні характеристики

Густина	близько 1,45 кг/дм ³
В'язкість	6000-9000сР Віскозиметр Брукфілда
Температура приготування фарби та основи і навколишнього середовища під час роботи і висихання фарби	від +5 °C до +25 °C
Зовнішній вигляд покриття	Біле, матове
Час висихання до 3 ступеня (температура 23 °C ± 2 °C, при відносній вологості понад 55±5%)	2 години PN-C-81519:1979
Нанесення фінішної фарби*	мінімум через 2 години

* залежно від умов температури і вологості, що переважають в приміщенні.

Продукт відповідає вимогам стандарту PN-C-81914 Тип I (стійка до вологого чищення).

Підготовка основи

Основа повинна бути: повітряно-сухою, без тріщин і без шарів, які можуть послабити адгезію фарби, особливо пил, бруд, віск і жир. Старі покриття з клейовими фарбами та інші шари з поганою адгезією до основи слід усунути. Старі покриття емульсійною фарбою необхідно промити водою з миючими засобами і дати висохнути. Незначні пошкодження (наприклад, тріщини або порожнини) слід відремонтувати та заповнити. Рекомендується використовувати масу ATLAS RAPID. GIPSAR GO! або ATLAS GTA. Уражені грибок місця очистити та захистити, використовуючи препарат ATLAS MYKOS PLUS

Заґрунтувати основи з сильною поглинальною здатністю та схильні до утворення пилу однією з ґрунтувальних емульсій (в кожному випадку після висихання ґрунтовка має утворювати матову поверхню):

- ATLAS GRUNT NKP - готовий до використання - без необхідності розбавлення,

- ATLAS UNI-GRUNT - розбавляти водою у ваговому співвідношенні 1:3 (емульсія:вода),

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - розбавляти водою у ваговому співвідношенні 1:8 (емульсія:вода),

Можна наносити на невбираючі основи, такі як поверхні, покриті емульсійними фарбами. ГРУНТУЮЧА ФАРБА ATLAS без необхідності ґрунтування ґрунтувальною емульсією.

Перед фарбуванням шпалер необхідно дослідним шляхом перевірити якість з'єднання шпалер з основою. Фарбування шпалер, які погано прилягають до основи, може спричинити утворення пухирів.

Штукатурки можна фарбувати після їх повного висихання, не раніше ніж:

- цементні та цементно-вапняні штукатурки за 3-4 тижні,

- гіпсові штукатурки за 2 тижні.

Фарбувати гіпсокартонні листи можна після висихання маси для їх з'єднання.

Фарбування

Підготовка фарби

Фарба поставляється в готовій до використання формі. Її не слід комбінувати з іншими матеріалами. Перед використанням її слід ретельно перемішати за допомогою повільного змішувача з мішалкою для фарби, для однорідності консистенції.

Розрідження фарби при ручному нанесенні

Фарбу можна розбавити, додавши не більше 0,2 л води на 10 л фарби. Прийнятих пропорцій розведення слід дотримуватися на всій фарбованій поверхні.

Фарбування

Фарбу слід наносити на підготовану та висушену основу тонким рівномірним шаром. Фарбування можна здійснювати за допомогою валика, пензля або методом розпилення. Фарби для фінішного покриття, наприклад, ATLAS ecoFARBA, ATLAS optiFARBA, ATLAS proFARBA можна наносити після висихання, тобто не менше ніж через 2 години.

Дані для розпилення агрегатом GRACO CED StMax II 595

Насадка	Фільтри	Тиск	Підготовка матеріалу
PAА517	60 меш	220 бар	без розбавлення або розбавлення з 5% води

Витрата

Витрата становить до 8 м² з 1 літра фарби, при одному фарбуванні на гладкій поверхні. Витрата залежить від поглинальної здатності основи.

Упаковка

Пластикові відра: 10 літра.

Інформація щодо безпеки

ATLAS ГРУНТУЮЧА ФАРБА – Кат. А/а/FW: максимальний вміст ЛОС (VOC) в продукті нижче 29,9 г/л, допустимий вміст ЛОС (VOC) 30 г/л.

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в паспорті безпеки, розміщеному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить 24 місяці з дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Якщо використовуються малярні стрічки, рекомендується обережно їх видалити та дотримуватись інструкцій виробника. Основи з гіпсових фінішних шпаклівок перед наклеюванням малярської стрічки необхідно заґрунтувати.

Приміщення, в якому було використано виріб, придатне для використання після провітрювання та зникнення запаху.

Інструменти слід чистити водою одразу після використання, перш ніж фарба засохне.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Дата оновлення: 17.11.2025