



FOX PIASKOWIEC

štruktúrálna omietka

- vystužená celulóзовými vláknami
- ľahko aplikovateľná hladítkom a valčekom
- imituje antické omietky



ĽAHKÁ
APLIKÁCIA



PRE INTERIÉRY



APLIKÁCIA
HLADÍTKOM/
VALČEKOM

DEKORAČNÝ EFEKT

PIESKOVEC je dekoračná štruktúrálna omietková zmes pre zhotovenie tenkovrstvových omietok – vytvára ušľachtilú, štruktúrálnu dekoračnú vrstvu, ktorá imituje antické stredomorské omietky.

VLASTNOSTI OMIETKY

PIESKOVEC je tenkovrstvovou dekoračnou hmotou na báze polymérovej disperzie a vhodne vybraných minerálnych plnív. Ľahko aplikovateľná.

Možnosť farbenia.

Schopnosť skryť mikrotrhliny a nerovnosti podkladu vďaka obsahu špeciálne vybraných plnív a celulóзовých vlákien.

URČENIE

PIESKOVEC sa používa na zhotovenie dekoračných efektov na stenách a stropoch miestnosti v interiéroch budov.

Odporúča sa hlavne pre dekoráciu izieb, salónov, chodieb v bytovej výstavbe, a tiež reštauračných alebo konfe-renčných miestnosti, hál a hotelových chodieb.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, školy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek	+
akrylátové maliarske nátery	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovná teplota	od +5 °C do +30 °C
Počet vrstiev	1
Doba schnutia	dotyková suchosť po 4 - 6 hodinách*
Nanášanie ďalšej vrstvy	po 12 hodinách*
Riedidlo	Voda V prípade potreby nariediť vodou v množstve 5 – 10 %

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PIESKOVEC spĺňa požiadavky PN-EN 15824:2017-07 - dekoračná omietka, vodouriediteľná, pre použitie na vnútorných stenách, stĺpoch a priečkach.

PIASKOWIEC (2022) Prehlásenie o vlastnostiach č. 01-2/CPR EN 15824:2017	
Zamýšľané použitie: na vnútorné steny, stropy, stĺpy a priečky.	
Príľnavosť	0,3 MPa

Zhotovenie EFEKTU

Podklad by mal byť:

dostatočne nosný,

vyzretý do vzdušno suchého stavu – predpokladá sa, že doba zretia podkladov je (za bežných podmienok, tzn. cca 20 °C teploty a 55 % vlhkosti, za iných podmienok doba schnutia môže byť dlhšia):

- pre sadrové, cementové a vápennocementové omietky – min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,

- pre betónové steny a stropy – najmenej 28 dní,

čistý - zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť príľnavosť výrobku, hlavne prachu, nečistôt, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a iných látok,

rovný,

ošetrený základným náterom – ADHÉZNY MOSTÍK FOX DEKORATOR.

Ak je podklad nerovnomerný (napr. je na ňom veľa farieb, sú veľmi intenzívne alebo sú viditeľné opravy povrchu), aby bol povrch rovnomerný je potrebné použiť základný náter vo farbe podobnej nanášanému PIESKOVCE.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovný postup
čerstvé vápennocementové omietky	omietiť po vyzretí (3-4 týždne)*
čerstvé betónové podklady	omietiť po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia *
čerstvé sadrové omietky	omietiť po vyzretí (minimálne 2 týždne)*
staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou akrylátovej alebo latexovej farby	napenetrovať napr. ADHÉZNYM MOSTÍKOM
staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou príľnavosťou k podkladu	dôkladne odstrániť
staré savé podklady	napenetrovať napr. prípravkom PRIMER
zaplesnené miesta	vyčistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS č. 1 alebo ATLAS MYKOS PLUS

Príprava výrobku

Výrobok je hotový k použitiu. Pred zahájením práce je potrebné ho starostlivo premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia.

Farbenie

Pri použití pigmentov z tubkového systému farbenia FOX DEKORATOR.

Nanášanie

Pred prácou je potrebné naplánovať poradie a spôsob nanášania vrstiev a overiť finálny efekt na malej vzorke.

Omietku nanášame pomocou nerezového alebo plastového hladítka a podľa potreby modelujeme jemný alebo výrazný vzor. K nanášaniu hmoty v svetlých farebných odtieňoch sa odporúča používať plastové nástroje.

PIESKOVEC umožňuje vytvárať efekty alebo vykonávať opravy do 5 - 10 minút od naniesenia materiálu na povrch stien. Tento čas závisí aj od parametrov ovplyvňujúcich schnutie omietky, savosti podkladu, spôsobu jeho prípravy, zamýšľaného dekoračného efektu, skúseností realizátora, hrúbky vrstvy, vybranej aplikácie metódy.

Ochrana povrchu

Pre ochranu povrchu používame DEKORAČNÝ LAK FOX DEKORATOR. Lak riedime vodou (2 časti laku a 1 časť vody) a lakujeme celý povrch. Po cca 4 hodinách schnutia je možné na povrch dodatočne naniesť výrobky FOX DEKORATOR: DEKORAČNÝ LAK, PERLEŤOVÁ PATINA alebo DIAMENTO - aplikujeme jednu alebo viac vrstiev. V závislosti od požadovaného efektu, výrobok nanesieme a rozetrieme vhodným nástrojom.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je 1 – 1,5 kg omietky na 1 m². Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu;
- spôsobu prípravy podkladu;
- zamýšľaného dekoračného efektu;
- skúsenosti realizátora;
- hrúbky a počtu aplikovaných vrstiev;
- zvolenej aplikácie metódy.

BALENIE

Plastové nádoby: 4 kg, 8 kg

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použiteľnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Vzhľadom na veľkú rozmanitosť podkladov a aplikačných podmienok sa odporúča pred začatím práce pripraviť skúšobnú dosku, aby sme na nej mohli skontrolovať farebný odtieň a spôsob aplikácie.

Na omietanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej výrobnej šarže.

Nekvalitné oceľové benátske hladítka môžu zanechať viditeľné tmavšie sfarbenie.

Náradie očistite čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydáním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu ako aj v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-03-14