



ATLAS BEJCA

Імпрегнат для штукатурки, що імітує дерево

- висока стійкість до атмосферних впливів
- висока стійкість до забруднень
- насичені кольори натуральної деревини
- можливість отримання ефекту зістареної деревини



Властивості

ATLAS BEJCA виробляється на основі суміші полімерів низькомолекулярних та силіконових смол.

Еластичність покриття та висока стійкість до атмосферних впливів - забезпечується високим вмістом полімерної дисперсії.

Сильна гідрофобність, високі брудовідштовхувальні властивості - додавання спеціальних силіконових смол дозволяє значно зменшити поглинання покриття і знижує адгезію пилу і бруду, особливо в порожнинах штукатурки.

Стійкі та стабільні кольори - спеціально підібрані напівпрозорі пігменти з високою стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, доповнені невеликими добавками неорганічних пігментів, забезпечують стабільність кольору на довгі роки.

Доступні в 10 кольорах натурального дерева - колірна гамма розроблена відповідно до уподобань користувачів з різних європейських країн.

01 вільха	
02 сосна	
03 волоський горіх	
04 дуб	
05 червоне дерево	
06 тикове дерево	
07 палісандр	I
08 береза	
09 чорне дерево	
10 акація	

Мета

Виконання тонкого кольорового захисного покриття на озоновій штукатурці ATLAS CERMIT WN, що імітує текстуру натуральної деревини - продукт є компонентом систем теплоізоляції.

Також може застосовуватися на бетонних основах, всіх видах мінеральної штукатурки (гладкої, фактурної і т.д.), гіпсової штукатурки і шпаклівки, гіпсокартонних плитах і т.д.

Технічні характеристики

Щільність	1,02 кг/дм ³
Температура нанесення (основа і навколишнє середовище)	від +10 °C до +30 °C
Відносна вологість повітря в процесі роботи	< 80%
Час висихання	приблизно 30 хвилин
Водопоглинання через 24 години	≤ 200 г/м ² через 24 год з мінеральною штукатуркою ATLAS CERMIT WN
Рання стійкість до дощу	приблизно через 24 години
Стійкість покриття до тертя	понад 5 000 подачі відповідно з PN-C/81913
Відносний опір дифузії	≤ 1,0 m

*) - застосовується при T=20 °C, відносній вологості повітря 60%.

Технічні вимоги

ATLAS BEJCA є компонентом комплектів продуктів для виконання систем теплоізоляції:

Назва системи	Номер Національної технічної оцінки
ATLAS ETICS	ІТВ-KOT-2020/1616 2-е видання
АТЛАС РОКЕР	ІТВ-KOT-2021/1919 2-е видання
ATLAS RENOTER W	ІТВ-KOT-2020/1187 1-е видання
ATLAS ROKER EPS	ІТВ-KOT-2020/1188 Випуск 1

Нанесення Вејсу

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою і несущою, без забруднень.

Специфічні вимоги до основи:

Тип основи	Сезонні вимоги
мінеральні декоративні штукатурки ATLAS CERMIT WN	мінімум 3 дні*
Нові цементні штукатурки з готових сумішей ATLAS, традиційні штукатурки та цемент та цементно-вапennі	мінімум 14 днів*, вміст води 2%
бетонні основи	мінімум 3 місяці* вологість < 2 %.
Гіпсові основи (штукатурка та гіпсові блоки, елементи ліпнини)	Вологість < 2%
гіпсокартонні та фіброцементні плити, міцно закріплені відповідно до інструкцій виробника та будівельними стандартами	Вологість < 2%

*) - Примітка: стосується умов зв'язування: T= +20 °C, вологість повітря 50%

Підготовка Вејсу

Вејса поставляється готовою до використання. Її не можна змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням її необхідно ретельно перемішати до однорідної консистенції. Найкраще це робити механічно, використовуючи низькошвидкісний міксер для фарби. Повторювати за необхідності під час нанесення.

Нанесення Вејсу

Імпрегнат можна наносити в один або два шари. Для нанесення слід використовувати тільки чисті інструменти та ємності. ATLAS BEJCA слід наносити на основу за допомогою пензля, валика або губки. При нанесенні штукатурки ATLAS CERMIT WN слід дотримуватися рельєфної структури "дошки". У разі використання розпилювача слід ретельно покрити прилеглі частини фасаду, а також віконні та дверні рами. Імпрегнат слід наносити на основу рівномірним тонким шаром, щоб запобігти появі патьоків і недофарбовування. Будь-які порожнечі, що виникають внаслідок текстури деревини, повинні бути ретельно зафарбовані. Неприпустимо залишати незабарвлені ділянки. Час висихання покриття, залежно від основи, температури та відносної вологості повітря, становить приблизно від 30 хвилин до 2 годин. В умовах підвищеної вологості час схоплювання штукатурки може збільшитися.

Ефект постарілої дошки

Ефект слід виконувати у два етапи:

Етап 1 - нанесення імпрегнанту та створення ефекту потертості за допомогою губки. Дати шару повністю висохнути.

Етап 2 - нанесення шару прозорого імпрегнанту для захисту поверхні.

Витрата

Витрата на один літр для одного нанесення становить 4-5 м². Точне значення витрати можна визначити за допомогою тесту, проведеного на поверхні, що фарбується.

Пакування

Відро 4 літри.

Інформація з техніки безпеки

ATLAS BEJCA - категорія A/f/FW - максимальний вміст ЛОС у продукті < 129,9 г/л, допустимий вміст ЛОС 130,0 г/л.

Інформація про безпеку наведена на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання та транспортування

Інформація щодо зберігання та транспортування міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Термін придатності продукту (можливість використання) становить 12 місяців від дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Не наносити на ділянки фасаду, що піддаються впливу сильного сонячного світла. Оброблені поверхні повинні бути захищені від прямих сонячних променів до і приблизно 24 години після нанесення. Використовувати захисні сітки на решітках. Пофарбовану поверхню слід захищати від пилу і дощу до повного висихання імпрегнату.

Щоб уникнути можливих відмінностей у відтінках кольору, на одну поверхню слід наносити покриття з однаковою датою виготовлення.

Інструменти слід мити чистою водою одразу після використання.

Темні, інтенсивні кольори штукатурки (NBW < 20) рекомендується використовувати на обмежених ділянках фасаду через підвищене поглинання сонячного випромінювання.

Виключається використання продукту на горизонтальних поверхнях, що піддаються постійному прямому контакту з водою і снігом, на поверхнях, що піддаються впливу вогкості внаслідок капілярного підйому вологи.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, призначена для базового ознайомлення з використанням продукту і не замінює зобов'язання виконувати роботи відповідно до правил будівництва або з дотриманням правил охорони здоров'я і безпеки. З випуском цієї технічної карти всі попередні втрачають чинність. Документи, пов'язані з продуктом, доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст цієї технічної карти, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю компанії Atlas. Несанкціоноване використання буде каратися.

Дата оновлення: 2023-09-04