



ATLAS SALTA N

фасадна силіконова фарба

- для ремонту фасадів старих будівель
- здатність фасаду до самоочищення
- низьке водопоглинання
- без ґрунтовки
- стійка до біологічних уражень



Властивості

Фарба ATLAS SALTA N - це найякісніший продукт на основі силіконової смоли, полімерної дисперсії, органічних і неорганічних пігментів, а також модифікуючих і гідрофобних добавок.

Здатність до самоочищення — завдяки вмісту силіконової смоли і силосанових гідрофобізаторів, пофарбована поверхня очищається опадами, що стікають по фасаді.

Низьке водопоглинання — високий вміст полімерних сполучних і гідрофобізаторів забезпечує високий ступінь захисту від проточної води і вологи.

Висока паропроникність - забезпечує вільний транспорт водяної пари та дифузію вологи через основу, на яку нанесена фарба.

Ідеальне нанесення та розтікання — поєднання загусників надає фарбі відмінні робочі властивості, усуває розбризкування при нанесенні валиком і забезпечує повне заповнення міжзернових проміжків навіть на штукатурках з густою структурою (вже при першому фарбуванні).

Висока гнучкість — фарба має властивості, які дозволяють їй закривати мікроподряпини, що робить її ідеальною для оновлення фасаду; фарба не відшаровується і не тріскається, працює з основою і компенсує термічні навантаження на фасад.

Стійкість до дощу після першого схоплювання — оптимально розроблений час схоплювання ATLAS SALTY N забезпечує його повну стійкість до дощу вже через 2 години після нанесення.

Свобода компонування - фарба доступна в 418 кольорів (включаючи 8 відтінків білого)- відповідно до кольорів SAN штукатурок і фарб; можливість замовлення індивідуальних кольорів по малюнку.

Висока покривна здатність і стійкість кольорів — завдяки органічним і неорганічним пігментам (включаючи титановий білий) з підвищеною стійкістю до УФ-променів забезпечує ідеальний і стійкий ефект всього в один шар.

Рекомендовано для свіжих штукатурок - можна наносити на свіжі мінеральні штукатурки вже через 5 днів після їх нанесення.

Призначення

МІСЦЕ ВИКОРИСТАННЯ	
фасад в системі теплоізоляції пінополістиролом	+
фасад в системі теплоізоляції мінеральною ватою	+
фасад одношарової стіни	+
перекриття з боку стелі	+
стіна всередині будівлі	застосовувати ATLAS SALTA E



ВИДИ ОБ'ЄКТІВ	
житлове будівництво	+
комунальні, навчальні, офісні та медичні об'єкти	+
торгові та сервісні об'єкти	+
промислове будівництво	+
промислові склади	+
транспортне будівництво	+
підземні гаражі	+
господарські будівлі та приміщення для тваринництва	+
історичні будівлі	+
пасивне будівництво	+
енергозберігаюче будівництво	+

ОКОЛИЦЯ	
міські та урбанізовані зони	+
сільські та сільськогосподарські зони	+
близькість до лісових насаджень та зелених зон	+
заболочена місцевість, зони навколо водойм	+
промислові, інвестиційні райони та економічні зони	+
затінені місця	+

ВИД ОСНОВИ	
бетонні основи (монолітні та збірні)	+
армовані шари зазначених теплоізоляційних систем	+
традиційні штукатурки - цементні та цементно-вапняні штукатурки	+
традиційні штукатурки - вапняні та реноваційні	рекомендована ATLAS SALTA S
гіпсові штукатурки, затирка та шпаклівка	+
тонкошарові штукатурки - мінеральні	+
тонкошарові штукатурки - силікатні	рекомендована ATLAS SALTA S
тонкошарові штукатурки - акрилові	рекомендована ATLAS SALTA E
тонкошарові штукатурки - силіконові і силікатно-силіконові	+
нштукатурені стіни з кераміки, силікатних блоків, цегли, стільникового бетону	+
основи з гіпсокартонних плит, плит ОСБ	+
покриття фарбами - силікатні	рекомендована ATLAS SALTA S
покриття фарбами - силіконові	+
покриття фарбами - акрилові	рекомендована ATLAS SALTA E

Технічні характеристики

Густина	1,44 г/см ³
---------	------------------------

Температура приготування фарби та основи і навколишнього середовища в ході роботи	від +5 °C до +30 °C
Нанесення наступного шару*	прибл. через 6 год.
Час висихання*	близько 2 годин
Блиск	Г ₃ - мат
Товщина покриття	100 < E ₃ < 200 мкм
Розмір зерна	S ₁ – дрібнозернистий < 100 мкм
Коефіцієнт паропроникності	середньозернистий 15 < V ₂ < 150 г/м ² д
Водопроникність	мала W ₃ < 0,1 [кг/м ² год ^{0,5}]
Еквівалентний дифузійний опір S _d (для одного шару)	0,14 – 1,4
Покривна здатність	клас 1/витрата 8 м ²
pH	8
Ступінь адгезії (за PN-80/C-81531)	1
Покриття подряпин	Кат. A2
Стійкість до стирання (за PN 81913)	мін. 10000 циклів
Коефіцієнт дифузійного опору μ	700-7000 (1140)
Проникність вуглекислого газу C	C1

*дані для температури 20°C і вологості 50%)

Технічні вимоги

Фарба ATLAS SALTA N є складовою комплектів виробів для виготовлення систем теплоізоляції:

Назва системи	Номер технічного схвалення/національної технічної оцінки
ATLAS ETICS	ІТВ-KOT-2020/1616 видання 5
ATLAS RENOTER	ІТВ-KOT-2021/2020 видання 1
ATLAS ROKER	ІТВ-KOT-2021/1919 видання 3
ATLAS ROKER G	ІТВ-KOT-2018/0583 видання 2
ATLAS ROKER EPS	ІТВ-KOT-2020/1188 видання 1

Фарба ATLAS SALTA N є компонентом складних систем теплоізоляції з штукатурними покриттями

Назва системи	Номер європейської технічної оцінки
ATLAS	ETA-06/0081 24.06.2016
ATLAS ROKER	ETA-06/0173 19.07.2016
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933 30.12.2016



Підготовка основи

Основа має бути сухою, стабільною та надійною, тобто достатньо міцною, очищеною від шарів, які можуть послабити адгезію фарби, зокрема, від пилу, бруду, воску та жирів. Старі, неякісні лакофарбові покриття та інші шари з поганим зчепленням з основою, покриття з дисперсійних фарб необхідно ретельно видалити, а дрібні пошкодження і тріщини відремонтувати і зашпаклювати. Ґрунтування основи не вимагається.

Детальні рекомендації щодо часу витримки основи перед фарбуванням

тонкошарові мінеральні штукатурки	5 дні
тонкошарові дисперсійні штукатурки	7 дні
тонкошарові мінеральні штукатурки	2-4 тижні

Фарбування

Підготовка фарби

Фарба поставляється в готовій до використання формі. Після відкривання відра вміст упаковки необхідно перемішати для вирівнювання консистенції. Найкраще виконувати цю операцію механічним способом, використовуючи малооборотний змішувач для фарб. Фарба не повинна поєднуватися з іншими матеріалами.

Розведення фарби.

Для першого фарбування додати 5% чистої води (0,5 л води на 10 л відро фарби). Прийнятих пропорцій розведення слід дотримуватися на всій фарбованій поверхні. **Для остаточного фарбування та фарбування методом розпилення використовувати нерозбавлену фарбу.**

Фарбування

На підготовлену основу нанести тонкий рівномірний шар фарби. Фарбування можна виконувати валиком, пензлем або розпилювачем (наприклад, Wagner HC 950, насадка 517 - тиск 150-170 бар або насадка HEA 517 - тиск 80-100 бар), один або два рази залежно від поглинаючої здатності та структури основи. Технологічні перерви під час фарбування слід планувати заздалегідь, наприклад, в кутах і вигинах будівлі, під водостічними трубами, на стиках кольорів і т. д. Фарбу на заплановану поверхню слід наносити безперервно, не допускаючи перерв у роботі і не допускаючи фарбування частково висохлої фарби. Час висихання фарби в залежності від основи, температури і відносної вологості повітря становить від 2 до 6 годин.

Витрата

Витрата залежить, зокрема, від вбираючої здатності основи та текстури пофарбованої поверхні, тому точну витрату рекомендується визначати на основі тесту. Приблизні норми витрати штукатурки в один шар наведені в таблиці.

Вид штукатурки	Витрата	Вихід з 1 л
тонкошарові мінеральні штукатурки	прибл. 0,25 л/м²	прибл. 4,0 м²
тонкошарові дисперсійні штукатурки	прибл. 0,22 л/м²	близько 4,5 м²
гладкі штукатурки	прибл. 0,15 л/м²	близько 6,6 м²

Упаковка

Пластикові відра 10л

Інформація щодо безпеки

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Максимальний вміст ЛОС в продукті нижче 39,9 г / л, допустимий вміст ЛОС 40 г/л. Кат. А/с/FW

Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить 12 місяців з дня виробництва, зазначеного на упаковці.



Важлива додаткова інформація

Під час зберігання фарби з високим вмістом в'язучи по відношенню до наповнювачів піддаються природному і бажаному явищу седиментації (розшарування). Завдяки йому фарба в упаковці захищена від висихання. Перед застосуванням фарбу перемішати механічним способом.

Малярні роботи **не можна** проводити в умовах високої вологості та низьких температур, нижче +5 °C. Загрунтовану поверхню необхідно захищати від прямих сонячних променів, вітру та опадів, як під час робіт, так і при висиханні штукатурки. За несприятливих погодних умов може знадобитися нанесення третього шару для уніфікації поверхні.

При фарбуванні свіжої штукатурки необхідно захистити фасад сітками від початку штукатурки до закінчення 24 годин після закінчення фарбування. Свіжі мінеральні штукатурки в сприятливих умовах (температура вище +5 °C, вологість нижче 65%) дозрівають протягом мінімум 5 днів. У несприятливих умовах їх висихання подовжується.

При фарбуванні старих штукатурок необхідно забезпечити висихання не менше 48 годин після закінчення випадання опадів (чим вище вологість повітря, тим довше повинен бути цей період).

Недотримання вимог виробника щодо підготовки основи, способу використання та захисту фасаду може призвести до природного явища зміни кольору та висолу солі.

Рівномірність кольору пофарбованої поверхні значною мірою залежить від ступеня висихання основи.

Щоб уникнути відмінностей у відтінках, фарбу з однаковою датою виробництва слід наносити на одну поверхню.

В результаті фарбування природним чином відбувається легке згладжування фактури поверхні. Фарбування поверхонь з різною фактурою може спричинити ефект різних відтінків фарби.

Інструменти слід чистити водою одразу після використання, перш ніж фарба засохне.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o.o. Їхнє використання без відповідного дозволу карається накладенням відповідних санкцій.

Дата оновлення: 03.11.2025

