

DOLINA NIDY GIPS SZPACHLOWY F DO SPOINOWANIA Z UŻYCIEM TAŚMY ZBROJĄCEJ

- пластифіковані полімерами
- дуже хороше зчеплення
- висока продуктивність і гнучкість
- Підходить для ремонтних робіт
- товщина шару до 10 мм



Для ручного нанесення час готовності до роботи Температура застосування Екологічний продукт



ЗАСТОСУВАННЯ

- для з'єднання гіпсокартонних листів з використанням армуючих стрічок,
- для маскування гвинтів,
- для заповнення невеликих дефектів гіпсової штукатурки.

ВЛАСТИВОСТІ

- GIPS SZPACHLOWY F - суха суміш, вироблена на основі натуральних гіпсових в'язучих, отриманих шляхом випалу гіпсової породи, мінеральних наповнювачів і модифікуючих добавок, завдяки яким розчин, отриманий після змішування з водою, пластичний і дуже зручний в обробці,
- Модифікація суміші спеціальними целюлозними мікроволоконнами додатково зміцнює структуру матеріалу, підвищуючи його стійкість до розтріскування і механічну міцність, вміст пластифікованих полімерів покращує гнучкість та адгезію до основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Приступайте до наведення після того, як панелі будуть міцно і надійно закріплені відповідно до правил монтажу і коли більше не буде змін в розмірах під впливом вологості або температурних факторів. Зазор між панелями становить приблизно 2-3 мм, зазор між панелями і конструктивними елементами будівлі повинен бути виконаний за допомогою тріщиностійкої і ущільнювальної стрічки або заповнений еластичною акриловою сумішшю. Гострі обрізані краї панелей зняти ножом або рубанком, заґрунтувати однією з ґрунтовок EURO-GRUNT. Перед заповненням поверхня шва повинна бути сухою, очищеною від будь-яких забруднень, які можуть послабити адгезію. Гвинти повинні бути потайними (приблизно 0,5-1,0 мм) і не виступають за межі панелей. Сталеві деталі, які можуть безпосередньо контактувати з розчином, захистити антикорозійною обробкою. Розчин не підходить для дерев'яних, металевих та пластикових основ та пластикових підкладок.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Суху суміш рівномірно засипати в посудину з відміряною кількістю чистої води у співвідношенні приблизно 0,78 л води на 1 кг гіпсу і дати відстоятися протягом 5 - 10 хвилин, а потім перемішати вручну або механічним способом до отримання однорідної маси без грудок або сипучих інгредієнтів. Суміш придатна до використання відразу після замішування і зберігає свої параметри протягом приблизно 60 хвилин. Перед замішуванням наступної порції матеріалу ємність слід ретельно очистити від залишків розчину, оскільки вони можуть скоротити час схоплювання наступного розчину.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Залежно від типу армуючої стрічки необхідно дотримуватися наступних правил:

- в конструкціях, до яких пред'являються вимоги вогнестійкості, використовувати скловолокнисту стрічку, сітчасту клейку стрічку або флізелін,
- використовуйте фліс для зміцнення обрізаних країв.

Використання паперової стрічки або прокладки. Заповнити шви пресувальною сумішшю якомога глибше вглиб шва. Притиснути стрічку до свіжонанесеної суміші так, щоб вона щільно і без складок прилягала до штукатурки. Не залишати бульбашок повітря під паперовою стрічкою. Паперову стрічку можна змочувати в чистій воді. Покрити поверхню стрічки тонким шаром гіпсу. Після застигання нанести склад повторно приблизно на 5-6 см ширше попереднього шару.



Використання клейкої сітки. Відрізати стрічку по довжині стику, прикласти до країв дощок, заповнити порожнини, вдавлюючи суміш між краями дощок через осередки стрічки. Після його застигання нанести другий шар приблизно на 5-6 см ширше попереднього. На обрізаних кромках, для того, щоб стик був врівень з поверхнею дошки, його ширина повинна бути не менше. 40 см. Маскування гвинтів проводити в два етапи, при першому замазуванні швів і при остаточному замазуванні GŁADZIA GIPSOWA. Після висихання останнього шару зашліфувати врівень з поверхнею панелей.

Додаткові рекомендації:

- уникати надмірного і швидкого нагрівання приміщень одразу після затірки,
- зашпаклювати всі гіпсокартонні поверхні GŁADZIA GIPSOWA.

Підготовка до фінішних покриттів. Переконайтеся, що поверхня достатньо суха (макс. вологість до 1 %), очищена від пилу та інших забруднень. Адаптувати ґрунтовку до типу покриття, що використовується. Дотримуйтесь рекомендацій виробника фарби, шпалер та клею.

ВИТРАТА

В середньому на 1 м шва використовується приблизно 0,4-0,5 кг. На практиці витрата залежить від товщини і типу країв дошки і ширини стику.

УПАКОВКИ

Алюмінієві пакети: 5 кг. Піддон: 600 кг у мішках по 5 кг.
Паперові пакети: 15 кг. Піддон: 990 кг в мішках по 15 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Низькооборотна дріль з прямим міксером, відро з еластичного пластику, штукатурний інструмент з нержавкої сталі (сталева терка, шпатель, трапецієвидна кельма), обладнання для механічного шліфування, наждачний папір або абразивна сітка. Інструменти необхідно чистити чистою водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Продукт має гігієнічний сертифікат Національного інституту гігієни

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати та транспортувати у закритій оригінальній та маркованій упаковці у сухих приміщеннях, бажано на піддонах. Зберігати в сухих, добре провітрюваних приміщеннях, недоступних для дітей. Зберігати подалі від напоїв, продуктів харчування, кормів. Берегти від вологи та води, оскільки їхній вплив призводить до невідворотного затвердіння продукту. При додержанні вищезазначених умов відомості про будь-яку несприятливу взаємодію відсутні. Температура зберігання: +5 до +35 °C. Термін придатності до використання становить 12 місяці з дати виготовлення, зазначеної на мішку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорції змішування вода/суха суміш	Прибл.. 0,78 л / 1 кг прибл. 3,90 л / 5 кг прибл. 11,7 л / 15 кг
Початок схоплювання	не раніше ніж через 60 хвилин
Початок відліку часу встановлення	60-180 хвилин
Умови під час роботи (до, під час і після цементування): - температура основи і оточення - вологість у приміщенні	від +10 °C до 25 °C до 70%
Розмір зерна	залишок на ситі 0,315 мм - 0,0 % залишок на ситі 0,2 мм не більше 1%
Стійкість до основи	≥ 0,25 Н/мм²
температура основи і оточення	від +10 °C до +25 °C
Максимальна товщина одного шару	10 мм

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Товар є будівельним виробом, для якого технічною специфікацією є гармонізований європейський стандарт PN-EN 13963:2008 - шпаклівка для заповнення швів гіпсокартонних плит, для ручного нанесення, всередині приміщень, зі стандартним часом схоплювання

GIPS SZPACHLOWY F DOLINA NIDY (2020) Декларація експлуатаційних характеристик № 06/1/CPR EN 13963:2005/AC:2006 (PN-EN 13963:2008)	
Призначення: будівельні конструкції	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1
Міцність на вигин	320 Н

ПРИМІТКА

Слід суворо дотримуватись:

- правил належного зберігання виробу
- правил ґрунтування і належної підготовки основи
- рекомендованої товщини шару
- відповідної вологості і температури основи і оточення
- рекомендованого способу догляду

Виробник не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті використання виробу, невідповідного вищенаведеним рекомендаціям і будівельним нормам.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Дата оновлення: 2020-12-22

