



ATLAS ELASTINIS AKRILAS UNIVERSALUS

elastinis sandariklis akrilinis

- puikus sukibimas
- lengva naudoti ir profiliuoti
- dažymas jau po 30 minučių*
- padidėjęs atsparumas susitraukimui ir įtrūkimams
- baltos spalvos



PUIKUS
SUKIBIMAS



LENGVA NAUDOTI
IR PROFILIUOTI



DAŽYMAS
JAU PO 30 MIN



PADIDINTAS
ATSPARUMAS

Savybės

ATLAS ELASTINIS AKRILAS UNIVERSALUS tai greitai džiūstantis, plastikinis elastingas akrilinis sandariklis, galimas baltos spalvos, greitai padengiamas dažais.

Jis labai gerai sukimba su daugeliu medžiagų be grunto, net kai pagrindas yra drėgnas.

Akrilo paviršius gali būti nudažytas tipiniais interjero dažais.

Galimybė dažyti praėjus trumpam laikui po užtepimo – apie 30 minučių* (5 mm siūlės pločiui).

Sumažintas įtrūkimų ir įbrėžimų susidarymas.

Mažas susitraukimas.

Jis turi atsparumą aukštai temperatūrai– nuo -25 °C iki + 80 °C.

Aukštas baltumo lygis.

Paskirtis

Skirtas greitam sienų ir lubų tarpų, siūlių, kampų ir plyšių užpildymui.

Pagrindų tipai: betonas, tinkas, gipsas, glaistas, mediena, MDF, HDF, medžio drožlių plokštės, keramika, plienas, PVC ir panašių rūšių plastikai.

Siūlių sandarinimas sausoje statyboje iš gipso plokščių, apdailos juostų, įmontuojamų spintų, palangių, laiptų konstrukcijų, žaliuzių, langų ir durų staktų, cokolių, karnizų, tinko, kasų, rozečių.

Skirtas naudoti pastatų viduje ant horizontalių ir vertikalų paviršių.

Techniniai duomenys

ATLAS ELASTINIS AKRILAS UNIVERSALUS yra greitai džiūstantis, plastikui elastingas akrilinis sandariklis, kurio nereikia gruntuoti. .

Kietinimo sistema	įtakojama vandens garinimu
Tankis	apie 1,65 g/cm³
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +40 °C
Siūlių plotis	5–25 mm jei plotis didesnis nei 5 mm, vadovaukitės taisyklėmis, aprašytomis skyriuje PANAUDOJIMAS – SUJUNGIMO DYDIS
Plėvelės susidarymas	po 10–15 minučių
Kietėjimo laikas	2-3 mm/24 valandos
Šiluminis atsparumas naudojimo metu	-25°C iki +80°C

Lentelėje pateikiami laikai rekomenduojami, jeigu naudojama esant +23 °C temperatūrai ir 50 % drėgniui.

Techniniai reikalavimai

Produktas atitinka EN 15651-1:2012 reikalavimus.

ATLAS ELASTINIS AKRILAS UNIVERSALUS (2023) Ekspluatacinių savybių deklaracija Nr. 283/CPR	
EN 15651-1:2012 Glaistai vidaus darbams	
Degumas	E
Nelaidumas vandeniui ir dujoms: - atsparumas takumui - tūrio praradimas - mechaninės savybės - pailgėjimas trūkimo metu (23 °C)	≤ 3 mm ≤ 25 % ≥ 100 %

Klojimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir kruopščiai nuriebalintas. Porėti ir sugeriantys pagrindai neturi būti visiškai išdžiūvę. Labai porėtus pagrindus, tokius kaip akytasis betonas, smiltainis ar gipsas, reikia nugruntuoti ATLAS GRUNT NKP arba ATLAS UNI-GRUNT. Jei kyla abejonių dėl sukibimo, rekomenduojama atlikti bandymą, padengiant akrilą ant nedidelio paviršiaus ir bandant jį pašalinti po sukietėjimo.
Pirmiausia užpildykite gilius tarpus putplasčio išsiplėtimo laidu, įstatydami jį į reikiamą gylį. Jei plyšiai yra negilūs, uždenkite plyšio apačią PE juosta.
Pritvirtinkite angų kraštus maskavimo juosta, kad išvengtumėte nešvarumų. Užtepus ir suformavus akrilo masę iš karto nuimkite juostą.

Siūlių dydis

Rekomenduojama naudoti akrilą iki 5 mm pločio tarpams. Jei siūlių plotis didesnis nei 5 mm, pirmajam sluoksniui sustingus, tarpą gali tecti užpildyti „du ar daugiau kartų“. Jei siūlių plotis didesnis nei 10 mm, siūlės gylis neturi viršyti 5 mm.

Naudojimo būdas

Prieš naudodami akrilą, nuimkite aplikatorių ir nupjaukite kasetės vamzdelio galą. Tada vėl įstatykite aplikatorių ir nupjaukite jį, pageidautina kampu, iki pločio, atitinkančio jungties dydį. Įdėkite paruoštą kasetę į akrilo ekstruzijos pistoletą. Tolygiai išspauskite medžiagą, įkišdami į jungtis. Akrilo paviršius turi būti profiliuojamas prieš jam pradedant kietėti – per 7 minutes nuo akrilo užtepimo. Akrilą išlyginkite mentele arba pirštu, panardindami į vandenį su trupučiu muilo. Užtepus ir suformavus akrilo masę iš karto nuimkite maskavimo juostą.
Skiedinys turi būti tokios formos, kad vanduo galėtų laisvai nutekėti. Po visiško sukietėjimo apsaugokite akrilą nuo nuolatinio vandens poveikio

Dažymas

Akrilo paviršius gali būti dažomas šiais dažais:

lateksiniai	+
akriliniai	+
keraminiai	+

Kadangi dažų technologija nuolat tobulinama, prieš dažant rekomenduojama atlikti bandymą ir patikrinti dažų suderinamumą su sandarikliu.

Įrankiai

Rankinis arba pneumatinis pistoletas.

Sąnaudos

Išleiga iš vienos pakuotės: apie 11 m, siūlės plotis 5 mm (sąnaudos: apie 100 ml / 3,9 m). Pateiktos vertės yra apytikslės ir priklauso nuo nuostolių susijusių su apdorojimu.

Pakuotės

Plastikinės tūtos: 280 ml.

Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) trukmė – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Nenaudokite tokioms medžiagoms kaip natūralus akmuo ir marmuras, PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštas plastikas, paviršiams, kuriuose yra dervos arba bitumo.

Nenaudokite lauke arba vietose, kurios nuolat veikiamos vandens.

Prieš naudojant akrilą, rekomenduojama atlikti sukibimo su pagrindu testą.

Akrilo sandarikliai stingdami išleidžia vandenį, todėl susitraukia mažai. Dėl to dažų danga gali įtrūkti dėl per greito dengimo. Naudojant spalvotus dispersinius dažus, gali pakisti spalva.

Šviežius nešvarumus ant akrilo nuvalykite vandeniu. Sukietėjusį akrilą galima pašalinti tik mechaniškai.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2023-10-10