



ATLAS optiFARBA

balti, lateksiniai dažai vidui

- puikiai padengia paviršių
- plaunami
- sniego baltumo matinė spalva
- ypač ekonomiški
- su tiksotropiniu efektu



Savybės

ATLAS optiFARBA gaminami akrilo rišiklio pagrindu, pridedant aukštos kokybės užpildų ir cheminių medžiagų. .

Tai lateksiniai dažai – sukuria itin atsparią plovimui dangą – daug patvaresnę nei tradiciniai interjero emulsiniai dažai.

Pralaidūs garams $S_d < 0,03$ m - užtikrina sienų kvėpavimą.

Išdžiūvę yra sniego baltumo.

Tiksotropiniai – lengvai pasiskirsto ant sienų ir lubų, nevarva nuo įrankių.

Dažų sluoksnis yra elastinis.

Labai gerai padengia.

Idealiai tinka purškimui.

Paskirtis

Sienų ir lubų paviršių dažymas pastatų viduje - dekoratyvinis arba apsauginis.

Dažyto pagrindo tipai – cementiniai tinkai, kalkiniai tinkai, plonasluoksniai mineraliniai tinkai, gipsiniai tinkai, polimeriniai tinkai, gipso kartono plokštės, popieriniai tapetai, netinkuotos sienos iš betono, plytos, blokeliai, tuščiaavidurės plytos.

Techniniai duomenys

Tankis	apie 1,45 kg/dm ³
Klampa	6000-9000cP Brookfield viskozimetras
Vertė S_d	< 0,03 m (kai dažoma du kartus) pagal PN-EN ISO 7783:2012
Dažų paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir dažų džiūvimo metu	nuo +5 °C iki +25 °C
Kokybiškas padengimas	III (PN-89/C-81536)
Atsparumas trynimui (po 28 dienų)	3 klasė (PN-EN 13300:2002)
Dangos išvaizda	Balta, matinė
Džiūvimo laikas iki 3 lygio (temp. 23 °C ± 2 °C, esant santykiniai drėgmei 55±5 %)	2 val. PN-C-81519:1979
Kitą sluoksnį galima kloti	po mažiausiai 2 val.*

* priklauso nuo šilumos ir drėgmės sąlygų patalpoje

Dažymas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, be įtrūkimų ir be sluoksnių, galinčių susilpninti dažų sukibimą, ypač iš dulkių, purvo, vaško, bei riebalų. Senos lipnios dažų dangos ir kiti prastai sukibę su pagrindu sluoksniai turi būti kruopščiai pašalinti. Senas emulsinių dažų dangas reikia nuplauti vandeniu ir plovikliais ir palikti išdžiūti. Smulkius pažeidimus (pvz., įtrūkimus ar ištrupėjimus) būtina sutvarkyti ir užgliaistyti. Pagrindo paviršiaus remontui rekomenduojama naudoti ATLAS GTA, GIPSAR GOI, ATLAS RAPID masę. Nuvalykite ir apsaugokite vietas nuo grybelio naudodami ATLAS MYKOS PLUS. Gerai sugeriančius arba dulkėtus pagrindus nugruntuokite viena iš trijų gruntavimo emulsijų (kiekvieną atveju po džiovinimo gruntas turi sudaryti matinį paviršių – būkite atsargūs, kad „neglazūruotų“ paviršiaus):

- ATLAS GRUNT NKP - be skiedimo,
- ATLAS UNI-GRUNT, praskiestas vandeniu santykiu 1:3 (emulsija:vanduo),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, praskiestas vandeniu santykiu 1:8 (emulsija:vanduo),
- ATLAS OPTI-GRUNT

Neįgeriantys pagrindai, tokie kaip gipso kartono plokštės ar emulsiniais dažais padengti paviršiai, gali būti padengti ATLAS PRIMER PAINT dažais, nereikia gruntuoti grunto emulsija.

Prieš dažant tapetus, reikia eksperimentiškai patikrinti tapetų ir pagrindo sujungimo kokybę. Dažant tapetus, kurie blogai prilimpa prie pagrindo, gali susidaryti pūslės.

Tinkas gali būti dažomas visiškai išdžiūvus, ne anksčiau kaip:

- cemento ir cemento-kalkių tinkai po 3-4 savaičių,
- gipsiniai tinkai po 2 sav.

Dažų paruošimas

Dažai tiekiami paruošti naudoti. Nemaišyti su kitomis medžiagomis. Prieš naudojimą juos reikia gerai išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu su dažų maišykle, kad susivienodintų konsistencija.

Dažų skiedimas

Norint užtepti pirmąjį sluoksnį, vadinamąjį gruntą, dažus galima atskiesti įpilant ne daugiau kaip 0,5 litro vandens 10 litrų dažų. Taikomo skiedimo santykio būtina laikytis dažant visą paviršių. Galutiniam dažymui naudoti neskiestus dažus.

Dažymas

Dažus tepti ant paruošto ir išdžiovinto pagrindo plonu ir vienodu sluoksniu. Dažyti galima voleliu, teptuku arba purškimo būdu. Rekomenduojama naudoti mikropluošto arba poliakrilinius volelius, kurių pluošto ilgis 11 mm. Lubų dažymas turėtų būti pradėtas nuo lango zonos ir nukreiptas į kambario vidų. Dažai turi būti naudojami bent du kartus. Pirmąjį sluoksnį galima pakeisti ATLAS GRUNTAVIMO DAŽAI. Antrą sluoksnį galima tepti prieš tai visiškai išdžiūvus (praėjus mažiausiai 2 valandoms, priklausomai nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės) ir išlaikant vieną dengimo kryptį tam tikram dažų sluoksniui. Technologines pertraukas dažymo metu reikia planuoti iš anksto, pvz., kampuose ir pan. Dažai turi būti naudojami nuolat, vengiant darbo pertraukų.

Duomenys apie purškimą GRACO CED StMax II 595 įrenginiu

Purškštukas as	Filtrai	Slėgis	Medžiagos paruošimas
PAA517	60 mesh	200 baro	be skiedimo
PAA521	60 mesh	200 baro	be skiedimo
PAA521	60 mesh	200 baro	skiedimas su 5 % vandens

Sąnaudos

Efektivumas: iki 14 m²/1 l dažų vieną kartą dažant ant lygaus paviršiaus. Sąnaudos priklauso nuo pagrindo įgeriamumo.

Pakuotės

Plastikiniai kibirai 10 litrų.

Informacija apie saugą

Dažai turi Nacionalinio higienos instituto sertifikatą. Dažai turi Lenkijos alergologų draugijos rekomendaciją. Vidaus dažai „ATLAS optiFARBA“: didžiausias LOJ (VOC) kiekis gaminyje 29,9 g/l, leistinas LOJ (VOC) kiekis 30 g/l.

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) trukmė – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Viename paviršiuje naudoti tik tos pačios pagaminimo datos dažus.

Vėdinkite patalpą dažymo darbų metu ir po jų, kol išnyks būdingas kvapas.

Skirtingos tekstūros paviršių dažymas gali sukelti skirtingų dažų atspalvių efektą.

Įrankius valyti švari vandeniu, iš karto baigus darbą, kol dažai neišdžiūvę.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2024-01-04