



ATLAS DELFIN

impregnēšanas līdzeklis flīzēm un šuvēm

- aizsargā flīzes un flīžu šuves no traipu un netīrumu veidošanās
- neglazētām un akmens flīzēm
- veido aizsargslāni
- piešķir flīzēm vieglu spīdumu
- atdzīvina virsmas krāsu



Īpašības

Bezkrāsains – pēc nožūšanas izceļ pamatnes krāsu.

Noturīgs pret tipiskiem tīrīšanas līdzekļiem – nav iespējams izmazgāt laukā seguma kopšanas laikā.

Pielietojums

Aizsargā pret tipiskiem ikdienas netīrumiem - no eļļām, taukiem, kafijas, tējas un ūdens.

Aizsargā porainas virsmas, kas ir uzņēmīgas pret strukturāliem netīrumiem.

Palīdz saglabāt tīrību - pateicoties augstajai penetrācijas spējai, iekļūst flīžu seguma un šuvju augšējā slānī, vienlaicīgi uz to veidojot noturīgu aizsargslāni.

Piešķir vieglu spīdumu neglazētām virsmām.

Atjauno vecu un matētu segumu svaigo izskatu.

Pamatnes veids – cementa šuves, augstas absorbcijas flīzes (neglazētas keramiskās, akmens un cementa).

Tehniskie parametri

Emulsijas blīvums	1,0 g/cm ³
Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra	no +5 °C līdz +25 °C
Seguma ekspluatācija	pēc 24 stundām

Tabulā norādītais laiks tiek rekomendēts izstrādei apm., 20 °C temperatūrā un 50-60 % mitruma apstākļos.

Tehniskās prasības

Impregnēšanas līdzeklis nav klasificēts kā būvizrādājums.

Impregnēšana

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, attīrītai no putekļiem un netīrumiem, eļļām, taukainām vielām un vaska.

Līdzekļa sagatavošana

DELFIN tiek ražots lietošanai gatava produkta veidā. Nedrīkst savienot ar citiem materiāliem, atšķaidīt un iebiezināt.

Impregnēšana

ATLAS DELFIN šķidrums plānā un vienmērīgā kārtā ar sūkli vai otu tiek uzklāts uz pamatnes neatšķaidītā veidā. Neatstāj peļķes! Uz absorbējošām pamatnēm, pēc apmēram 30 žūšanas minūtēm, šķidrumu nepieciešams uzklāt vēlreiz, šķērseniski pirmajai kārtai. Seguma ekspluatācija iespējama ne ātrāk kā pēc 24 stundām no izstrādes brīža. Flīžu šuves iespējams impregnēt pēc to sacietēšanas, uzklājot šķidrumu ar smalku otiņu 2 nedēļas pēc šuvošanas.

Patēriņš

Vidēji tiek patērēts 1 kg emulsijas uz aptuveni 15÷20 m². Praksē līdzekļa patēriņš ir atkarīgs no virsmas absorbcijas līmeņa un izmantotās keramikas veida.

Iepakojums

Plastmasas tvertnes: 0,25 kg, 1 kg.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

ATLAS DELFIN – Kat. A/e/FW – maksimālais GOS saturs produktā 5,46 g/l, pieļaujamais GOS saturs produktā 130 g/l.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Emulsijas derīguma termiņš ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Pirms impregnēšanas materiāla ATLAS DELFIN izmantošanas jaunu keramisko segumu aizsardzībai, ieteicams sazināties ar flīžu ražotāju.

Šuves jāaizpilda rūpīgi, pievēršot uzmanību, lai DELFIN neuzklātu uz flīzes virsmas gar šuvi. Ja tā ir noticis, impregnēšanas līdzekli nepieciešams nekavējoties notīrīt no flīzes virsmas.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni. Lai noņemtu pārpalikumu pēc ATLAS DELFIN tiek izmantots ATLAS SZOP 2000.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.05.2023.