



ATLAS RAPID

lietošanai gatava polimēra nobeiguma špaktele

- sniegbalta – atvieglo krāsošanu
- elastīga un izturīga pret plaisāšanu
- nevainojami gluda virsma
- viegli klājas un slīpējas
- žūšanas laiks apm. 6 stundas
- kārtas biezums līdz 3 mm
- uzklāšanai ar rokami, rullīti vai mehāniski



Īpašības

ATLAS RAPID masa tiek ražota uz sveķu saistvielu, minerālo pildvielu un modificējošu piedevu bāzes.

- Ļoti ļauj pielāgot materiāla daudzumu pamatnes vajadzībām.

- Ļoti palīdz iegūt ideāli gludu virsmu, veidojot lielisku pamatni krāsošanai un tapešu līmēšanai.

Augsta saķere ar pamatni – tiek panākta, pateicoties atbilstošam polimēru saturam.

Elastīga un noturīga pret plaisāšanu – sacietējušā materiāla kārta ir noturīga pret plaisām gan sasaistes, gan žūšanas, gan ekspluatācijas laikā.

Viegla krāsošana – nobeiguma špakteles virsmas vienmērīgā un sniegbaltā krāsa atvieglo krāsošanu, krāsas patēriņu un pašas krāsošanas izmaksas.

Ērta lietošana – tiek piegādāta lietošanai gatavā veidā, kas ļauj saglabāt neizmantoto masu oriģinālajā iepakojumā izmantošanai visa derīguma termiņa laikā, t.i. līdz 12 mēnešiem no ražošanas datuma.

Tiksotropisks efekts vieglākai izstrādei – špakteles lāpstiņa spiediena ietekmē materiāls kļūst plūstošs un to ir vieglāk uzklāt uz virsmas.

Piemērota manuālai vai mehāniskai izstrādei:

- nenotek no instrumentiem manuālās izstrādes laikā,
- nav nepieciešams pievienot ūdeni mehāniskās izstrādes laikā.

Pielietojums

VEIKTĀ DARBA VEIDS	
Izlīdzināšanas darbi	+
Pamatnes iepriekšēja izlīdzināšana	Izmantojiet ATLAS GTA
Mazu defektu aizpildīšana	Izmantojiet ATLAS GTA
Ģipškartona plākšņu savienošana ar lentēm	Izmantojiet ATLAS GTA
Pilnas virsmas apmigošana ģipškartona plātnes	+
Ģipškartona dublēšanas standarti	Q3-Q4

APDARES SLĀŅU VEIDS	
krāsu pārklājumi	+
tapetes	+

SUBSTRĀTA VEIDI	
betons	+
cementa un cementa-kaļķu apmetumi	+
ģipša apmetums	+
ģipškartona plāksnes	+

OBJEKTU VEIDI	
mājokļu būvniecība	+
sabiedrisko pakalpojumu, izglītības, biroju un veselības aprūpes ēkas	+
tirdzniecības un pakalpojumu būvniecība	+

Tehniskie parametri

Maks. slāņa biezums	3 mm
Masas sagatavošanas, pamatnes un apkārtnes temperatūra darba laikā	no +5 °C līdz +25 °C
Telpas mitrums darbu laikā	līdz 70%
Žūšanas laiks*	apm., 6 h (kārtas biezums 1 mm)

*) – attiecas uz T=20°C, relatīvais mitrums 60%

Tehniskās prasības

ATLAS RAPID atbilst PN-EN 15824:2017-07 prasībām - dispersijas iekšējais apmetums, atšķaidāms ar ūdeni (polimēra špaktele), lietošanai iekštelpās uz sienām un griestiem.

ATLAS RAPID (2022) Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. A109/4/CPR EN 15824:2017	
Paredzētais pielietojums: uz iekšsienām, griestiem, kolonnām un starpsienām	
Saķere	0,3 MPa
Uguns reakcijas klase	A2-s1, d0

Nobeiguma špakteles izveidei

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt:

nesošai,

noturētai līdz sausas virsmas stāvoklim - tiek pieņemts, ka pamatnes noturēšanas laiks normālos apstākļos ir aptuveni 20 °C un 55 % mitruma - citos apstākļos žūšanas laiks var būt ilgāks:

- jauniem ģipša apmetumiem (piem. ATLAS SOLARIS), cementa un cementa-kaļķa apmetumiem vismaz 1 nedēļa uz katru biezuma cm, - sienām un betona starpstāvu pārsegumiem vismaz 28 dienas,

attīrītai - no kārtām, kas varētu mazināt nobeiguma špakteles saķeri, jo īpaši putekļiem, netīrumiem, kaļķa, eļļas, taukiem, vaska, krāsas paliekām un antiathēzijas līdzekļiem,

nogrunvētai ar gruntēšanas līdzekli (pārmērīgas pamatnes absorbcijas gadījumā):

- ATLAS GRUNT NKP (gatava lietošanai – bez atšķaidīšanas),

- ATLAS UNI-GRUNT,

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

- ATLAS GRUNTOWNIK,

pārklātai ar saķeres slāni (ja pamatnei ir zema absorbcijas spēja vai raksturīga gluda virsma, piem. betona starpstāvu pārsegumi un sienas):

- ATLAS GRUNTO-PLAST,

- ATLAS ULTRAGRUNT.

Masas sagatavošana

Masa ir gatava manuālai izstrādei. Pirms mehāniskas izstrādes masu nepieciešams samaisīt, lai to padarītu plūstošāku. Mehāniskās izstrādes laikā vai uzklājot ar rullīti, masu iespējams sajaukt ar tīru ūdeni līdz maksimālajam daudzumam 1% (ja rodas šāda nepieciešamība).

Manuālā izstrāde

Uzklāšana ar krāsotāja rullīti. Masu nepieciešams uzklāt ar krāsotāja rullīti (minimālais saru garums 11 mm), vienlīdzīgi izlīdzinot uz pamatnes. Uzklāto kārtu izlīdzināt ar nerūsējoša tērauda špakteles lāpstiņu

Uzklāšana ar špaktele lāpstiņu. Masu uzklāt vienmērīgā kārtā ar nerūsējoša tērauda špakteles lāpstiņu, piespiežot pie virsmas. Nedrīkst pārsniegt maksimālo kārtas biezumu.

Krāsošanas darbus nepieciešams sākt no griestiem, masu uzklājot svītrās virzienā no loga uz telpas dziļumu, velkot špakteles lāpstiņu savā virzienā. Uz sienas masu uzklāt virzienā no grīdas uz griestiem, špakteles lāpstiņu virzot no apakšas uz augšu.

Nākamo masas kārtu iespējams uzklāt divos veidos:

- uz iepriekš sasaistījušās ATLAS RAPID kārtas, ja tās virsma ir matēti mitra (kas parasti iespējams pēc 2 stundām, ja gaisa temperatūra ir 20 °C, bet mitrums 55 %,

- pēc pirmās ATLAS RAPID kārtas sacietēšanas (tās virsmu pirms izstrādes nepieciešams samitrināt ar ūdeni, kas novērsīs burbulīšu parādīšanos izstrādes laikā).

Mehāniskā izstrāde

Mehāniskai izstrādei ieteicams izmantot iekārtas, kas norādītas tabulā zemāk (nepieciešams noņemt iekārtas galveno filtru).

augstspiediena smidzinātājs	sprausla	spiediens
WAGNER PS 3.39	531, 533, 633	maksimālais darba spiediens
WAGNER HS 950	531, 533, 633	
GRACO T-MAX 506	541	
GRACO MARK VII	531, 533, 633	
GRACO APX 6200	533, 537	

Slīpēšana

Manuālo vai mehānisko slīpēšanu drīkst veikt pēc pilnīgas virsmas nožūšanas. Ieteicams izmantot slīpēšanas sietu #150-240. Telpās ar sliktu ventilāciju nepieciešams pārbaudīt špakteles nožūšanas līmeni stūros.

Apdares darbi

Pirms apdares darbu sākšanas, špakteles virsmai jābūt pietiekoši sausai un attīrītai no putekļiem, kas radušies slīpēšanas laikā. Pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas nepieciešams veikt pamatnes gruntēšanu ar rullīti, atbilstoši krāsas vai tapetes ražotāja norādījumiem.

Špakteles krāsošanai iespējams izmantot:

- akrila krāsas, piem. ATLAS ecoFARBA

- lateksa krāsas, piem. ATLAS optiFARBA vai ATLAS proFARBA.

Patēriņš

Vidējais patēriņš: apm. 1,0 kg masas uz 1 m².

Iepakojums

Plastmasas tvertnes: 25 kg

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz produkta iepakojuma un Tehnisko datu lapā, kas pieejama [www.atlas.com.pl](#).

Uzglabāšana un transports

Produktam jāuzglabā temperatūras diapazonā no +5°C līdz +35°C. Ir pieļaujams produkta īslaicīgs sasaldšana vai pārkaršana transportēšanas laikā.

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama [www.atlas.com.pl](#).

Produkta derīguma termiņš (uzglabāšanas laiks): 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Uzglabāšana vai transports nepiemērotos apstākļos var izraisīt sedimentāciju vai graudu veidošanos. Var rēķināties ar nelielām izmaiņām pieteikuma parametros, saglabājot tā lietošanas īpašības.

Gadījumā, ja produkts ir sasalis iepakojumā, to jāatstāj istabas temperatūrā līdz pilnīgai atkausēšanai, pēc tam intensīvi jāsajauc, izmantojot spirālveida maisītāju, piemēram, ATLAS TWIST. Pēc maisīšanas, konsistences, kas vispiemērotākā manuālai lietošanai, atgūšana notiks apmēram 12 stundu laikā. Neiespējamība iegūt homogēnu masu diskvalificē produktu lietošanai.

Ir aizliegts uzglabāt produktu sasaldētā stāvoklī. Ja netiek ievēroti iepriekš minētie noteikumi, jebkādas garantijas prasības netiks ņemtas vērā.

Uzmanību: Palešu kaudzēšana ir aizliegta. Palešu ar produktiem kārtošana vienu virs otras rada iepakojuma stingrības zaudēšanu, palešu apgāšanos, kas apdraud blakus esošo cilvēku veselību un dzīvību, kā arī preces bojāšanos.

Masas noslāņošanās (šķidruma izdalīšanās) iepakojuma uzglabāšanas laikā ir normāla parādība. Pateicoties tiksotropiskām īpašībām, masa pēc sajaukšanas kļūst plūstoša un piemērota mehāniskai izstrādei. Atgriešanās pie manuālai izstrādei piemērotas konsistences iestājas pēc aptuveni 12 h.

Nobeiguma špakteli nedrīkst uzklāt uz pamatnēm, kas pakļautas tiešai mitruma ietekmei vai pastāvīgam mitrumam.

Nav ieteicams nobeiguma špakteli izmantot telpās, kur relatīvais gaisa mitrums ilgāku laiku pārsniedz 70%.

Izstrādes un nožūšanas laikā špakteli nedrīkst pakļaut caurvējiem un saules gaismai.

Izstrādes laikā pievērst uzmanību tam, lai nesasmērētu iepakojumā palikušo materiālu, jo tas var ietekmēt līdzekļa tehniskos parametrus. Iepakojuma palikušo, neizmantoto materiālu aizsargāt ar foliju, bet iepakojumu cieši aiztaisīt. Izlietot līdz derīguma termiņa beigām.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamat norādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama [www.atlas.com.pl](#).

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2024-07-16