



ATLAS PODKLADOVÁ BARVA

bílá akrylátová interiérová barva

- vyrovnává savost podkladu
- zlepšuje přilnavost a krycí schopnost
- zajišťuje prodyšnost stěn
- pružná – přemostuje mikrotrhliny



Vlastnosti

ATLAS PODKLADOVÁ BARVA se vyrábí na bázi akrylátového pojiva s přísadami vysoce kvalitních plniv a chemických látek.

Vyrovňuje savost podkladu - umožňuje rovnoměrné vysychání vrchního nátěru.

Zlepšuje přilnavost vrchních nátěrů k podkladu.

Snižuje náklady na malování – efektivně nahrazuje první vrstvu vrchního nátěru.

Zlepšuje krycí schopnost - eliminuje vliv struktury a barvy podkladu na finální vzhled nátěru.

Je pružná - přemostuje mikrotrhliny do 100 µm.

Je paropropustná - zajišťuje prodyšnost stěn.

Ideální pro hydrodynamický nástřik.

Určení

Základní nátěr povrchů stěn a stropů v interiérech budov před aplikací vrchního nátěru akrylátovými nebo latexovými barvami.

Doporučuje se zejména pro základní nátěr sádkokartonových podkladů nebo povrchů s heterogenní strukturou.

Doporučuje se jako základní nátěr pro renovační nátěry podkladů z latexových barev (matných a pololesklých).

Možnost natírat dřevo a výrobky na bázi dřeva.

Druhy natíraných povrchů – cementové omítky, vápenocementové omítky, tenkovrstvé minerální omítky, sádkové omítky a stěrky, polymerní stěrky, sádkokartonové desky, papírové tapety, neomítnuté zdi z betonu, cihel, bloků, tvárnic.

Technické údaje

Hustota	cca 1,45 kg/dm ³
Viskozita	6000-9000cP Brookfieldův viskozimetr
Teplota přípravy barvy a podkladu, okolní teplota během aplikace a schnutí barvy	od +5 °C do +25 °C
Vzhled nátěru	bílý, matný
Doba schnutí do 3. stupně (teplota 23 °C ± 2 °C, relativní vlhkost vzduchu 55±5%)	2 hodiny PN-C-81519:1979
Aplikace vrchního nátěru*	po minimálně 2 hodinách

* v závislosti na teplotních a vlhkostních podmínkách v místnosti. Výrobek vyhovuje požadavkům normy PN-C-81914 Typ I (odolný proti drhnutí za mokra).



Příprava podkladu

Podklad by měl být vzdušně suchý, bez trhlin, zbavený vrstev, které mohou oslabit přilnavost barvy, zejména prachu, špíny, vosku a tuků. Staré klišové nátěry a jiné vrstvy se špatnou přilnavostí k podkladu je třeba důkladně odstranit. Staré emulzní nátěry omýt vodou se saponátem a počkat, dokud povrch nezaschne. Drobná poškození (např. praskliny nebo dutiny) opravit a zastěrkovat. Pro povrchové opravy podkladu se doporučuje použít hmotu ATLAS RAPID, GIPSAR GO! nebo ATLAS GTA. Místa napadená plísní je třeba očistit a ošetřit přípravkem ATLAS MYKOS PLUS nebo ATLAS MYKOS č. 1. Velmi savé, nasákové nebo prašné podklady ošetřit jednou ze základních emulzí (v každém případě by měl základní nátěr po uschnutí vytvořit matný povrch):

- ATLAS GRUNT NKP – připravený k použití – bez ředění,
- ATLAS UNI-GRUNT - ředěný vodou v hmotnostním poměru 1:3 (emulze:voda),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - ředěný vodou v hmotnostním poměru 1:8 (emulze:voda),
- ATLAS OPTI-GRUNT.

Na nesavé podklady jako např. sádkartonové desky nebo povrchy natřené emulzními barvami, lze aplikovat PODKLADOVOU BARVU ATLAS bez základního nátěru.

Před natíráním tapet je třeba ověřit kvalitu spojení tapety s podkladem. Malování tapet, které špatně přilnou k podkladu, může způsobit puchýře.

Omítky lze natírat po úplném zaschnutí, ne dříve než:

- cementové a vápenocementové omítky po 3-4 týdnech
- sádkové omítky po 2 týdnech.

Sádkartonové desky lze natírat po zaschnutí hmoty použité k jejich spárování.

Nátěr

Příprava barvy

Barva se dodává připravená k použití. Nesmí se kombinovat s jinými materiály. Před použitím obsah nádoby řádně promíchejte nízkootáčkovou vrtačkou s míchadlem na barvy, aby se vyrovnala konzistence.

Ředění barvy při ruční aplikaci

Barvu lze ředit přidáním maximálně 0,2 litru vody na 10 litrové balení barvy. Přijaté poměry ředění by měly být zachovány na celém natíraném povrchu.

Aplikace barvy

Barvu nanášejte na připravený a vyzrálý podklad v tenké a rovnoměrné vrstvě. Malování lze provádět válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením. Vrchní barvy, např. ATLAS ecoFARBA, ATLAS optiFARBA, ATLAS proFARBAlze nanášet po uschnutí, tzn. po minimálně 2 hodinách.

Údaje pro stříkací zařízení GRACO CED StMax II 595

Tryska	Filtry	Tlak	Příprava materiálu
PAA517	60 mesh	220 bar	bez ředění nebo ředění 5 % vody

Vydatnost

Průměrná spotřeba je cca 8 m²/ 1 litr barvy pro jeden nátěr hladkého povrchu. Spotřeba závisí na savosti podkladu

Balení

Plastové kbelíky: 10 l.

Bezpečnostní informace

ATLAS PODKLADOVÁ BARVA – Kat. A/a/FW: maximální obsah VOC ve výrobku je 29,9 g/l, přípustný obsah VOC je 30 g/l.

Barva má Hygienický certifikát PZH (Státního hygienického ústavu)

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.



Důležité dodatečné informace

Pokud se používají malířské pásy, doporučuje se je opatrně odstranit a řídit se pokyny výrobce. Sádrové stěrky je nutné před nalepením malířské pásy ošetřit základním nátěrem.

Místnost, ve které se produkt používá, je vhodná k použití po vyvětrání a vymizení zápachu

Nářadí je třeba očistit čistou vodou ihned po použití, před zaschnutím barvy.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Dokumenty přiložené k produktu jsou k dispozici na www.atlas.com.pl.

Obsah Technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-11-03

