



ATLAS SALTA N PLUS

фасадна силіконова фарба

- здатність фасаду до самоочищення
- висока стійкість до біологічних уражень
- стійка до УФ-випромінювання
- висока покривна здатність і стійкість кольорів
- приховує мікротріщини та усадкові тріщини
- висока еластичність



ІДЕАЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ



СТІЙКИЙ
КОЛІР



ДЛЯ РУЧНОГО АБО
МАШИНОГО НАНЕСЕННЯ

Властивості

Фарба ATLAS SALTA N PLUS - це високоякісний матеріал ПРЕМІУМ-класу на основі силіконової смоли, силосанів, реактивних силосанових гідрофобізаторів та натуральних гідрофобних речовин, полімерної дисперсії, органічних і неорганічних пігментів, а також модифікаторів і гідрофобних добавок.

Дуже висока здатність до самоочищення — завдяки вмісту силіконової смоли та силосанових гідрофобізаторів, фарбована поверхня не має електростатичних властивостей, а отже, перешкоджає прилипанню частинок пилу, бруду, попелу, пилку рослин і спор грибів, очищається під час опадів, що стікають з фасаду.

Надзвичайно низьке водопоглинання — високий вміст полімерних в'язучих і гідрофобізаторів забезпечує найвищий ступінь захисту від води і вологи - покриття має ефект «бісеру».

Дуже висока стійкість до УФ-променів - забезпечує ідеальний і тривалий ефект.

Висока паропроникність - забезпечує вільну циркуляцію водяної пари та дифузію вологи через основу, на яку нанесена фарба.

Ідеальне розтікання — поєднання загусників надає фарбі відмінні робочі властивості, забезпечує повне заповнення міжзернових проміжків навіть на штукатурках з грубою структурою (вже при першому фарбуванні).

Надзвичайно висока еластичність — фарба не відшаровується і не розтріскується, працює з основою і компенсує термічні навантаження на фасад.

Прискорена стійкість до дощу — оптимально підібраний час схоплювання ATLAS SALTY N PLUS забезпечує її повну стійкість до дощу вже через 2 години після висихання (залежно від умов).

Застосовані гідрофобні речовини роблять лакофарбове покриття повністю водовідштовхувальним, що запобігає зміні його кольору під впливом дощу.

Приховує мікротріщини — використання дрібнодисперсних наповнювачів й еластичних в'язучих створює покриття, здатне закривати подряпини на основі розміром до 500 мкм.

Фарба доступна в 418 кольорів (включаючи 8 відтінків білого)- відповідно до кольорів SAN для штукатурок і фарб; можливість замовлення індивідуальних кольорів згідно з палітрою.

Висока покривна здатність і стійкість кольорів — завдяки органічним і неорганічним пігментам (включаючи високий вміст титанового білого) з підвищеною стійкістю до УФ-променів забезпечує ідеальний і стійкий ефект.

Нею можна покривати свіжі мінеральні штукатурки вже через 5 днів після їх нанесення.



Призначення

МІСЦЕ ВИКОРИСТАННЯ	
фасади одношарових стін	+
стіни всередині будівлі	застосовувати ATLAS SALTA E

ТИПИ ОБ'ЄКТІВ	
житлове будівництво	+
комунальні, навчальні, офісні та медичні об'єкти	+
торгові об'єкти та об'єкти сфери послуг	+
промислове будівництво	+
промислові склади	+
транспортне будівництво	+
підземні паркінги	+
господарські будівлі та приміщення для тваринництва	+
історичні будівлі	+
пасивне будівництво	+
енергозберігаюче будівництво	+

ОТОЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ	
міські та урбанізовані зони	+
сільські та сільськогосподарські зони	+
поблизу лісових насаджень та зелених зон	+
заболочена місцевість, зони навколо водойм	+
промислові, інвестиційні райони та економічні зони	+
затінені місця	+

ТИП ОСНОВИ	
бетонні основи (монолітні та збірні)	+
армовані шари зазначених теплоізоляційних систем	+
традиційні штукатурки - цементні та цементно-вапняні	+
традиційні штукатурки - вапняні та реставраційні	рекомендовано ATLAS SALTA S
гіпсові штукатурки, фінішні та стартові шпаклівки	рекомендовано ATLAS SALTA E
тонкошарові штукатурки - мінеральні і силікатні	+
тонкошарові штукатурки - акрилові	рекомендовано ATLAS SALTA E
тонкошарові штукатурки - силіконові і силікатно-силіконові	+
стіни з керамічних, силікатних пустотілих блоків, цегли, газобетону	+
основи з гіпсокартонних плит, плит OSB	+
лакофарбові покриття - силікатні	рекомендовано ATLAS SALTA S
лакофарбові покриття - силіконові	+
лакофарбові покриття - акрилові	рекомендовано ATLAS SALTA E

Технічні характеристики

Густина	1,44 г/см ³
Температура застосування (основи та навколишнього середовища)	від +5 °C до +30 °C
Нанесення наступного шару	через бл. 3 год.
Час висихання (температура 20°C, вологість 50%)	максимально 2 год.
Прискорена стійкість до дощу	щонайменше через 2 години після висихання (залежно від умов)
Блиск	G ₃ - мат
Товщина покриття	100 < E ₃ < 200 μm
Розмір зерна	S ₁ – дрібнозернистий < 100 мкм
Коефіцієнт паропроникності	середній 15 < V ₂ < 150 г/м ² д
Водопроникність	низька W ₃ < 0,1 [кг/м ² год ^{0,5}]
Еквівалентний дифузійний опір S _d	< 0,15 м
Покривна здатність	клас 1/витрата 8 м ²
pH	8
Ступінь адгезії (за PN-80/C-81531)	1
Стійкість до стирання (за PN 81913)	мін. 10000 циклів
Стійкість до мокрого стирання (за PN-EN 13300)	1
Коефіцієнт дифузійного опору μ	300
Проникність вуглекислого газу C	C1
Покриття подряпин A	A3

*дані для температури 20°C і вологості 50%

Технічні вимоги

Фарба ATLAS SALTA N PLUS є складовою комплектів матеріалів для виготовлення систем теплоізоляції зовнішніх стін будинків:

Назва системи	Національна технічна оцінка
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 видання 5



Підготовка основи

Основа має бути сухою, стабільною та стійкою, тобто достатньо міцною, очищеною від шарів, які можуть послабити адгезію фарби, зокрема, від пилу, бруду, воску та жирів. Старе, неякісне лакофарбове покриття та інші шари зі слабкою адгезією до основи слід ретельно видалити, а дрібні пошкодження та тріщини затерти та зашпаклювати, наприклад, сумішшю ATLAS ZAPRAWA WYROWNUJACO-NAPRAWCZA ZW 330. Ґрунтування основи не вимагається.

Детальні рекомендації щодо часу витримки основи перед фарбуванням

тонкошарові мінеральні штукатурки	5 днів
тонкошарові дисперсійні штукатурки	7 днів
тонкошарові мінеральні штукатурки	2-4 тижні

Фарбування

Приготування фарби

Фарба поставляється в готовій до використання формі. Відкривши відро, його вміст необхідно перемішати для отримання однорідної консистенції, у разі незабарвленої основи фарби слід попередньо усунути ізоляційну плівку.

Розведення фарби

Для першого фарбування додати 5% чистої води (0,5 л води на 10 л відро фарби). Вибраних пропорцій розведення слід дотримуватися на всій фарбованій поверхні. Для фінішного фарбування та фарбування методом розпилення використовувати нерозбавлену фарбу.

Фарбування

На підготовлену основу нанести тонкий рівномірний шар фарби. Фарбування можна виконувати валиком, пензлем або методом розпилення (наприклад, Wagner HC 950, насадка 517 - тиск 150-170 бар або насадка HEA 517 - тиск 100-120 бар), в один або два шари залежно від поглинальної здатності та структури основи. Технологічні перерви під час фарбування слід планувати заздалегідь, наприклад, в кутах і вигинах будівлі, під водостічними трубами, на стиках кольорів і т. д. Фарбу на обрану ділянку слід наносити безперервно, не допускаючи перерв у роботі і не фарбуючи частково засохлою фарбою. Час висихання фарби в залежності від основи, температури і відносної вологості повітря становить від 2 до 6 годин.

Витрата

Витрата залежить, зокрема, від поглинальної здатності основи та текстури поверхні, що фарбується, тому точну витрату рекомендується визначати на основі тесту. Приблизні норми витрати при фарбуванні штукатурки в один шар наведено в таблиці.

Тип штукатурки	Витрата	Вихід з 1 л
тонкошарові мінеральні штукатурки	прибл. 0,25 л/м²	прибл. 4,0 м²
тонкошарові дисперсійні штукатурки	прибл. 0,22 л/м²	близько 4,5 м²

гладкі штукатурки	прибл. 0,15 л/м²	близько 6,6 м²
-------------------	------------------	----------------

Пакування

Пластикові відра 10л.

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку вказана на пакуванні продукту і в Паспорті безпеки, доступному на www.atlas.com.pl.

Максимальний вміст ЛОС (VOC) у продукті нижче 39,9 г/л, допустимий вміст ЛОС (VOC) 40 г/л. Кат. A/c/FW.

Зберігання і транспортування

Інформацію про зберігання і транспортування наведено на пакуванні продукту і в паспорті безпеки, з яким можна ознайомитися на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на пакуванні.

Важлива додаткова інформація

Під час зберігання фарби з високим вмістом в'язучого по відношенню до наповнювачів піддаються природному і бажаному явищу седиментації (розшарування). Завдяки йому фарба в пакуванні захищена від висихання. Перед застосуванням фарбу перемішати механічним способом.

Перед фарбуванням старанно закрийте усі елементи, розташовані поблизу, наприклад, скло, столярні вироби, добірні елементи покрівлі та фасаду тощо, оскільки забруднення від силіконової фарби після її висихання неможливо видалити не пошкодивши основи.

Фарбовану поверхню необхідно захищати від прямих сонячних променів, вітру та опадів, як під час робіт, так і впродовж висихання фарби.

Щоб уникнути відмінностей у відтінках, на одну поверхню слід наносити фарбу з однаковою датою виробництва.

В результаті фарбування природним чином відбувається легке згладжування фактури поверхні. Фарбування поверхонь з різною фактурою і технічними параметрами може спричинити ефект різних відтінків конкретного кольору фарби.

Інструменти слід мити чистою водою одразу після використання, перш ніж фарба засохне.

Інформація, що міститься в Технічній карті, становить основні інструкції щодо застосування матеріалу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цієї технічної карти всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті www.atlas.com.pl.



Зміст технічної карти, а також використані в ньому торгові позначення і назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без належного дозволу тягне за собою накладення відповідних санкцій.

Дата оновлення: 2025.11.03

