



ATLAS GTA

супербелая полимерная шпаклевочная масса

- идеально белая, идеально гладкая
- нанесение валиком - простое, равномерное и быстрое нанесение без брызг
- идеальная консистенция для нанесения и профилирования
- без образования пыли - чистое и безопасное заглаживание мокрым способом
- для ручного и машинного шлифования



СВОЙСТВА

ATLAS GTA производится в виде массы на основе смолянистых вяжущих веществ, минеральных заполнителей и модифицирующих добавок.

Оптимальная консистенция для нанесения и профилирования - специально подобранные реологические параметры позволяют легко наносить шпателем, валиком и агрегатом. Гладкое покрытие идеально профилируется и создает ровную поверхность с первого же штриха.

Быстрое нанесение валиком - уникальная консистенция и длительное открытое время позволяют удобно наносить валиком за короткое время. Финишное покрытие равномерно распределяется и не разбрызгивается.

Безопасное нанесение второго слоя «мокрым по мокрому» - сокращение времени выполнения работ и минимальный риск образования волдырей.

Обработка «мокрым по мокрому» - мокрое выравнивание позволяет получить гладкую, непыльную поверхность и быстро и чисто провести ремонтные работы.

Для ручной и механической шлифовки - полученная твердость позволяет легко обрабатывать поверхность как вручную, так и механически.

НАЗНАЧЕНИЕ

Тип выполняемых работ	
Разглаживание	+
Предварительное выравнивание основания	+
Пломбирование небольших полостей	+(до 3 мм)
Соединение гипсокартона с помощью лент	+
Полноповерхностная шпаклевка гипсокартона	+
Уровень шпаклевки гипсокартона	Q1-Q4

ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ СЛОЕВ	
малярные слои	+
обои	+

ВИД ОСНОВАНИЯ	
бетон	+
цементные и известково-цементные штукатурки	+
гипсовые штукатурки	+
гипсокартонные плиты	+

ВИДЫ ОБЪЕКТОВ	
жилищное строительство	+
объекты общественного использования, здравоохранения	+
объекты торговые и по оказанию услуг	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная толщина слоя	3 мм
Температура приготовления массы, основания и окружающего воздуха в ходе работ	от +5 °C до +25 °C
Влажность в помещении во время ведения работ	до 70 %
Время высыхания* (толщина слоя 1 мм)	до 6 часов

*) при температуре примерно 20 °C и 60 % влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ATLAS GTA отвечает требованиям EN 15824:2017-07 и PN-EN 13963:2008.

ATLAS GTA (2022) Декларация потребительских свойств № 175/2/CPR	
EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07) Применение: Внутренние стены, потолки, колонны и строительные перегородки	
Адгезия	0,3 МПа
Класс огнестойкости	A1
EN 13963:2005 EN 13963:2005/AC:2006 (PN-EN 13963:2008)	
Предполагаемое использование: Строительные конструкции.	
Реакция на огонь (при прямом воздействии)	A1
Прочность на изгиб	350 N*

Значение прочности на изгиб (350 Н) применяется при использовании ATLAS GTA вместе с соединительной лентой Q FOLATAPE (ITB-KOT-2020/1537 издание 1).

ATLAS GTA соответствует требованиям стандарта EN 13963 - 3А - шпаклевочная смесь двойного назначения, для соединения гипсокартона с лентой и в качестве финишного покрытия, для ручного нанесения внутри зданий, с длительным временем схватывания.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШПАКЛЕВАНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть:

несущие, выдержанные до воздушно-сухого состояния - предполагается, что время выдержки оснований составляет соответственно:

- 1 неделя на см толщины для новой гипсовой штукатурки (например, ATLAS SOLARIS), цементной и цементно-известковой штукатурки,
- 28 дней для бетонных стен и потолков.

Приведенные выше данные относятся к стандартным условиям (20 °C и 55% Rh). В других условиях это время может измениться.

очищено - от слоев, которые могут ухудшить адгезию покрытия, особенно от пыли, грязи, извести, масла, жира, воска, остатков краски и разделительных средств,

грунтованное - в случае чрезмерного впитывания основания одной из эмульсий:

- ATLAS GRUNT NKP (готовое к применению-без разбавления),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

покрытые адгезионным слоем - когда основание имеет низкую впитываемость или гладкую поверхность (например, бетонные полы и стены):

- ATLAS GRUNTO-PLAST,
- ATLAS ULTRAGRUNT.

Приготовление массы

При ручном нанесении состав готов к использованию. При нанесении валиком или механическим способом состав можно разбавить до 2% чистой воды. Смешивать непосредственно перед применением. Используйте мешалки, не вызывающие аэрации массы, например, ATLAS TWIST.

Нанесение массы

Нанесение валиком

Нанесите состав валиком с ворсом не менее 11 мм, равномерно распределяя его по основанию. Разгладить нанесенный слой с помощью шпателя из нержавеющей стали.

Нанесение шпателем

Состав следует наносить равномерно с помощью шпателя из нержавеющей стали, прижимая к основанию. Не превышать максимальную толщину слоя.

Следующий слой состава может быть нанесен двумя способами:

- на предварительно скрепленный предварительный слой, когда поверхность тусклая и влажная, что обычно происходит примерно через 2 часа при температуре 20 °C и влажности 55 %, это время может быть сокращено, если основание впитывающее).

- после схватывания предыдущего слоя поверхность перед нанесением следует увлажнить водой, что позволит свести к минимуму появление пузырей при нанесении.

Механическое нанесение

Для механического применения рекомендуются следующие устройства (основной фильтр устройства должен быть снят).

Агрегат	Распылитель	Давление
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Максимальное рабочее давление
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Шлифование

Шлифование следует выполнять после полного высыхания поверхности, рекомендуется использовать сетки с маркировкой #150-180.

Беспылевая обработка поверхности

Беспылевую обработку поверхности можно выполнять после затвердевания шпаклевочной массы. Обрабатываемую поверхность необходимо смочить водой при помощи разбрызгивателя и затирать круговыми движениями при помощи терки с губкой до получения нужной гладкости поверхности.

Шпаклевание швов - при помощи ленты

Шпаклевание швов выполняется не менее чем в два этапа.

Этап первый. Нанести массу непосредственно в щели между соседними плитами, стараясь их полностью заполнить. В свеженанесенную массу вдавить армирующую ленту так, чтобы она плотно и без складок прилегал к поверхности основания. На поверхность ленты нанести тонкий слой массы и оставить до затвердевания.

Этап второй. После затвердевания нанести очередной слой шириной большей, чем предыдущий. Масса пригодна также для шпаклевания шляпок саморезов, используемых для крепления плит.

Отделочные работы

Перед началом отделочных работ поверхность шпаклевочной массы должна быть соответственно сухой и очищенной от пыли, оставшейся после шлифования. Прежде чем приступить к покраске и наклеиванию обоев, следует загрунтовать поверхность в соответствии с рекомендациями производителя краски или обоев.

Для окраски можно использовать:

- акриловые краски, например, экологическую краску ATLAS eco-FARBA

- латексные краски, например, краску ATLAS optiFARBA

РАСХОД

Выполнение затирания поверхности: В среднем расходуется около 1,0 кг состава на 1м² на один слой, в зависимости от толщины нанесения и качества основания.

Шпаклевание швов: в среднем расходуется около 0,5 кг на 1 м соединения гипсокартонных плит. (расход зависит от толщины, формы и способа профилирования краев гипсокартонных плит).

УПАКОВКА

Пластиковые емкости: 25 кг., 18 кг, 5 кг.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Продукт следует хранить при температуре от +5°C до +35°C. Допускается кратковременное замораживание или перегрев продукта при транспортировке.

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (использования) составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение или транспортировка в неподходящих условиях может привести к образованию осадка или комков. Можно ожидать незначительные изменения параметров применения при сохранении функциональных свойств.

Если продукт заморожен в упаковке, оставить его при комнатной температуре до полного оттаивания, а затем энергично перемешать с помощью ленточного миксера, например, ATLAS TWIST. Если не удастся получить однородную массу, продукт не может быть использован.

Не допускается хранение продукта в замороженном состоянии. При несоблюдении вышеуказанных положений претензии не принимаются.

Внимание: Штабелирование поддонов запрещено. Штабелирование поддонов с продукцией друг на друга может

привести к потере жесткости упаковки, опрокидыванию поддонов, что может угрожать здоровью и жизни находящихся рядом людей и повреждению товара.

Во время хранения существует естественная тенденция к разделению массы в упаковке (отделение жидкости). Перед использованием смесь следует перемешать до однородной консистенции.

При работе необходимо следить за тем, чтобы не загрязнить оставшийся в упаковке материал, так как это может ухудшить его характеристики. Неиспользованный материал, оставшийся в упаковке, следует закрыть фольгой и плотно замкнуть упаковку. Материал, не разбавленный водой, можно использовать до истечения срока годности.

В зависимости от предпочтений подрядчика можно окрасить массу пигментом. Рекомендуемый цветной пигмент - FOX DECORATOR в цвете Loft Concrete, в количестве 40 мл/18 кг для выравнивающего слоя ATLAS GTA. Подготовленный таким образом масса позволяет лучше контролировать процесс высыхания и выявлять отшлифованные участки.

Шпаклевочные работы не должны выполняться на основаниях, подверженных прямому воздействию влаги.

Не рекомендуется длительное время наносить шпаклевку в помещениях с относительной влажностью воздуха более 70 %.

Не подвергать финишное покрытие воздействию сквозняков и сильного солнечного света во время проведения работ и во время его высыхания.

Сразу после использования очищать инструменты чистой водой.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по применению продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного искусства и нормами безопасности. С выходом данного Технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного Технического паспорта, а также все торговые названия и обозначения, используемые в нем, являются собственностью компании Atlas sp. z o. o. Несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2024-01-18