

DOLINA NIDY EURO-GRUNT[®] 500

Penetračný náter koncentrát plus

- PRE PENETRÁCIU SAVÝCH A PORÉZNYCH MINERÁLNYCH PODKLADOV V INTERIÉROCH A EXTERIÉROCH BUDOV
- VEĽMI VYDATNÝ
- SPEVNŮJE A VYROVNÁVA SAVOSŤ PODKLADU
- OBMEDZUJE SPOTREBU MATERIÁLU
- POD SADROVÉ, CEMENTOVÉ, VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY
- POD SAMONIVELAČNÉ PODKLADY
- POD STIERKY A SADROVÉ LEPIDLA



POUŽITIE

- pre penetráciu savých a poréznych povrchov z pórobetónu, tehál, keramických a silikátových tvárnic, cementotrieskových dosiek, sadrových a sadrokartónových dosiek a sadrových, cementových a vápennocementových omietok
- odporúča sa pre vhodnú prípravu podkladu predovšetkým pred aplikáciou ručných a strojových sadrových omietok, sadrových stierok, cementových omietok a vyrovnávajúcich vrstiev a tiež pred použitím sadrových lepidiel a cementových lepiacich mált.

VLASTNOSTI

- penetračný náter na báze akrylátových živíc, vyrába sa v žltej farbe,
- **upozornenie!** – prípravok vo forme koncentráту – pre použitie po príslušnom zriedení, v závislosti od druhu a/alebo vlastností penetrovaného podkladu
- vysoká penetračná schopnosť - prípravok preniká do hĺbky i veľmi starých a suchých podkladov, spevňuje ich a vyrovnáva parametre celého povrchu
- reguluje proces savosti podkladu, zlepšuje podmienky zavádzania a zvyšuje prídržnosť ďalších vrstiev aplikovaných na napetrované povrchy
- vďaka použitiu prípravku aplikované vrstvy rovnomerne tuhnú a vysychajú, majú vhodné pevnostné parametre a nie sú náchylné na odparovanie
- po uschnutí vytvorí vrstvu, ktorá umožní ľahko posúdiť rovnomernosť pokrytia povrchu penetračným náterom
- paropriepustný

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť stabilný a zbavený nečistôt, ktoré môžu znížiť prídržnosť prípravku, predovšetkým prachu, špiny, olejov, tukov, zvyškov maliarských náterov a penetračných prostriedkov. Uvoľnené časti podkladu je potrebné odstrániť a drobný podklad dodatočne očistiť drôtenou kefou. Podklad, na ktorý sa má aplikovať PENETRAČNÝ NÁTER EURO-GRUNT 500, musí byť primerane vyzretý, a jeho vlhkosť nemôže byť vyššia ako 3%.

PRÍPRAVA PENETRAČNÉHO NÁTERU

Preparát sa vyrába vo forme koncentráту. Pred použitím je potrebné ho zriediť čistou vodou v závislosti od stupňa savosti penetrovaného podkladu.

Odporúčané pomery riedenia:

pre keramické podklady	1:5 (15 kg koncentráту rozmiešať s 75 l vody)
pre veľmi savé podklady – ako napr. pórobetón	1:2 lub 1:3 (15 kg koncentráту rozmiešať s 30 l z 45 l vody)

Koncentrát premiešať s vodou pomocou vŕtačky s miešacím nástavcom, až získame homogénnu konzistenciu. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi.



APLIKÁCIA

Zriedený prípravok sa nanáša na podklad v tenkej, rovnomernej vrstve valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou. Ďalšie vrstvy aplikovať až napenetrovaný povrch uschne, tzn. cca 4-12 hodín po nanosení prípravku.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je cca 0,1-0,3 kg prípravku na 1 m² povrchu (pri zriedení 1:3). V praxi spotreba je závislá od stupňa savosti podkladu.

BALENIE

Plastové nádoby 15 kg.

NÁRADIE

Vrtačka s miešacím nástavcom, maliarský valček alebo štetec, striekaca pištoľ. Náradie čistiť čistou vodou, ihneď po použití.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Výrobok má Hygienický atest PZH (obdoba Hlavného hygienika SR).

Maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku 2,30 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 30 g/l.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na webovej stránke dolina-nidy.com.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah suchej látky pri tepl. 105°C	12–16 %
Medzivrstvová prídržnosť (minerálny podklad + penetračný náter + sadrová omietka)	≥ 0,1 MPa
Medzivrstvová prídržnosť (sadrokartónová doska + penetračný náter + stierková hmota)	≥ 0,25 MPa
Relatívny difúzný odpor, S _d	≤ 0,3 m
Doba vysychania	cca. 4-12 hodín
Teplota podkladu a okolitá teplota	od +5 °C do +25 °C

DOKUMENTY SPRIEVÁDZAJÚCE VÝROBK

Výrobok nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok, v súlade s aktuálne platnými regulačnými predpismi o uvádzaní výrobkov na trh. Výrobok má Technické osvedčenie ITB č. RT ITB-1293/2020 (VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE č. 073).

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku. Práce s výrobkom je nutné prevádzať v súlade s bezpečnostnými predpismi a stavebnou zručnosťou. S vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je dostupná na

www.dolina-nida.com.pl.

Obsah technického listu a v ňom použité symboly a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-03-22

