



DEKORATIVER EFFEKT – INDUSTRIELLER ROST

ROST AKTIVATOR ist es ein Produkt, das verwendet wird, um die Bildung einer Korrosionswirkung auf dem Putz mit INDUSTRIELLEM EFFEKT zu beschleunigen.

Die Zusammensetzung des gesamten Systems:

- GRUNDIERMITTEL, PRIMER (alternativ) – die Grundierungsschicht
- INDUSTRIELLER ROST – Hauptschicht des Effekts
- ROST AKTIVATOR – Beschleuniger der EFFEKT-Bildung
- DEKORLACK – schützende Deckschicht – schützt vor Abrieb, ist beständig gegen wiederholtes Waschen, resistente Beschichtungsformen verhindern den Oxidationsprozess.

Die Haupteffekt Komponente – PUTZ MIT INDUSTRIELLEM ROST – enthält in seiner Zusammensetzung die Eisenpartikeln, dank denen der Putz natürlich rostet (wenn es entsprechenden Faktoren ausgesetzt wird).

Die Verwendung des Aktivators beschleunigt die Schaffung einzigartiger und einmaliger dekorativer Effekte, die das Ergebnis des Korrosionsprozesses sind - er ermöglicht die Veränderung und die Kontrolle des Prozesses, der den natürlichen Rost widerspiegelt.

EIGENSCHAFTEN

DER ROST AKTIVATOR wird auf Basis von Salzlösung hergestellt. Beschleunigt den natürlichen Korrosionsprozess auf der INDUSTRIELLEN ROST-Putzoberfläche.

Einfache Applikation - erfordert keine zusätzliche Vorbereitung. Perfekte Anwendbarkeit.

ANWENDUNG

DER INDUSTRIELLER ROST Effekt (wo ROST AKTIVATOR angewendet wird) wird zur Dekoration von Innenwänden verwendet. Ermöglicht die Dekoration sowohl von modernen als auch klassischen Räumen. Es ist besonders für Wohnhäuser und öffentliche Gebäude (Büros, Servicestützpunkte, Einkaufszentren) zu empfehlen.

ART DER GEBÄUDEN	ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Wohngebäude	+
öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen	+
Geschäfts- und Dienstleistungsgebäude	+
Verkehrsinfrastruktur	+

ROST AKTIVATOR

Der Aktivator für PUTZ MIT INDUSTRIELLEM ROST

- Produkt bestimmt für den Putz mit INDUSTRIELLEM ROST
- beschleunigt den Korrosionsprozess
- einfache Applikation

ART DES UNTERGRUNDS	ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Putz mit Industriellem Rost	+

TECHNISCHE DATEN

Dichte	ca. 1,01 g/cm ³
Temperatur bei der Massezubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung während der Arbeit	von +10°C bis +30°C
Luftfeuchtigkeit im Raum während der Arbeit und der Trocknung	unten 80%
Trocknungszeit	ca. 2 Stunden*

*Die in der Tabelle angegebenen Zeiten werden für die Applikation bei 23°C und 55% Luftfeuchtigkeit; Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

TECHNISCHE ANORDNUNGEN

Das Produkt besitzt das Hygiene-Attest PZH.

AKTIVATION DES EFFEKTS

Untergrund

Putz mit INDUSTRIELLEM ROST

Aktivierung des Korrosionsprozesses

DER ROST AKTIVATOR sollte mit einem Pinsel, Schwamm, Zerstäuber oder einem Plastiksprüher auf die Putzoberfläche aufgetragen werden. Bei großen Flächen soll die Arbeit in Etappen verlaufen – Aktivator sollte nach dem Ausführung von ca. 1-2 m² des Putzes auftragen werden. Die Anwendung des Aktivators sollte auf der gesamten Oberfläche ziemlich gleichmäßig sein. Der Aktivator kann mehrmals aufgetragen werden, um den Korrosionseffekt an ausgewählten Stellen zu erkennen, sofern die Beschichtung nicht vollständig getrocknet ist. Vollständig trocknen lassen.

ACHTUNG! Der endgültige Effekt hängt von vielen Faktoren ab:

1. Das Werkzeug für die Aktivatoranwendung:

- Sprühen mit Zerstäuber – der Effekt mit Flecken,
- Sprühen mit Zerstäuber und glätten von den Flecken mit der Glättkele - einheitliche Wirkung entsteht,
- Sprühen mit Zerstäuber und Tappen mit Schwamm - dreidimensionale Wirkung von unebener Oberfläche wird gebildet.

Zeitpunkt der Aktivatoranwendung:

- Anwendung des Aktivators auf einer leicht trocknenden Oberfläche – Farbton: orange-braun,
- Auftragen des Aktivators auf nasser Oberfläche ergibt hellorange-farbene und gelbe Farben.



www.fox-dekurator.pl

3. Die Menge und die Häufigkeit der Verwendung von Aktivator

- feuchte Flecken werden gebildet, wenn große Menge an Aktivator angewendet wird.

Die Zeit des Austrocknens des Aktivators – je langsamer der Prozess der Trocknung verläuft, desto mehr entsteht die Flecken.

Es empfiehlt sich, die Anwendung von Aktivators zu den Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftzug) anzupassen.

VERBRAUCH

Durchschnittsverbrauch: 60 ml/1m².

Der tatsächliche Verbrauch hängt von:

- der Struktur und Saugfähigkeit des Untergrunds
- Art und Weise der Vorbereitung des Untergrunds
- des gezielten dekorativen Effekts
- der Erfahrung des Arbeiters
- der Schichtstärke und der Menge der Schichten
- der gewählten Applikationsmethode ab.

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Aufgrund der großen Vielfalt an Untergründen und Bedingungen, die während der Applikation herrschen, wird empfohlen, vor Beginn des Projekts eine Testplatte vorzubereiten, um die Farbe und die Technik der Auftragung zu überprüfen.
- Das Endergebnis hängt weitgehend von den Fähigkeiten des Fachmannes, dem verwendeten Werkzeug und der Menge des aufgetragenen Produkts ab. Der Verbrauch und andere in diesem technischen Datenblatt angegebene Parameter sind Richtwerte, basierend auf den Erfahrungen und Tests unter Beibehaltung optimaler Bedingungen von ca. 23 °C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 55%.) Unter verschiedenen Bedingungen können sich die Parameter und das Aussehen des Effekts ändern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lüften Sie den Raum nach dem Malen. Bei unzureichender Belüftung individuelle Atemschutzmaßnahmen anwenden. Bei Verschlucken: sofort ärztlichen Rat einholen, Verpackung oder Etikett vorzeigen. Befolgen Sie die Anweisungen des Sicherheitsdatenblatts.
- In gut verschlossenen Original- und etikettierten Behältern aufbewahren. An trockenen und kühlen Orten aufbewahren, vor Überhitzung (> 30°C) schützen und einfrieren - das Produkt gefriert und verliert bei Temperaturen unter 0°C irreversibel an Leistungsfähigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Haltbarkeit der Farbe beträgt 12 Monate ab dem Herstellungsdatum auf der Verpackung.

VERPACKUNG

Plastikeimer: 8 kg.

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.

Aktualisiert am 2018-03-21