

SNIEGBALTS KERAMIKAS ĢĪPSIS

- patīkama, gaiša krāsa
- augsta izturība
- plašs pielietojums
- dabiska izcelsme

Czas gotowości
do pracyTemperatura
stosowaniaProdukt
ekologiczny

GATAVĪBA IZSTRĀDEI

LIETOŠANAS
TEMPERATŪRA

EKOLOĢISKS PRODUKTS



PIELIETOJUMS

- flīžu, paneļu, apmetuma un ģipša piederumu ražošanai
- keramikas veidņu ražošanai rūpniecībā
- kā saistvielu ģipša javu izgatavošanai (izlīdzinošās špakteles, špakteles)
- sienu un griestu virsmas remontam (piemēram, iztrūkumu, dībeļu caurumu u.tml. aizpildīšanai)
- montāžas un instalāciju darbiem (kārbu uzstādīšana, rievu aizpildīšana)
- tikai iekšdarbiem

ĪPAŠĪBAS

- ģipša saistviela, kas veidojusies dabīgā ģipšakmens daļējas dehidratācijas un samalšanas rezultātā
- ļoti smalks grauda izmērs
- augsti stiprības parametri
- sniegbalta krāsa
- ātri cietējošs
- ērta un viegla lietošana
- ekoloģisks produkts

MASAS SAGATAVOŠANA

SNIEGBALTO KERAMIKAS ĢĪPSI sagatavo lietošanai, vienmērīgi ieberot sauso masu traukā ar nomērītu tīra ūdens daudzumu, pēc tam manuāli vai mehāniski samaisot, līdz tiek iegūta vienmērīgas konsistences masa bez graudiem vai neizšķīdušiem komponentiem. Ieteicamā sajaukšanas proporcija ir aptuveni 0,8 litri ūdens uz 1 kg ģipša (sajaukšanas konsistenci nepieciešams pielāgot individuālām vajadzībām un pielietojuma veidam). Masa jāizstrādā tūlīt pēc sajaukšanas, jo savu plastiskumu tā saglabā aptuveni 10 minūtes. Pirms nākamā materiāla daudzuma sajaukšanas, trauku nepieciešams rūpīgi attīrīt no iepriekšējā reizē sajauktās masas atlikuma, jo tā var būtiski samazināt nākamā daudzuma sasaistes laiku.

IZSTRĀDE

Atkarībā no pielietojuma.

PATĒRINŠ

Atkarībā no pielietojuma.

IEPAKOJUMS

Folijas maiši 20 kg

INSTRUMENTI

Lēnu apgriezienu maisītājs ar maisīšanas uzgali, elastīgas plastmasas spainis. Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama tīmekļa vietnē dolina-nidy.com.pl.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama tīmekļa vietnē dolina-nidy.com.pl.

Izstrādājuma uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

TEHNISKIE PARAMETRI

Maisījuma proporcijas	apm. 0,80 l ūdens uz 1 kg sausa maisījuma apm. 16,00 l ūdens uz 20 kg sausa maisījuma
Kalcija sulfāta saturs (CaSO ₄)	> 50 %
Gatavība izstrādei	apm., 10 minūtes
Sasaistes laika sākums:	pēc apm., 8 minūtēm
Spiedes izturība	≥ 4,0 N/mm ²
Lieces izturība	≥ 2,0 N/mm ²
Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra	no +5 °C līdz +25 °C

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Izstrādājums atbilst PN-EN 13279-1:2009 Ģipša saistviela tiešai lietošanai vai tālākai apstrādei, iekšējai lietošanai, EN 13279-1 – A1.

SNIEGBALTS KERAMIKAS ĢIPSIS DOLINA NIDY (2019) Eksploatācijas īpašību deklarācija Nr. D171/1/CPR EN 13279-1:2008	
Paredzētais pielietojums: vispārējā būvniecība	
Degamība (tiešas saskares rezultātā)	A1

UZMANĪBU

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamat norādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.dolina-nidy.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To ļaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2023-11-28