

DOLINA NIDY

EURO-GRUNT

PREPARAT GRUNTUJĄCY EMULSJA BEZBARWNA

ZÁKLADNÍ NÁTĚR - BEZBARVÁ EMULZE

- pro penetraci savých a porézních podkladů v interiérech budov, připravený k použití
- zpevňuje a vyrovnává savost podkladu
- omezuje spotřebu materiálu
- pro sádrové, cementové a vápenocementové omítky
- pro samonivelační hmoty, sádrokartonové desky
- pro sádrové stěrky, lepidla a disperzní nátěry



Nakładanie ręczne
Ruční aplikace



Nakładanie ręczne
Ruční aplikace



Nakładanie natryskowe
Aplikace postřikem



Warunki transportu i przechowywania
Dopravní a skladovací podmínky



technologia EKO

postřikem a skladovací technologie



POUŽITÍ

- pro penetraci savých a porézních povrchů z pórobetonu, cihel, keramických a silikátových tvárnic, cementotřískových desek, sádrových a sádrokartonových desek a sádrových, cementových a vápenocementových omítek

- doporučuje se pro řádnou přípravu podkladu před nanášením sádrových stěrek a omítek, cementových omítek a vyrovnávacích vrstev, jakož i sádrových lepidel a cementových lepidel.

- pro interiéry budov

VLASTNOSTI

- základní nátěr se vyrábí na bázi vodní dysperze syntetických pryskyřic, připravený k použití
- vysoká penetrační schopnost, proniká i do velmi starých a suchých podkladů, zpevňuje je a vyrovnává parametry celého povrchu
- reguluje proces savosti podkladu, zlepšuje podmínky zavaznutí a také zvyšuje přídržnost dalších vrstev nanášených na napenetrované povrchy
- díky použití přípravku aplikované vrstvy rovnoměrně tuhnou a vysychají, mají vhodné pevnostní parametry a nejsou náchylné na odpařování
- po uschnutí vytváří bezbarvou vrstvu, doporučuje se pod velmi tenké vrstvy stěrky
- paropropustný

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být stabilní a zbavený nečistot, které mohou snížit přídržnost přípravku, především prachu, špíny, olejů, tuků, zbytků malířských nátěrů a penetračních prostředků. Uvolněné části podkladu je třeba odstranit a drolivý podklad dodatečně očistit drátěným kartáčem. Podklad, na který se má aplikovat ZÁKLADNÍ NÁTĚR EURO-GRUNT 300, musí být přiměřeně vyzrálý a jeho vlhkost nemůže být vyšší než 3%

PŘÍPRAVA PŘÍPRAVKU

ZÁKLADNÍ NÁTĚR EURO-GRUNT je výrobkem hotovým k použití. Nesmí se kombinovat s jinými materiály, ředit ani zahušťovat.

APLIKACE

Neředěný přípravek se nanáší na podklad válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením v tenké, rovnoměrné vrstvě. Další vrstvy aplikovat až napenetrovaný povrch uschne, tzn. přibližně po 4-12 hodinách po penetraci.

SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba je cca 0,1-0,3 kg přípravku na 1 m². V praxi spotřeba je závislá na savosti podkladu

BALENÍ

Plastové lahve 1 kg, plastové nádoby 5.

NÁŘADÍ

Malířský váleček nebo štětec, stříkací zařízení. Náradí čistit čistou vodou, ihned po použití.



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Obsahuje poreakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje biocidní látky:

- Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymeetyl)imidazo[4,5-d]imidazol2,5(1H,3H)-dion CAS: 5395-50-6
- poreakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu CAS: 55965-84-9.

Postupovat v souladu s Bezpečnostním listem.

Maximální obsah LZO (VOC) ve výrobku 2,13 g/l, přípustný obsah LZO (VOC) 30 g/l.

Výrobek má Hygienický certifikát PZH (Státní hygienický ústav).

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přepravujte a skladujte v řádně označené a hermeticky uzavřené originální nádobě. Skladujte v chladné, suché, dobře větrané místnosti. Vyhněte se přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla, horkým povrchům a otevřenému ohni. Skladovací teplota: od +5°C do +30°C. Chraňte před mrazem. Výrobek promíchejte před použitím. Za výše uvedených podmínek nejsou známy žádné nežádoucí interakce. Doba použitelnosti emulze je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah suché směsi při teplotě 105°C	12–16 %
Mezivrstvá přídržnost (minerální podklad + základní nátěr + sádrová omítka)	≥ 0,1 MPa
Mezivrstvá přídržnost (sádrokartonová deska + základní nátěr + stěrková hmota)	≥ 0,25 MPa
Relativní difúzní odpor, S_d	≤ 0,3 m
Doba schnutí	cca 4-12 hodin
Teplota podkladu a okolí	od +5 °C do +25 °C

DOKUMENTY K VÝROBKU

Přípravek není klasifikován jako stavební výrobek dle platných předpisů o uvádění výrobků na trh.

Na výrobek se vztahuje Technické osvědčení ITB č. RT ITB-1293/2020 (PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 073).

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a neosvobozují od povinnosti provádět práce v souladu s bezpečnostními předpisy a pravidly stavební praxe. Vydáním tohoto technického listu pozbývají platnosti všechny předchozí. Dokumenty doprovázející výrobek jsou k dispozici na www.dolina-nidy.com.pl.

Datum aktualizace: 2020-10-06