



ATLAS HERMETIZĀCIJAS LENTE

hermetizācijas lentes un stūri

- malu un izplešanās šuvju blīvēšana
- augsta elastība
- WODER tipa hidroizolācijas izstrādājumu elements



Īpašības

Augsta izturība - siets ir izgatavots no baltas poliestera šķiedras; hermetizācijas slānis izgatavots no augstas noturības termoplastiska elastomēra.

Elastība – šķērsdeformācijas spēja – saglabā ūdensnecaurlaidību pat pie ievērojamām deformācijām, līdz ar to veidojot ideālu divu blakus esošu, bet atšķirīgi strādājošu konstrukcijas elementu blīvējumu, piemēram, sienas un grīdas malas.

Pielietojums

Nostiprina pamatni pret ūdens un mitruma iekļūšanu - kopā ar ATLAS WODER tipa zemflīžu hidroizolāciju.

Paredzēta īpašu vietu hidroizolācijai (iegremdētas ATLAS WODER E ĀTRI ŽŪSTOŠA ŠĶĪDRĀ HIDROIZOLĀCIJAS FOLIJA, ATLAS WODER W ŠĶĪDRĀ HIDROIZOLĀCIJAS FOLIJA,

- HERMETIZĀCIJAS LENTE – 120 mm plata (vidējā josla – 70 mm, perforētas sānu joslas – 25 mm) un 0,65 mm bieza lente – sienu un grīdas apakšklāju malām un izplešanās šuvēm,
- HERMETIZĀCIJAS STŪRI – elementi, kas veidoti no HERMETIZĀCIJAS LENTES - telpu iekšējiem un ārējiem stūriem,

Aizsargā pamatni no mitruma, kas rodas ēku iekšienē – apmetumi un segumi mitrās telpās (vannas istabas, pirtis, dušas, virtuves, mazgātavas), īpaši šo telpu slapjajās zonās - ap dušas kabīnēm, izlietnēm, vannām u.tml.

eteicams izmantot elementu aizsardzībai, kas īpaši pakļauti bojājumiem saskarē ar mitrumu - ģipša izstrādājumi (plāksnes, apmetumi) un anhidrīts, gāzbetons.

Pamatnes veids – minerālie, cementa, cementa-kaļķa un ģipša apmetumi, cementa un anhidrīta grīdas izlīdzinošās kārtas, betons, dzelzsbetona un ķieģeļu mūrējuma elementi, dobie bloki, bloki, ģipškartona plāksnes u.tml.

Tehniskie parametri

Masa virsmas apstrādei	37,5 g/m
Maksimālais pārrāvuma spiediens iekšpusē	1,5 bar
Noturība pret ozonu (DIN 53509, 1. daļa, ISO 1434-1)	izturīga
Ūdens spiediena izturība 1,5 bar (15 metru ūdens stabs)	izturīga
UV izturība (200 h)	izturīga
Noturība pret temperatūru	no -30 °C līdz +90 °C

Tehniskās prasības

ATLAS HERMETIZĀCIJAS LENTE (2024) ITB-KOT-2024/2669 izdevums 1. Eksploatācijas īpašību deklarācija Nr. K9745-2/2024	
Pārklātās daļas platums Kopējais platums, mm	≥ 30 ≥ 80
Kopējais biezums, mm	0,61 ÷ 0,90
Laukuma vienības masa, g/m²	≥ 3490
Stiepes mehāniskās īpašības: - maksimālais stiepes spriegums, MPa - relatīvais pagarinājums pie maksimāla stiepes sprieguma, %	≥ 3,8 ≥ 110

ATLAS HYDROBAND 3G blīvēšanas lente ietilpst hidroizolācijas materiālu komplektā:

ATLAS WODER E ITB-KOT-2018/0491 izdevums 2.
ATLAS WODER W ITB-KOT-2018/0492 izdevums 2.

Lentes uzstādīšana

Pamatnes sagatavošana

Pamatni zem ATLAS WODER tipa hidroizolācijas jāsatavo saskaņā ar tehnisko datu lapas norādījumiem. Tai jābūt tīrai, bez putekļiem, kaļķa piena un citiem piemaisījumiem.

Hermetizēšana

Vietas, kas paredzētas piederumu uzstādīšanai, jāpārklāj ar vienu no hidroizolācijām:

- ATLAS FOLIA W PŁYNIE WODER W,
 - ATLAS SZYBKOSCHNAČA FOLIA W PŁYNIE WODER E,
- Piederumi jāiegremdē tūlīt pēc hidroizolācijas uzklāšanas Pēc visu jutīgo vietu nostiprināšanas, virsma un lentu un blīvēšanas piederumu virsmas pie balkona/terases profiliem, grīdas notekām, lineārajām notekām un drenāžas režģiem jāpārklāj ar to pašu hidroizolācijas masu, kas tika izmantota pirmā slāņa uzklāšanai. Citos gadījumos ar izolācijas materiālu ieteicams pārklāt tikai lentes malas. Lentes pārklāšana visā tās platumā nav nepieciešama.

Iepakojums

Lentes platums	Rullīša garums
120 mm	50 m un 10 m

Svarīga papildinformācija

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamat norādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.12.2024.