



KALAHARI

dekorativní barva na stěny

- imituje zrníčka pouštního písku
- jednovrstvá
- snadno aplikovatelná štětcem
- 12 připravených barev



APLIKACE
VÁLEČKEM



PRO
INTERIÉRY



SNADNÁ
APLIKACE



LESK

Efekt

Vizuální výhody získaného EFEKTU:

- vypadá jako pouštní písek,
- má perleťový lesk
- vytváří iluzi trojrozměrné hloubky - použití strukturálních přísad způsobuje, že se povrch při vystavení světlu třpytí kovovými odlesky, jako by byl posypán zrnky písku.

Povrch má po zaschnutí jemný kovový lesk.

Možnost vytvářet různé dekorativní efekty -
v závislosti na způsobu aplikace

Vlastnosti

Barva KALAHARI je vyráběna na bázi vybraných speciálních strukturálních přísad.

Připravená k použití - není nutná žádná další příprava.

Odolná proti drhnutí.

Vysoce odolná proti poškození během provozu.

Ekologická, vodou ředitelná..

Má výborné aplikační parametry.

Rychleschnoucí - schne během 1-2 hodin, umožňuje použití místnosti již po 24 hodinách.

Jednovrstvá - finální efekt se dosáhne po nanesení 1 vrstvy.

Určení

Barva KALAHARI se používá pro dekorativní nátěry stěn uvnitř budov.

Doporučuje se zejména do pokojů, salónů, chodeb v obytných budovách, dále do restauračních nebo konferenčních místností, hotelových hal a chodeb.

DRUHY OBJEKTŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
bytová výstavba	+
veřejné budovy, zdravotnická zařízení, vzdělávací zařízení	+
obchodní a servisní zařízení	+
průmyslová výstavba	+
hospodářské budovy a budovy pro hospodářská zvířata	+
dopravní stavby	+

DRUHY PODKLADŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
vápenocementové omítky, cementové omítky	+
betonové podklady (monolitické a z prefabrikátů)	+
neomítnuté stěny z keramických a silikátových tvárnic, cihel, pórobetonu	+
sádrové omítky, stěrky, a tmely	+
polymerní stěrky a tmely	+
podklady ze sádkartonových desek, OSB desek	+
papírové, vinylové a sklolaminátové tapety	+
silikátové malířské nátěry	+
silikonové malířské nátěry	+
akrylátové malířské nátěry	+

Technické údaje

Hustota	cca 1,1-1,2 g/cm ³
Viskozita	20000-25000 cP
pH	7,5-8,5
Teplota přípravy barvy a podkladu a okolní teplota během aplikace a schnutí barvy	od +5 °C do +25 °C
Relativní vlhkost vzduchu během aplikace a schnutí barvy	nižší než 80 %
Počet vrstev	1
Modelování	cca 2 minuty* po nanesení barvy
Doba modelování	15 minut* po nanesení barvy
Doba schnutí	2 hodiny*
Celková doba schnutí (začátek používání)	cca 24 hodiny*
Odolnost proti oděru podle (PN-EN 13300:2002)	třída I

* časy doporučené pro aplikační podmínky při teplotě cca 23 °C a 55% vlhkosti; při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se mohou časy prodloužit.

Malování

Příprava podkladu

Podklad by měl být:

- stabilní,
- vzdušně suchý,
- čistý, tzn. bezprašný a zbavený starých malířských nátěrů a jiných vrstev, které mohou snížit přilnavost barvy, zejména prachu, špíny, vosku a tuků,
- rovný, bez trhlin, nedostatky podkladu opravit před malováním,
- natřený podkladní barvou INITIUM.

Detailní požadavky na přípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovní postup
čerstvé vápenocementové omítky	natírat po vyzrání (3-4 týdny)
čerstvé betonové podklady	natírat přibližně 1 měsíc po zhotovení
čerstvé sádrové omítky	natírat po vyzrání (2 týdny)
staré, dobře přilnavé povrchy natřené barvou	barvu odmastit umytím vodou se saponátem a nechat uschnout
staré křehké nátěry a další vrstvy se špatnou přilnavostí k podkladu	důkladně odstranit
staré savé podklady	ošetřit základním nátěrem např. přípravkem PRIMER a natřít podkladní barvou INTIUM COLOR nebo podkladní barvou podobného odstínu jako vybraný nátěr KALAHARI; nanášejte barvu KALAHARI po zaschnutí podkladní barvy, tj po 3-4 hodinách
plesnivá místa	očistit a ošetřit přípravkem ATLAS MYKOS č. 1

Příprava barvy

KALAHARI je produkt připravený k použití. Neředit vodou. Před aplikací obsah nádoby důkladně promíchejte

Aplikace

Práce by měly být prováděny po etapách – za jednu etapu se považuje provedení plochy 1 m². Barvu nanášejte štětcem v jedné vrstvě. Asi 2 minuty po nanesení barvy můžete začít povrch modelovat. **Poznámka: povrch je možné modelovat cca 15 minut.** Barvu modelujte suchým plochým štětcem (cca 14 cm) s krátkými měkkými štětiniemi. V závislosti na efektu, kterého chcete dosáhnout, by se měl štětec pohybovat paralelními, diagonálními, kruhovými nebo křížovými pohyby. Konečný dekorativní efekt závisí na použitých nástrojích a kreativitě zhotovitele dekorace.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je 1 litr barvy na cca 8-10 m², v závislosti na savosti podkladu.

Balení

Plastový kbelík 1 litr.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.fox-dekurator.pl

Barva má Hygienický certifikát PZH (Státního hygienického ústavu).

Interiérová barva KALAHARI: maximální obsah VOC ve výrobku je 29,9 g/l, přípustný obsah VOC je 200 g/l.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.fox-dekurator.pl

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité dodatečné informace

Pro nátěry větších ploch použijte produkty z jedné výrobní šarže nebo smíchejte obsah všech balení v jedné nádobě.

Na jeden povrch používejte barvu se stejným datem výroby.

Nářadí očistěte čistou vodou ihned po použití, před zaschnutím barvy.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavební praxe a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Dokumenty přiložené k produktu jsou k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-01-19