



ATLAS DELFIN

plytelių ir siūlių impregnantas

- apsaugo plyteles ir skiedinius nuo dėmių ir purvo
- neglazūruotoms ir akmens masės plytelėms
- sukuria apsauginį sluoksnį
- suteikia plytelėms švelnų blizgesį
- pagyvina paviršiaus spalvą



VIDAUS IR LAUKO
DIRBAMAS:
SIENOMS IR GRINDIMS



NAUDOJAMAS
PLONAS TEPTUKAS



TEPTI
TEPTUKU



VALYMAS
KEMPINE

Savybės

Bespalvis – išdžiūvęs paryškina pagrindo spalvą.

Atsparus įprastiems valikliams – neišplaunamas įprastais būdais prižiūrint dangą.

Paskirtis

Saugo nuo įprastų eksploatacinių nešvarumų: aliejaus, riebalų, kavos, arbatos ar vandens.

Apsaugo akytus paviršius, kurie gali būti užteršiami struktūriškai.

Padedą palaikyti švarą – dėl didelio skvarbos gebėjimo įsiskverbia į plytelių ir siūlių viršutinį sluoksnį ir jų paviršiuje sudaro patvarią apsauginę dangą.

Suteikia švelnų blizgesį neglazūruotoms plytelėms.

Senoms, matinėms dangoms sugrąžina šviežią išvaizdą.

Saugojamų paviršių rūšis – cemento siūlės, didelės įgerties plytelės (keraminės neglazūruotos akmens ir cemento).

Techniniai duomenys

Emulsijos tankis	apie 1,0 g/cm ³
Pagrindo ir aplinkos temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C
Grindų naudojimas	po 24 valandų

Lentelėje pateikiami laikai rekomenduojami, jeigu naudojama esant maždaug 20 °C temperatūrai ir 50–60 % drėgniui.

Techniniai reikalavimai

Impregnantas nėra priskiriamas statybiniams produktams.

Impregnavimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, nešvarumų, aliejų, riebalų ir vaško.

Preparato paruošimas

DELFIN gaminamas kaip tiesioginiam naudojimui paruoštas produktas. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis, skiesti ar tirštinti.

Impregnavimas

ATLAS DELFIN tepti ant pagrindo neskiestą kempine arba teptuku, plonu ir tolygiu sluoksniu. Nepalikti baltų! Ant labiau sugeriančių pagrindų, po maždaug 30 minučių, dar kartą tepti skersai pirmojo sluoksnio. Grindis galima pradėti naudoti ne anksčiau nei po 24 valandų, užtepęs emulsijos. Siūles galima impregnuoti, kai jos sukietėja – preparatą tepti plonu teptuku praėjus 2 savaitėms po jų įrengimo.

Sąnaudos

Vidutiniškai sunaudojama 1 kg emulsijos 15÷20 m². Praktikoje sąnaudos priklauso nuo pagrindo įgerties ir naudojamos keramikos rūšies.

Pakuotės

Plastikiniai indai: 0,25 kg, 1 kg

Informacija apie saugą

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos pasas.

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Prieš naudojant impregnantą ATLAS DELFIN naujoms keraminėms dangoms apsaugoti, rekomenduojama pasitarti su plytelių gamintoju.

Siūles būtina impregnuoti labai kruopščiai, atkreipiant dėmesį, kad impregnantas nebūtų tepamas ant plytelių palei siūles. Taip atsitikus, impregnantą būtina nedelsiant pašalinti nuo plytelių paviršiaus.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą. Siekiant pašalinti likučius po ATLAS DELFIN rekomenduojama naudoti preparatą ATLAS SZOP 2000.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti produktą, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2021-07-01