



Īpašības

ATLAS BEICE tiek ražota uz zem molekulāro polimēru dispersijas maisījuma un silikona sveķu bāzes.

Pārklājuma elastība un augsta noturība pret laika apstākļiem – tiek nodrošināta pateicoties lielajam polimēru dispersijas saturam.

Spēcīga hidrofobitāte, augsta noturība pret netīrumiem – speciālu silikona sveķu piedeva palīdz reducēt pārklājuma ūdens absorbciju un samazina putekļu un netīrumu nogulsņēšanos, jo īpaši apmetuma iedobumos.

Noturīgas un stabilas krāsas – speciāli atlasīti, daļēji caurspīdīgi pigmenti ar augstu noturību pret UV starojumu, papildināti ar nelielu neorganisko pigmentu daudzumu, nodrošina krāsas noturību gadiem ilgi.

Pieejama 10 dabīgas koksnes krāsās – krāsu gamma tiek piemeklēta atbilstoši dažādu Eiropas valstu iedzīvotāju preferencēm.

01 alksnis
02 pīnija
03 valriekst koks
04 ozols
05 sarkankoks
06 tīkkoks
07 palisandrs
08 bērzs
09 melnkoks
10 akācija

ATLAS BEICE

impregnēts apmetumam, kas imitē koku

- augsta noturība pret laika apstākļiem
- augsta noturība pret netīrumiem
- bagātīga dabīgā koka krāsu gamma
- iespēja iegūt vecinātas koksnes efektu



IEKŠPUSĒ
UN ĀRPUSĒ



LIELSKA
PARKLĀJUMA ELASTĪBA



KRĀSAS
NOTURĪBA



PLĀS
KRĀSU KLĀSTS

Pielietojums

Plāna, krāsaina aizsargpārklājuma izveidošanai uz dekoratīvajiem apmetumiem ATLAS CERMIT WN, kas imitē dabīgas koksnes faktūru - produkts ir daļa no siltumizolācijas sistēmām.

Iespējams izmantot arī uz betona pamatnēm, visu veidu minerālajiem apmetumiem (gludiem, ar faktūru u.tml), ģipša apmetumiem un špaktelēm, ģipškartona plāksnēm u.tml.

Tehniskie parametri

Blīvums	1,02 kg/dm ³
Izstrādes temperatūra (pamatnes un apkārtnes)	no +10 °C līdz +30 °C
Telpas relatīvais mitrums darba laikā:	< 80%
Nožūšanas laiks	apm., 30 minūtes
Ūdens absorbcija pēc 24 h	≤ 200 g/m ² pēc 24 h ar minerālo apmetumu ATLAS CERMIT WN
Noturība pret lietu	pēc apm., 24 h
Pārklājuma noturība pret virs 5000 bīdēm saskaņā ar PN-beršanu C/81913	
Relatīvā difūzijas pretestība	≤ 1,0 m

*) – attiecas uz T=20°C, relatīvais mitrums 60%

Tehniskās prasības

ATLAS BEICE ietilpst siltumizolācijas sistēmu produktu sastāvā:

Sistēmas nosaukums	Valsts tehniskais novērtējums
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 izdevums 3.
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 izdevums 2.
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188 izdevums 1.

Beicēs uzklāšana

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, nesošai un attīrītai no netīrumiem.

Prasības attiecībā uz pamatni:

Pamatnes veids	Prasības attiecībā uz izturēšanas
minerālie dekoratīvie apmetumi ATLAS CERMIT WN	minimums 3 dienas*
jauni cementa apmetumi, izgatavoti no gatavas apmetuma javas ATLAS, tradicionāliem cementa un cementa – kaļķa apmetumiem	minimums 14 dienas*, mitrums 2%
betona pamatnes	minimums 3 dienas* mitrums < 2%
ģipša pamatnes (apmetumi un ģipša špakteles, dekoratīvie elementi)	mitrums < 2%
ģipškartona un šķiedru cementa plāksnes, stingra fiksācija, saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un būvniecības noteikumiem	mitrums < 2%

*) - uzmanību: attiecas uz sasaistes apstākļiem: T= +20°C, gaisa mitrums 50 %

Beices sagatavošana

Beice tiek piegādāta lietošanai gatavā veidā. Nedrīkst savienot ar citiem materiāliem. Pirms lietošanas krāsu ieteicams rūpīgi samaisīt, lai izlīdzinātu tās konsistenci. Darbību vispirms veikt mehāniski, izmantojot lēnu apgriezienu maisītāju ar uzgali krāsu maisīšanai. Nepieciešamības gadījumā darbību atkārtot pārklājuma uzklāšanas laikā.

Beicēs uzklāšana

Impregnēšanas līdzekli iespējams uzklāt vienā vai divās kārtās. Uzklāšanas laikā nepieciešams izmantot tīrus darba rīkus un tvertnes. ATLAS BEICI uz pamatnes uzklāj ar otu, rullīti vai sūkli. Beicēs pārklājumu uz apmetuma ATLAS CERMIT WN nepieciešams veidot „dēļa” nospiedumu virzienā. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, nepieciešams rūpīgi apsegt pieguļošos fasādes fragmentus, logu un durvju kārbas. Impregnēšanas masu uzklāt uz pamatnes vienmērīgā, plānā kārtā, lai nerastos notecējumi un nenoklāti fragmenti. Visus iedobumus, kas izriet no koka struktūras, nepieciešams rūpīgi apstrādāt. Nedrīkst atstāt nenoklātas vietas. Pārklājuma žūšanas laiks ir atkarīgs no pamatnes, temperatūras un gaisa relatīvā mitruma, no aptuveni 30 minūtēm līdz 2 stundām. Paaugstināta mitruma apstākļos apmetuma sasaistes laiks var būt garāks.

Novecojušu dēļu efekts

Ietekme jāveic divos posmos:

- 1. posms - traipa uzklāšana un berzes efekta radīšana ar sūkli. Ļauj slānim pilnībā nožūt.
- 2. posms - caurspīdīga traipa uzklāšana, lai aizsargātu virsmu

Patēriņš

Vienreiz krāsojot, 1 litrs uz 4-5 m². Precīzu patēriņa vērtību iespējams noteikt, veicot testu uz krāsojamās virsmas.

Iepakojums

Spainis 4 litri.

Drošības norādījumi

ATLAS BEICE - Kategorija A/I/FW - maksimālais LZO (VOC) saturs produktā < 129,9 g/l, pieļaujamais LZO (VOC) saturs 130,0 g/l.

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Neizmantot uz fasādes fragmentiem, kas pakļauti spēcīgai saules gaismai. Krāsoto virsmu nepieciešams aizsargāt no tiešas saules staru ietekmes pirms un aptuveni 24 h pēc apstrādes. Uz stalažām nepieciešams izmantot aizsargsietu. Līdz pilnīgam impregnēšanas līdzekļa nožūšanas brīdim, krāsoto virsmu nepieciešams sargāt no putekļiem un lietus.

Lai izvairītos no iespējamām atšķirībām krāsu toņos, uz vienas virsmas nepieciešams uzklāt pārklājumu ar vienu ražošanas datumu.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni.

Tumšas un intensīvas apmetuma krāsas (HBW < 20) ieteicams izmantot uz ierobežotām fasādes platībām, ņemot vērā paaugstināto saules starojuma absorbciju.

Produktu nedrīkst izmantot uz zema līmeņa virsmām, kas pakļautas pastāvīgai ūdens un sniega ietekmei, kā arī uz virsmām, kas pakļautas mitrumam kapilārās iesūkšanās rezultātā.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamat norādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2023.09.04