



- підвищена водонепроникність і стійкість до механічних пошкоджень
- рекомендується для приміщень з відносною вологістю вище 70 % і класом навколишнього середовища W1, W2
- та W3 за стандартом, тобто кухні, ванні кімнати, туалети, коридори, сходові клітки, гаражі



Do nakładania mechanicznego



Do nakładania ręcznego



Czas obróbki tynku 240±30 min



Temperatura stosowania 00 +5 °C



Produkt ekologiczny

Для Механічного нанесення Для ручного нанесення час обробки штукатурки Температура застосування Екологічний продукт

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для внутрішнього одношарового гіпсового оштукатурювання в громадських будівлях, готелях, лікарнях, школах та житлових приміщеннях, штукатурення стін і стель, в приміщеннях з підвищеною вологістю, класифікованих в PN-B-10110:2005 як середовища:
 - **W1** - коридори, сходові клітини, де підвищена вологість,
 - **W2** - кухні в квартирах, туалети, де спостерігається тимчасово підвищена вологість (вище 70 %) з можливістю випадання роси, допускається короткочасне, середнє обприскування водою,
 - **W3** - душові кабінки в житлових приміщеннях, у вбиральнях та ванних кімнатах, де періодично спостерігається підвищена вологість (вище 70%) з можливістю випадання роси, а також де допускається короткочасне, сильне розпилення води.
- може використовуватися як підкладка під керамічну плитку, в тому числі великого формату, завдяки своїм підвищеним адгезійним і твердісним властивостям,
- Для застосування на основах з керамічних елементів, силікатної цегли, звичайного та ніздрюватого бетону.

ВЛАСТИВОСТІ

- сучасний розчин заводського приготування на основі синтетичного гіпсу, мінеральних наповнювачів та хімічних добавок,
- Високий вміст в'язучого і правильно підібраний сировинний склад надають готовій штукатурці дуже сприятливі параметри застосування - підвищену водостійкість і високу механічну міцність.



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, сухою, без висолів і очищеною від будь-яких забруднень, які можуть послабити адгезію гіпсу, особливо пилу, вільних частинок, опалубних мастил, жиру, залишків фарби і розділових речовин. Основа повинна бути відповідним чином підготовлений, а його вологість не повинна перевищувати 3%. Сильно поглинаючі та пористі основи (ніздрюватий бетон, силікатна цегла та кераміка) заґрунтувати однією з наступних ґрунтів EURO-GRUNT. Гладкі або слабопоглинаючі (бетонні) основи з низьким поглинанням (бетон) необхідно заґрунтувати засобом INTER-GRUNT. Всі сталеві компоненти, які можуть безпосередньо контактувати зі штукатуркою, повинні бути захищені від корозії. Замерзлі основи не можна штукатурити.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

МАШИННА ГІПСОВА ШТУКАТУРКА ZETA HYDRO підготовлена до використання та наноситься за допомогою штукатурних агрегатів.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Штукатурна маса пластичної консистенції наноситься на основу горизонтальними смугами внахлест у напрямку зверху вниз. Рекомендується, щоб товщина штукатурки на стінах була не менше 8 мм та стелі і не більше 15 мм на стелі та 30 мм на стінах. Перерви в накладанні маси можуть тривати максимум до 20 хвилин. При тривалих простоях агрегат, інструменти та шланги слід спорожнити та очистити. Потім розчин розрівнюється Н-подібною рейкою, а через 80±120 хвилин - трапецієподібною рейкою. На завершальному етапі обробки штукатурку слід змочити водою у вигляді туману і потерти губкою-поплавком для того, щоб "витягнути" молоко на поверхню. Після того, як вона заматується, загладити поверхню штукатурки довгим шпателем. Увага! Штукатурку, на яку планується наклеювати керамічну плитку, залишають затертими губчастим шпателем "гостро". Протягом перших 24 годин після нанесення гіпсової штукатурки не слід піддавати її впливу протягів і прямих сонячних променів.



Після закінчення цього часу бажано інтенсивно провітрити приміщення, що значно полегшить висихання штукатурки. Детальну інформацію щодо підготовки основи та нанесення штукатурки можна отримати у виробника. Час висихання залежить від товщини штукатурки, температури і вологості в приміщенні. Передбачається, що штукатурка товщиною 15 мм, в належним чином провітрюваному приміщенні і при температурі вище 15 оС висихає приблизно за 21 день. Перед проведенням будь-яких подальших робіт з облицювання або фарбування поверхня штукатурки повинна бути достатньо сухою.

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Фінішна обробка поверхні може бути виконана за допомогою вирівнюючого засобу, наприклад Dolina Nidy OMEGA або EKO-MAS. Перед виконанням будь-яких подальших робіт штукатурка повинна бути сухою, міцною та очищеною від пилу. Подальші роботи проводити відповідно до вказівок виробника в Технічних паспортах обраного типу вирівнювача. Фарби на основі латексних смол, які мають високий коефіцієнт дифузійного опору, рекомендуються для фарбування штукатурки в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Підкладка під керамічну плитку.

Перед приклеюванням керамічного облицювання слід перевірити вологість штукатурки, яка повинна бути менше 1 %. Поверхня штукатурки повинна бути затерта "гостро" - її не слід розгладжувати.

Штукатурку для облицювання необхідно наносити в один шар товщиною не менше 10 мм. На ділянках, що піддаються прямому впливу водяних бризок, використовувати гідроізоляцію, наприклад, ATLAS WODER E.

Облицювання слід клеїти комбінованим методом клеями C2S1, наприклад, ATLAS PLUS, ATLAS ULTRA GREOFLEX. Дотримуйтесь інструкцій виробника гідроізоляційної системи та плиткового клею. Максимальна вага облицювання 30 кг/м². Для більш важкого облицювання необхідно оцінити несучу здатність основи методом відриву

ПАКОВАННЯ

В середньому витрачається приблизно 1,0 кг на 1 м² при товщині шару 1 мм.

ПАКОВАННЯ

Паперові мішки: 30 кг.; сипучість в силосі.

ІНСТРУМЕНТИ

Штукатурний агрегат, правило «Н», трапецієподібне правило, рівень, інструменти для штукатурки з нержавої сталі (довгий шпатель, сталева терка, кутовий шпатель), кутовий рубанок, губчаста терка. Інструменти необхідно чистити водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Інформація про безпеку наведена на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

Гігієнічно сертифікована PZH.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація щодо зберігання та транспортування наведена на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

Термін придатності до використання становить 3 місяці з дати, зазначеної на мішку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорції змішування	приблизно 14,7 л води на 30 кг
Витрата	100 кг сухої суміші = приблизно 110 л розчину
Тривалість обробки штукатурки	240±30 хвилин (вказана тривалість може змінюватися залежно від умов зберігання матеріалу, типу основи, робочої консистенції розчину а також температури і вологості у приміщенні)
Умови під час штукатурення	температура основи та навколишнього середовища від +5 °C до +25 °C, вологість повітря в приміщенні до 70 %
Адгезія до основи	≥ 0,3 Н/мм ²
Стійкість до згинання	≥ 1,5 Н/мм ²
Стійкість до стискання	≥ 4,0 Н/мм ²
Твердість кульки	8,0 Н/мм ²
Всмоктуваність через 2 години	≤ 5 %
Всмоктуваність через 24 години	≤ 10 %
Капілярне водопоглинання	≤ 0,15 кг/м ² -хв0,5 Категорія Wc2 згідно EN 998-1
Коефіцієнт теплопровідності	0,39 Вт/(м·К) (згідно EN 13279-1)
Мінімальна товщина шару	8 мм
Максимальна товщина шару на стіні	30 мм
Максимальна товщина шару на стелі	15 мм

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Продукт є будівельним виробом, для якого технічною специфікацією є гармонізований європейський стандарт EN 13279-1:2009. Класифікація B1/50/6

ГІПСОВА ШТУКАТУРКА МАШИННОГО ВИРОБНИЦТВА ZETA HYDRO DOLINA NIDY (2019) Декларація експлуатаційних характеристик № EC 29/1/CPR EN 13279-1:2008	
Цільове застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1

ПРИМІТКА

Слід суворо дотримуватись:

- правил належного зберігання виробу,
- правил ґрунтування і належної підготовки основи,
- рекомендованої товщини штукатурки,
- відповідної вологості і температури основи і оточення,
- рекомендованого способу догляду за штукатуркою.

Виробник не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті використання виробу, невідповідного вищенаведеним рекомендаціям і будівельним нормам.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи згідно з будівельними нормами і правилами ТБГП. Після видання цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу.

Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст паспорта безпеки, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю компанії Atlas ызу я щющю. Їх несанкціоноване використання буде каратися санкціями

Дата оновлення: 2022-10-27