



GIPSAR GO!

готовая финишная шпаклевка

- быстрое и легкое нанесение
- идеальная поверхность - без пузырей и кратеров
- изменение цвета - позволяет контролировать ход работ
- для всех типов красок
- удобство работы - легкая шлифовка
- чистая работа - меньше пыли



ВНУТРИ

РУЧНОЕ / МАШИНОЕ
НАНЕСЕНИЕ

3mm

ТОЛЩИНА
СЛОЯQ2, Q3, Q4
ШПАКЛЕВКА

Свойства

GIPSAR GO! производится в виде массы на основе смолянистых вяжущих веществ, минеральных заполнителей и модифицирующих добавок.

Простота нанесения - специально подобранная консистенция позволяет легко наносить шпателем, валиком или распылителем.

Возможность нанесения «мокрый по мокрому» - следующий слой можно наносить поверх предварительно скрепленного предыдущего слоя, что значительно сокращает время выполнения работ.

Удобство, длительное время обработки - гладкий разработан для обеспечения комфорта работы подрядчика; разравнивание нанесенной массы можно производить без спешки, при этом стыки рабочих полей останутся незаметными.

Идеальная поверхность, без пузырей и кратеров - специально подобранные минеральные наполнители оптимальной зернистости позволяют получить очень гладкую поверхность, без каких-либо исправлений - даже первая шлифовка ручкой нанесенного слоя дает идеальный конечный результат.

Уменьшенное количество пыли - оптимальная твердость позволяет проводить как ручную, так и механическую шлифовку; пыль, возникающая при шлифовке, не летает по всему помещению и не распространяется за пределы обрабатываемой зоны.

Легко окрашивается любыми красками - матовая поверхность и высокая стойкости к размягчению позволяют шпаклевке хорошо работать с лакокрасочными покрытиями, можно и окрашивать акриловыми, латексными и керамическими красками.

Изменение цвета выравнивающего слоя во время шлифовки и сушки позволяет контролировать ход работ.

Назначение

Тип выполняемых работ	
с	+
Предварительное выравнивание основания	Применять ATLAS GTA
Пломбирование небольших полостей	+
Соединение гипсокартона с помощью лент	(до 3 мм) применять ATLAS GTA
Полноповерхностная шпаклевка гипсокартона	+
Уровень шпаклевки гипсокартона	Q2-Q4

ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ СЛОЕВ	
с	+
Обои	+

Типы оснований	
бетон	+
цементные и известково-цементные штукатурки	+
гипсовые штукатурки	+
гипсокартонные плиты	+

Технические данные

Макс. Толщина слоя	3 мм
Температура приготовления массы, основания и окружающего воздуха в ходе работ	от +5 °C до +25 °C
Влажность в помещении во время ведения работ	до 70 %
Время высыхания* (толщина слоя 1 мм)	до 6 ч

*) - касается T=20°C, относительной влажности j 60%

Технические требования

GIPSAR GO Декларация потребительских свойств № 259/CPR EN 15824:2017	
Применение:: Внутренние стены, потолки, колонны и строительные перегородки.	
Адгезия	0,3 МПа

Выполнение шпаклевания

Подготовка основания

Основание должно быть:

несущие, выдержанные до воздушно-сухого состояния - предполагается, что время выдержки оснований составляет соответственно:

- 1 неделя на см толщины для новой гипсовой штукатурки цементной и цементно-известковой штукатурки,
- 28 дней для бетонных стен и потолков.

Приведенные выше данные относятся к стандартным условиям (20 °C и 55% Rh). В других условиях это время может измениться.

очищено - от слоев, которые могут ухудшить адгезию покрытия, особенно от пыли, грязи, извести, масла, жира, воска, остатков краски и разделительных средств,

грунтованное - в случае чрезмерного впитывания основания одной из эмульсий:

- ATLAS GRUNT NKP (готовое к применению-без разбавления),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

покрытые адгезионным слоем - когда основание имеет низкую впитываемость или гладкую поверхность (например, бетонные полы и стены):

- ATLAS GRUNTO-PLAST,
- ATLAS ULTRAGRUNT.

Приготовление массы

Масса готова к применению. Смешивать непосредственно перед применением. Используйте мешалки, не вызывающие аэрации массы, например, ATLAS TWIST.

Нанесение массы

Нанесение шпателем

Состав следует наносить равномерно с помощью шпателя из нержавеющей стали, прижимая к основанию..

Нанесение валиком

Массу следует наносить валиком (рекомендуется скотч-брайт валик), равномерно распределяя ее по основанию. При необходимости выравнивающий слой можно разбавить чистой водой в количестве не более 2%. Сразу после нанесения разгладить нанесенный слой шпателем из нержавеющей стали

Нанесение очередных слоев

«мокрый по мокрому» - следующий слой можно наносить поверх предварительно скрепленного предыдущего слоя - поверхность должна быть матовой и сухой на ощупь, что обычно происходит примерно через 1-2 часа после нанесения (при температуре 20 °C и влажности 55 %).

«Мокрый по сухому» - если следующий слой наносится после схватывания и высыхания предыдущего слоя, рекомендуется смачивать поверхность водой.

Механическое нанесение

Для механического применения рекомендуются следующие устройства (основной фильтр устройства должен быть снят). По мере необходимости массу можно разбавить чистой водой макс. 2%.

Агрегат	Сопло	Давление
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Максимальное рабочее давление
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Шлифовка

Шлифование следует выполнять после полного высыхания поверхности, рекомендуется использовать сетки с маркировкой #150-180.

Отделочные работы

Перед началом отделочных работ поверхность шпаклевочной массы должна быть соответственно сухой и очищенной от пыли, оставшейся после шлифования. Прежде чем приступить к покраске и наклеиванию обоев, следует загрунтовать поверхность в соответствии с рекомендациями производителя краски или обоев.

Расход

В среднем расходуется около 1,0 кг состава на 1м² на один слой, в зависимости от толщины нанесения и качества основания.

Упаковки

Пластиковые емкости 18 кг.

Информация о безопасности

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl

Хранение и транспортировка

Продукт следует хранить при температуре от +5°C до +35°C. Допускается кратковременное замораживание или перегрев продукта при транспортировке.

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (использования) составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Хранение или транспортировка в неподходящих условиях может привести к образованию осадка или комков. Можно ожидать незначительные изменения параметров применения при сохранении функциональных свойств.

Если продукт заморожен в упаковке, оставить его при комнатной температуре до полного оттаивания, а затем энергично перемешать с помощью ленточного миксера, например, ATLAS TWIST. Если не удастся получить однородную массу, продукт не может быть использован.

Не допускается хранение продукта в замороженном состоянии. При несоблюдении вышеуказанных положений претензии не принимаются.

Внимание: Штабелирование поддонов запрещено. Штабелирование поддонов с продукцией друг на друга может привести к потере жесткости упаковки, опрокидыванию поддонов, что может угрожать здоровью и жизни находящихся рядом людей и повреждению товара.

Во время хранения существует естественная тенденция к разделению массы в упаковке (отделение жидкости). Перед использованием смесь следует перемешать до однородной консистенции.

При работе необходимо следить за тем, чтобы не загрязнить оставшийся в упаковке материал, так как это может ухудшить его характеристики. Неиспользованный материал, оставшийся в упаковке, следует закрыть фольгой и плотно замкнуть упаковку. Материал, не разбавленный водой, можно использовать до истечения срока годности.

Не рекомендуется длительное время наносить шпаклевку в помещениях с относительной влажностью воздуха более 70 %.

Не подвергать финишное покрытие воздействию сквозняков и сильного солнечного света во время проведения работ и во время его высыхания.

Сразу после использования очищать инструменты чистой водой.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по применению продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного искусства и нормами безопасности. С выходом данного Технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного Технического паспорта, а также все торговые названия и обозначения, используемые в нем, являются собственностью компании Atlas sp. z o. o. Несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2025-09-08